



جمهوری اسلامی ایران

Islamic Republic of Iran

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

Institute of Standards and Industrial Research of Iran



استاندارد ملی ایران

۳۵۶۹-۲

تجدید نظر دوم

ISIRI

3569-2

2nd.revision

کابل های قدرت با عایق اکستروود شده و
تجهیزات جانبی آن برای ولتاژهای اسمی
۱ kV ($U_m = 1/2$ kV) تا و خود ۳۰ kV

– ($U_m = 36$ kV)

قسمت دوم : کابل های با ولتاژ اسمی ۶ kV
($U_m = 7/2$ kV) تا و خود ۳۰ kV ($U_m = 36$ kV)

**Power cables with extruded insulation and
their accessories for rated voltages from**

1 kV ($U_m = 1,2$ kV) up to 30 kV

($U_m = 36$ kV) -

Part 2 : Cables for rated voltages from

6 kV ($U_m = 7,2$ kV) up to 30 kV

($U_m = 36$ kV)

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

تهران - خیابان ولیعصر، ضلع جنوبی میدان ونک، پلاک ۱۲۹۴، صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۱۳۹

تلفن: ۵-۸۸۸۷۹۴۶۱

دورنگار: ۸۸۸۸۷۰۸۰ و ۸۸۸۸۷۱۰۳

کرج - شهر صنعتی، صندوق پستی ۱۶۳-۳۱۵۸۵

تلفن: ۸-۲۸۰۶۰۳۱ (۰۲۶۱)

دورنگار: ۲۸۰۸۱۱۴ (۰۲۶۱)

پیام نگار: standard@isiri.org.ir

وبگاه: www.isiri.org

بخش فروش، تلفن: ۲۸۱۸۹۸۹ (۰۲۶۱)، دورنگار: ۲۸۱۸۷۸۷ (۰۲۶۱)

بها: ۱۰۰۰۰ ریال

Institute of Standards and Industrial Research of IRAN

Central Office: No.1294 Valiaser Ave. Vanak corner, Tehran, Iran

P. O. Box: 14155-6139, Tehran, Iran

Tel: +98 (21) 88879461-5

Fax: +98 (21) 88887080, 88887103

Headquarters: Standard Square, Karaj, Iran

P.O. Box: 31585-163

Tel: +98 (261) 2806031-8

Fax: +98 (261) 2808114

Email: standard@isiri.org.ir

Website: www.isiri.org

Sales Dep.: Tel: +98(261) 2818989, Fax.: +98(261) 2818787

Price: 10000 Rls

بنام خدا

آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون، تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

تدوین استاندارد در رشته های مختلف در کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه، صاحبان مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می شود. سعی می شود استانداردهای ملی، در جهت مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری حاصل از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولید کنندگان، مصرف کنندگان، صادر کنندگان و وارد کنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمانهای دولتی و غیر دولتی مرتبط باشد. پیش نویس استانداردهای ملی برای نظرخواهی از مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال می شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادهای در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می شود.

پیش نویس استانداردهایی نیز که مؤسسات و سازمانهای علاقه مند و ذی صلاح آنها را با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می کنند و در کمیته ملی طرح و بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می شود که براساس مفاد مندرج در استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی مربوط که مؤسسه تشکیل می دهد به تصویب رسیده باشد.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد (ISO)^۱، کمیسیون بین المللی برق و الکترونیک (IEC)^۲ و سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به عنوان تنها رابط (Contact Point) کمیسیون بین المللی کدکس غذایی (CODEX)^۴ در کشور فعالیت می کند. در تدوین استانداردهای ملی ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی های خاص کشور، از آخرین پیشرفتهای علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین المللی بهره گیری می شود.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامتی و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردها را برای محصولات تولیدی داخل کشور و / یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری نماید. مؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آن را اجباری نماید. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و صدور گواهی سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی، آزمایشگاهها و واسنج های (کالیبره کنندگان) وسایل سنجش، مؤسسه استاندارد اینگونه سازمان ها و مؤسسات را براساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران مورد ارزیابی قرار داده و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آنها اعطا نموده و بر عملکرد آنها نظارت می کند. ترویج دستگاه بین المللی یکاها، واسنجی (کالیبراسیون) وسایل سنجش تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی از دیگر وظایف این مؤسسه است.

-
1. International Organization for Standardization
 2. International Commission of Electrotechnical
 3. International Organization for Legal Metrology
 4. Codex Alimentarius Commission

کمیسیون فنی تدوین استاندارد

" کابل های قدرت با عایق اکستروود شده و تجهیزات جانبی آن برای ولتاژهای اسمی ۱ kV ($U_m = 1/2 \text{ kV}$) تا و خود ۳۰ kV ($U_m = 36 \text{ kV}$) - قسمت دوم : کابل های با ولتاژ اسمی ۶ kV ($U_m = 7/2 \text{ kV}$) تا و خود ۳۰ kV ($U_m = 36 \text{ kV}$) "

رئیس :

پورعبداله ، محمدباقر
(لیسانس مهندسی صنایع)

سمت و / یا نمایندگی

انجمن سیم و کابل ایران

دبیر :

ایازی ، جمیله
(لیسانس مهندسی برق و الکترونیک)

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

اعضاء : (اسامی به ترتیب حروف الفباء)

ساسان ، شاهرخ
(لیسانس مهندسی شیمی)

شرکت دیبا پلیمر (سهامی خاص)

ستخر ، رضا
(لیسانس مهندسی متالوژی)

شرکت رسانا کابل (سهامی خاص)

شمس ملک آرا ، بهرام
(لیسانس مهندسی برق و قدرت)

انجمن صنفی سیم و کابل

عبقری ، رامین
(لیسانس مهندسی برق - مخابرات)

سیم و کابل سمنان (سهامی خاص)

مستوفی سرکاری ، مجید
(لیسانس شیمی کاربردی)

شرکت شاخص صدر (سهامی خاص)

معمدرسا ، حسین
(لیسانس مهندسی متالوژی)

شرکت سیمیا (سهامی خاص)

صفحه	عنوان
ج	آشنایی با موسسه استاندارد
د	کمیسیون فنی تدوین استاندارد
ز	پیش گفتار
۱	۱ هدف و دامنه کاربرد
۱	۲ مراجع الزامی
۲	۳ اصطلاحات و تعاریف
۴	۴ ولتاژهای تخصیصی و مواد
۷	۵ هادی ها
۷	۶ عایق
۹	۷ حفاظ گذاری
۱۰	۸ نحوه آرایش کابل های سه رشته ، پوشش های میانی و پرکننده ها
۱۲	۹ لایه های فلزی برای کابل های تک رشته چند رشته
۱۲	۱۰ حفاظ فلزی
۱۳	۱۱ هادی هم مرکز
۱۳	۱۲ روکش فلزی
۱۲	۱۳ شیلد فلزی
۱۷	۱۴ روکش
۱۸	۱۵ شرایط آزمون ها
۱۸	۱۶ آزمون های معمول
۲۰	۱۷ آزمون های نمونه ای
۲۵	۱۸ آزمون های نوعی ، الکتریکی
۳۰	۱۹ آزمون های نوعی ، غیر الکتریکی
۳۶	۲۰ آزمون های الکتریکی پس از نصب
۴۶	پیوست الف (الزامی) روش محاسباتی فرضی برای تعیین ابعاد روکش های محافظ
۵۲	پیوست ب (اطلاعاتی) مقادیر مجاز جریان پیوسته برای کابل های با عایق اکستروود شده و ولتاژ اسمی از ۶ kV / ۳/۶ تا و خود ۱۸/۳۰ kV
۷۳	پیوست پ (الزامی) گرد کردن اعداد
۷۵	

	پیوست ت (الزامی) تعیین سختی عایق های HEPR
۷۷	پیوست ث (الزامی) روش اندازه گیری مقاومت حفاظ های نیمه هادی
۷۹	پیوست ج (الزامی) آزمون نفوذ آب

پیش‌گفتار

استاندارد " کابل های قدرت با عایق اکستروود شده و تجهیزات جانبی آن برای ولتاژهای اسمی ۱ kV ($U_m = 1/2 \text{ kV}$) تا و خود ۳۰ kV ($U_m = 36 \text{ kV}$) - قسمت دوم : کابل های با ولتاژ اسمی ۶ kV ($U_m = 7/2 \text{ kV}$) تا و خود ۳۰ kV ($U_m = 36 \text{ kV}$) " نخستین بار در سال ۱۳۶۸ تهیه شد. این استاندارد براساس پیشنهادهای رسیده و بررسی توسط مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و تأیید کمیسیون های مربوط برای دومین بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در چهارصد و پنجاه و نهمین اجلاس کمیته ملی برق و الکترونیک مورخ ۸۷/۹/۱۱ تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود .

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در صورت لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر گونه پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی استفاده کرد.

این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره ۲-۳۵۶۹ : سال ۱۳۸۱ می‌شود .

منبع و مأخذی که برای تهیه این استاندارد به کار رفته به شرح زیر است :

IEC 60502-2 : (2005-03) second edition ,Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1kV($U_m = 1,2\text{Kv}$) up to 30 kV($U_m= 36 \text{ Kv}$) part 2 : Cables for rated voltages from 6 kV ($U_m= 7,2 \text{ kV}$) up to 30 kV ($U_m=36 \text{ kV}$)

کابل های قدرت با عایق اکستروود شده و تجهیزات جانبی آن برای ولتاژهای اسمی ۱ kV ($U_m = 1/2 \text{ kV}$) تا و خود ۳۰ kV ($U_m = 36 \text{ kV}$) - قسمت دوم : کابل های با ولتاژ اسمی ۶ kV ($U_m = 7/2 \text{ kV}$) تا و خود ۳۰ kV ($U_m = 36 \text{ kV}$)

۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد ، تعیین ساختار ، ابعاد و الزامات آزمون کابل های قدرت با عایق جامد اکستروود شده برای ولتاژ اسمی از ۶ kV تا و خود ۳۰ kV برای نصب ثابت از قبیل شبکه های توزیع یا نصب در صنعت است .

به هنگام تعیین کاربرد کابل ، پیشنهاد می شود که احتمال غوطه وری در آب در نظر گرفته شود . طراحی کابلها با فواصل جداساز جهت جلوگیری از نفوذ آب به صورت طولی و آزمونهای سازگار با آن در این بخش استاندارد آورده شده است

این استاندارد کابل های نصب ویژه و شرایط استفاده خاص را در نمی گیرد ، از قبیل کابل های به کار رفته در شبکه های هوایی ، صنایع معدنی ، نیروگاه های انرژی هسته ای (در داخل و اطراف محدوده آن) و مورد استفاده در زیر دریایی یا کشتی ها .

۲ مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آنها ارجاع داده شده است . بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد ملی ایران محسوب می شود . در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد ، اصلاحیه ها و تجدید نظرهای بعدی آن مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست . در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است ، همواره آخرین تجدید نظر و اصلاحیه های بعدی آنها مورد نظر است . استفاده از مراجع الزامی زیر برای این استاندارد الزامی است :

- ۱-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۳۰۸۴ : سال ۱۳۸۱ ، هادی های سیم و کابل
- ۲-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۳۰۸۱ : سال ۱۳۸۳ ، آزمون روی کابل های الکتریکی تحت شرایط آتش - قسمت یکم : آزمون روی سیم های عایق شده یا کابل های تکی عمودی نصب شده
- ۳-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۲۴-۳-۳۰۸۱ : سال ۱۳۸۳ ، آزمون روی کابل های الکتریکی تحت شرایط آتش - قسمت ۳-۲۴ : آزمون برای انتشار شعله عمودی روی دسته سیم های عایق شده یا کابل های عمودی نصب شده - رده C
- ۴-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۵۵۲۵ : سال ۱۳۸۰ ، مواد عایق و غلاف کابل های الکتریکی - روش های آزمون عمومی - قسمت اول : اندازه گیری ضخامت و ابعاد کلی - آزمون خواص مکانیکی

- ۵-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۵۵۲۵-۲ : سال ۱۳۸۰ ، مواد عایق و غلاف کابل های الکتریکی - روش های آزمون عمومی - قسمت دوم : روش های کهنگی حرارتی
- ۶-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۵۵۲۵-۳ : سال ۱۳۸۰ ، مواد عایق و غلاف کابل های الکتریکی - روش های آزمون عمومی - قسمت سوم : روش های تعیین چگالی آزمون های جذب آب و جمع شوندگی
- ۷-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۵۵۲۵-۴ : سال ۱۳۸۰ ، مواد عایق و غلاف کابل های الکتریکی - روش های آزمون عمومی - قسمت چهارم : آزمونها در دمای پایین
- ۸-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۵۵۲۵-۵ : سال ۱۳۸۰ ، مواد عایق و غلاف کابل های الکتریکی - روش های آزمون عمومی - قسمت پنجم : آزمون مقاومت در برابر ازن، گرماسختی، غوطه وری در روغن معدنی برای آمیزه های الاستومر
- ۹-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۵۵۲۵-۶ : سال ۱۳۸۰ ، مواد عایق و غلاف کابل های الکتریکی - روش های آزمون عمومی - قسمت ششم : آزمون فشار در دمای بالا، آزمون مقاومت عایق و غلاف در برابر ترک خوردگی
- ۱۰-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۵۵۲۵-۷ : سال ۱۳۸۰ ، مواد عایق و غلاف کابل های الکتریکی - روش های آزمون عمومی - قسمت هفتم : آزمون های تلفات جرم و پایداری حرارتی برای آمیزه های P.V.C.

- 2-11 IEC 60038 : 1983, IEC Standard Voltages
- 2-12 IEC 60060-1 : 1989, High Voltage test techniques – Part 1 : General definitions and test requirements
- 2-13 IEC 60183 : 1984 , Guide to the selection of high – voltage cables
- 2-14 IEC 60229 , Tests on cable overshoots which have a special protective function and are applied by extrusion
- 2-15 IEC 60811-4-1 , Insulating and sheathing materials of electric and optical cables – common test methods – Part 4-1 : Methods specific to polyethylene and polypropylene compounds – Resistance to environmental stress cracking – Measurement of the melt flow index – carbon black and/or mineral filler content measurement in polyethylene by direct combustion – Measurement of carbon black content by thermogravimetric analysis (TGA) – Assessment of carbon black dispersion in polyethylene using a microscope
- 2-16 IEC 60885-3 , Electrical test methods for electric cables – Part 3 : Test methods for partial discharge measurements on length or extruded power cables
- 2-17 IEC 60986 , Short – circuit temperature limits of electric cables with rated voltages from 6kV ($U_m = 7.2 \text{ kV}$) up to 30kV ($U_m = 36 \text{ kV}$)
- 2-18 ISO 48 : 1994 , Rubber , vulcanized or thermoplastic – Determination of hardness between 10 IRHD and 100 IRHD)

۲ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد ، اصطلاحات و تعاریف زیر به کار می رود.

۱-۳ تعاریف مقادیر ابعادی (ضخامت ، سطح مقطع و غیره)

۱-۱-۳ مقدار نامی

مقداری که برای یک کمیت در نظر گرفته شده است و اغلب در جداول به کار برده می شود .

یادآوری - در این استاندارد ، معمولاً مقدار نامی به مقادیری گفته می شود که باید توسط اندازه گیری و با در نظر گرفتن رواداری ها بررسی شوند .

۲-۱-۳ مقدار تقریبی

مقداری که تضمین و یا کنترل نمی شود ، برای مثال: جهت محاسبه سایر مقادیر ابعادی از آن استفاده می شود .

۳-۱-۳ مقدار میانه

هنگامی که چندین نتیجه آزمون به دست آید و به صورت صعودی یا نزولی مرتب شوند ، در صورتی که تعداد نتایج آزمون فرد باشد ، مقدار میانه عدد وسطی آن و اگر زوج باشد ، میانگین دو عدد وسطی در نظر گرفته می شود .

۴-۱-۳ مقدار فرضی

مقدار محاسبه شده مطابق با " روش فرضی " که در پیوست الف شرح داده شده است .

۲-۲ تعاریف مربوط به در آزمون ها

۱-۲-۳ آزمون های معمول^۱

آزمون هایی که توسط سازنده بر روی همه کابل های ساخته شده انجام می گیرد تا انطباق کابل با الزامات مشخص شده را برآورده سازد .

۲-۲-۳ آزمون های نمونه ای^۲

آزمون هایی که توسط سازنده بر روی نمونه هایی از کابل تکمیل شده یا قطعاتی از کابل تکمیل شده در دوره های زمانی مشخص انجام می گیرد تا انطباق محصول نهایی را با الزامات مشخص شده تأیید نماید .

۳-۲-۳ آزمون های نوعی

آزمون هایی که بر پایه روال عام تجاری، پیش از عرضه (یک کابل به بازار مصرف) بر روی کابل های تحت پوشش این استاندارد باید انجام گیرد تا مشخصه های عملکردی رضایت بخشی را برای برآورده ساختن کاربرد مورد نظر ثابت نماید .

یادآوری - ماهیت این آزمون ها به گونه ای است که پس از انجام ، نیازی به تکرار ندارند مگر آن که تغییری در مواد یا طراحی یا عملیات ساخت یک نمونه از کابل پیش بیاید که بتواند ویژگی های کارکردی آن را دستخوش تغییر سازد .

1- Routine tests

2-Sample tests

۳-۲-۴ آزمون های الکتریکی پس از نصب

این آزمون ها برای اثبات سالم بودن کابل و تجهیزات جانبی آن در وضعیت نصب می شوند ، انجام می شود .

۴ ولتاژهای تخصیصی و مواد

۴-۱-۱ ولتاژهای اسمی (مجاز)

ولتاژهای اسمی $U_0/U(U_m)$ کابل هایی که در دامنه کاربرد این استاندارد قرار می گیرند عبارتند از :

$$U_0/U(U_m) = 3/6/6(7/2) - 6/10(12) - 8/7/15(17/5) - 12/20(24) - 18/30(36) \text{ kV}$$

یادآوری ۱- مقادیر گفته شده ، انتخابهای مناسبی هستند با این حال در برخی از کشورها مقادیر دیگری را از قبیل $3/5/6 \text{ kV} - 5/8 / 10 \text{ kV} - 11/5 / 20 - 17/3/30$ در نظر می گیرند.

در تخصیص ولتاژ کابل ها $U_0/U(U_m)$ ، U_0 و U و U_m عبارتند از :

U_0 : ولتاژ اسمی میان هادی و زمین یا حفاظ فلزی در فرکانس صنعتی است که کابل بر اساس آن طراحی می شود.

U : ولتاژ اسمی میان هادیها با هم است که کابل بر اساس آن طراحی شده است .

U_m : بیشترین مقدار ولتاژ "بالاترین ولتاژ شبکه" است که تجهیزات می توانند در آن ولتاژ کار کنند.

(مطابق استاندارد IEC 60038)

ولتاژ اسمی کابل برای کاربرد معین و متعارف در شرایط بهره برداری در شبکه ای که کابل در آن قرار می گیرد ، باید مناسب باشد . برای سهولت انتخاب کابل ، شبکه ها به سه دسته تقسیم می شوند :

- دسته الف : این دسته شامل شبکه هایی است که اگر فاز با زمین یا یک هادی زمین تماس پیدا کنند ، باید پس از گذشت 1 min از شبکه اصلی جدا شوند .

- دسته ب : این دسته شامل شبکه هایی است که در شرایط اتصال زمین می توانند برای یک دوره زمانی کوتاه بهره برداری شوند . این دوره زمانی بر طبق استاندارد IEC 60183 نباید از یک ساعت بیشتر شود .

برای کابل هایی که در دامنه کاربرد این استاندارد قرار دارند ، دوره زمانی با حد رواداری طولانی تری نیز قابل پذیرش است . ولی در هر موقعیت این زمان نباید از 8 h فراتر رود . همچنین کل زمان عیب اتصال

زمین در یکسال نباید از 125 h بیشتر شود .

- دسته پ : این دسته شامل شبکه هایی است که در دو دسته الف و ب قرار نمی گیرند .

یادآوری ۲ - توصیه می شود دقت به عمل آید شبکه هایی که یک اتصال زمین را به فوریت و به طور خودکار قطع

نمی کنند تنش های اضافی اثرگذار بر عایق کابل ها در مدت اتصال زمین ، طول عمر کابل ها را تا مقدار قابل ملاحظه ای کاهش می دهند . اگر پیش بینی شود که این شبکه کما بیش با عیب زمین بهره برداری شود ، پیشنهاد می شود که

شبکه در دسته پ ارزیابی شود .

مقادیر U_0 پیشنهادی برای کابل های مورد استفاده در شبکه های ۳ فاز به شرح مندرج در جدول ۱ است.

جدول ۱- ولتاژهای اسمی پیشنهادی U_0

ولتاژ اسمی (U_0) kV		بالاترین ولتاژ شبکه (U_m) kV
دسته پ	دسته الف و ب	
۶/۰	۳/۶	۷/۲
۸/۷	۶/۰	۱۲/۰
۱۲/۰	۸/۷	۱۷/۵
۱۸/۰	۱۲/۰	۲۴/۰
-	۱۸/۰	۳۶/۰

۴-۱-۲ آمیزه های عایقی

انواع آمیزه های عایقی کابل هایی که در دامنه کاربرد این استاندارد می باشند به همراه علائم اختصاری آنها در جدول ۲ فهرست شده است .

جدول ۲- آمیزه های عایقی

نام اختصاری	آمیزه های عایقی
PVC /B *	الف گرما _ نرم ها (ترموپلاستیک) ^۱ پلی وینیل کلراید (P.V.C) برای کابل های با ولتاژ اسمی $U_0/U < 1/1.3 kV$ ب گرما _ سخت ^۲ لاستیک اتیلن پروپیلین ^۳ یا ماده ای مشابه (EPDM یا EPM) لاستیک اتیلن پروپیلین با درجه سختی بالا یا تحمل زیاد پلی اتیلن کراس لینک ^۴
EPR HEPR XLPE	
* آمیزه عایقی بر مبنای پلی وینیل کلراید برای کابل های با ولتاژ اسمی $U_0/U \leq 1/1.3 kV$ به PVC/A در استاندارد ملی شماره ۱-۳۵۶۹-۱ اطلاق می شود .	

بیشینه دمای هادی برای انواع مختلف آمیزه های عایقی تحت پوشش این استاندارد در جدول ۳ داده شده است.

-
- 1- Thermoplastic
 - 2- Thermosetting
 - 3- Ethylene propylene rubber
 - 4- Cross-linked polyethylene

جدول ۳- بیشینه دمای هادی برای انواع مختلف آمیزه های عایقی

بیشینه دمای هادی ° C		آمیزه های عایقی
اتصال کوتاه (حداکثر به مدت ۵ s)	شرایط کار عادی	
۱۶۰	۷۰	پلی وینیل کلراید (PVC/B) برای سطح مقطع هادی کمتر از ۳۰۰ mm ²
۱۴۰	۷۰	برای سطح مقطع هادی بیشتر از ۳۰۰ mm ²
۲۵۰	۹۰	پلی اتیلن کراس لینک (XLPE)
۲۵۰	۹۰	لاستیک اتیلن پروپیلن (HEPR ^۱ و EPR)

دماهای جدول ۳ بر پایه ویژگی های ذاتی مواد عایقی تعیین شده اند . استفاده از این مقادیر برای محاسبه جریان های مجاز سایر پارامترها نیز باید در نظر گرفته شود .

برای مثال ، در شرایط کار عادی ، اگر یک کابل زیر زمین دفن شود و با باری پیوسته (ضریب بار % ۱۰۰) در بیشینه دمای هادی نشان داده شده در جدول بهره برداری شود ، مقاومت حرارتی خاک اطراف کابل می تواند در طی زمان از مقدار اولیه آن فراتر رود و در نتیجه عملیات خشک شدن^۲ صورت گیرد، در نتیجه دمای هادی ممکن است به شدت از مقدار بیشینه فراتر رود . اگر چنین شرایط بهره برداری پیش بینی شود ، باید تمهیدات کافی در نظر گرفته شود .

توصیه می شود برای در نظر گرفتن مقادیر مجاز جریان پیوسته (دائم) ، این جریانها بر طبق پیوست ب باشد .

توصیه می شود برای در نظر گرفتن دماهای اتصال کوتاه ، این دماها بر طبق استاندارد IEC 60968 باشند .

۲-۴ آمیزه های روکش

بیشینه دماهای هادی برای انواع مختلف آمیزه های روکش کابل هایی که در دامنه کاربرد این استاندارد می باشند در جدول ۴ داده شده است.

جدول ۴ - بیشینه دمای هادی برای انواع آمیزه های روکش

بیشینه دمای هادی در شرایط کار عادی ° C	نام اختصاری	آمیزه های روکش
۸۰	ST ₁	الف گرما - نرم (ترموپلاستیک) با پایه پلی وینیل کلراید (P.V.C)
۹۰	ST ₂	
۸۰	ST ₃	با پایه پلی اتیلن
۹۰	ST ₇	
۸۵	SE ₁	ب کشسانها پلی کلروپرن ، پلی اتیلن کلروسولفونات یا پلیمرهای همانند

1- Hard grade ethylene propylene rubber

2-Drying-out

۵ هادی ها

هادیها باید از گروه ۱ یا گروه ۲ به صورت مس آنیل شده بدون آندود فلزی یا پوشش فلزی و یا آلومینیوم یا آلیاژهای آلومینیوم بر طبق استاندارد ملی ایران شماره ۳۰۸۴ باشد . در مورد هادی های گروه ۲ ممکن است تامین آب بندی در راستای طولی نیاز به اندازه گیری داشته باشد.

۶ عایق

۱-۶ جنس

عایق باید به صورت اکسترود شده از یکی از انواع فهرست شده در جدول ۲ باشد .

۲-۶ ضخامت عایق

ضخامت نامی عایق در جداول ۵ تا ۷ مشخص شده اند .

ضخامت هر یک از لایه ی جداکننده یا صفحه نیمه هادی روی هادی یا روی عایق نباید در ضخامت عایق منظور گردد .

جدول ۵ - ضخامت نامی عایق PVC/B

ضخامت نامی عایق در ولتاژ اسمی ۳/۶/۶ (۷/۲) kV mm	سطح مقطع نامی هادی mm ²
۳/۴	۱۰ تا ۱۶۰۰

یادآوری ۱- هادی با سطح مقطعی کوچکتر از کمترین اندازه های داده شده در این جدول توصیه نمی شود . با اینحال ، اگر یک هادی با سطح مقطع کوچکتری مورد نیاز باشد ، یا باید قطر هادی را با حفاظ هادی افزایش داد (بند ۷-۱) یا ضخامت عایق تا حدی بالا برده شود که حد مقادیر محاسبه شده با کوچکترین اندازه ی هادی داده شده در جدول ، تنشهای الکتریکی حداکثر اعمال شده به عایق تحت آزمون ولتاژ را محدود نماید.

یادآوری ۲- برای هادی با سطح مقطع بالاتر از ۱۰۰۰ mm² ، ضخامت عایق را می توان افزایش داد تا از آسیب مکانیکی آن در حین نصب و به کار گیری جلوگیری نمود.

جدول ۶ - ضخامت نامی عایق پلی اتیلن کراس لینک (XLPE)

ضخامت نامی عایق در ولتاژ اسمی $U_0/U (U_m)$					سطح مقطع نامی هادی mm^2
۱۸/۳۰ (۳۶)	۸/۷ / ۱۵ (۱۷/۵)۲	۶/۱۰ (۱۲)	۳/۶ / ۶ (۷/۲)	۳/۶ / ۶ / ۱ (۷/۲)	
kV mm	kV mm	kV mm	kV mm	kV mm	
-	-	-	-	۲/۵	۱۰
-	-	-	۳/۴	۲/۵	۱۶
-	-	۴/۵	۳/۴	۲/۵	۲۵
-	۵/۵	۴/۵	۳/۴	۲/۵	۳۵
۸/۰	۵/۵	۴/۵	۳/۴	۲/۵	۱۸۵ تا ۵۰
۸/۰	۵/۵	۴/۵	۳/۴	۲/۶	۲۴۰
۸/۰	۵/۵	۴/۵	۳/۴	۲/۸	۳۰۰
۸/۰	۵/۵	۴/۵	۳/۴	۳/۰	۴۰۰
۸/۰	۵/۵	۴/۵	۳/۴	۳/۲	۱۶۰۰ تا ۵۰۰

یادآوری ۱- هادی با سطح مقطعی کوچکتر از کمترین اندازه های داده شده در این جدول توصیه نمی شود . با اینحال ، اگر یک هادی با سطح مقطع کوچکتری مورد نیاز باشد ، یا باید قطر هادی را با حفاظ هادی افزایش داد (بند ۷-۱) یا ضخامت عایق تا حدی بالا برده شود که حد مقادیر محاسبه شده با کوچکترین اندازه ی هادی داده شده در جدول ، تنش های الکتریکی حداکثر اعمال شده به عایق تحت آزمون ولتاژ را محدود نماید.

یادآوری ۲- برای هادی با سطح مقطع بالاتر از $1000 mm^2$ ، ضخامت عایق را می توان افزایش داد تا از آسیب مکانیکی آن در حین نصب و به کار گیری جلوگیری نمود.

جدول ۷ - ضخامت نامی عایق لاستیک پروپیلن اتیلن (EPR)

و لاستیک پروپیلن اتیلن سخت (HEPR)

ضخامت نامی عایق در ولتاژ اسمی $U_0/U (U_m)$						سطح مقطع نامی هادی mm^2
۱۸/۳۰ (۳۶) kV mm	۱۲/۲۰ (۲۴) kV mm	۸/۷ / ۱۵ (۱۷/۵) kV mm	۶/۱۰ (۱۲) kV mm	۳/۶ / ۶ / (۷/۲) kV		
				با حفاظ فلزی mm	بدون حفاظ فلزی mm	
-	-	-	-	۲/۵	۳/۰	۱۰
-	-	-	۳/۴	۲/۵	۳/۰	۱۶
-	-	۴/۵	۳/۴	۲/۵	۳/۰	۲۵
-	۵/۵	۴/۵	۳/۴	۲/۵	۳/۰	۳۵
۸/۰	۵/۵	۴/۵	۳/۴	۲/۵	۳/۰	۱۸۵ تا ۵۰
۸/۰	۵/۵	۴/۵	۳/۴	۲/۶	۳/۰	۲۴۰
۸/۰	۵/۵	۴/۵	۳/۴	۲/۸	۳/۰	۳۰۰
۸/۰	۵/۵	۴/۵	۳/۴	۳/۰	۳/۰	۴۰۰
۸/۰	۵/۵	۴/۵	۳/۴	۳/۲	۳/۲	۱۶۰۰ تا ۵۰۰

یادآوری ۱- هادی با سطح مقطعی کوچکتر از کمترین اندازه های داده شده در این جدول توصیه نمی شود. با اینحال ، اگر یک هادی با سطح مقطع کوچکتری مورد نیاز باشد ، یا باید قطر هادی را با حفاظ هادی افزایش داد (بند ۷-۱) یا ضخامت عایق تا حدی بالا برده شود که حد مقادیر محاسبه شده با کوچکترین اندازه ی هادی داده شده در جدول ، تنش های الکتریکی حداکثر اعمال شده به عایق تحت آزمون ولتاژ را محدود نماید.

یادآوری ۲- برای هادی با سطح مقطع بالاتر از $1000 mm^2$ ، ضخامت عایق را می توان افزایش داد تا از آسیب مکانیکی آن در حین نصب و به کار گیری جلوگیری نمود.

۷ حفاظ گذاری

تمامی کابل ها باید دارای یک لایه فلزی باشند که رشته ها را به طور تکی یا کلی در بر گیرند . در صورت نیاز به حفاظ گذاری تکی برای هر رشته در کابل های تک رشته یا سه رشته ، این رشته ها باید شامل یک حفاظ هادی و حفاظ عایق باشند . این حفاظ ها باید در همه کابل ها به استثنای موارد زیر وجود داشته باشند .

- الف - کابل های با ولتاژ اسمی $kV (7/2) 3/6 / 6$ ، با عایق EPR و HEPR می توانند بدون حفاظ باشند به شرط آن که ضخامت عایق آنها برابر با بالاترین ضخامت داده شده در جدول ۷ باشد .
- ب- کابل های با ولتاژ اسمی $kV (7/2) 3/6 / 6$ با عایق P.V.C باید بدون حفاظ باشند .

۱-۷ حفاظ هادی

حفاظ هادی باید غیر فلزی بوده و شامل یک آمیزه نیمه هادی اکستروود شده باشد که می تواند بر روی یک نوار نیمه هادی قرار گیرد . آمیزه نیمه هادی اکستروود شده باید به طور کامل به عایق بچسبند.

۲-۷ حفاظ عایق

حفاظ عایق باید شامل یک ماده نیمه هادی غیر فلزی همراه با لایه فلزی باشد . لایه غیر فلزی باید مستقیماً بر روی لایه عایق در هر رشته از کابل اکستروود شود و می تواند شامل آمیزه نیمه هادی چسبیده به عایق یا نواری شکل باشد. یک لایه نوار نیمه هادی یا آمیزه از آن را می توان سپس روی هر رشته یا مجموعه رشته ها اعمال کرد . لایه فلزی باید رشته ها را به طور تکی یا کلی در بر گیرد و باید با الزامات بند ۱۰ نیز مطابقت داشته باشند .

۸ نحوه آرایش کابل های سه رشته ، پوشش های میانی و پرکننده ها

نحوه آرایش کابل های سه رشته به ولتاژ اسمی آن و نیز اینکه لایه فلزی بر روی هر یک از رشته ها به کار می رود یا خیر ، بستگی دارد.

بند های ۸-۱ تا ۸-۳ شامل کابل های تک رشته روکش دار نمی شود.

۱-۸ پوشش های میانی و پرکننده ها

۱-۱-۸ ساختار

پوشش های میانی می توانند اکستروود شده و یا به صورت نوار پیچ باشند . برای کابل های با رشته های گرد، پوشش میانی به صورت نوار پیچ ، تنها هنگامی مجاز خواهد بود که فضای خالی میان رشته ها به خوبی پر شده باشد . استفاده از یک نخ یا نوار بایندر مناسب پیش از اعمال پوشش میانی اکستروود شده مجاز می باشد .

۲-۱-۸ جنس

موادی که به صورت پوشش های میانی و پرکننده ها به کار می روند باید برای تحمل دمای کار کابل مناسب بوده و با مواد عایقی سازگار باشند .

۳-۱-۸ ضخامت پوشش میانی اکستروود شده

ضخامت تقریبی پوشش های میانی اکستروود شده باید از جدول ۸ استخراج شود.

جدول ۸ - ضخامت پوشش درونی اکستروژده

ضخامت پوشش میانی اکستروژده (مقادیر تقریبی) mm	قطر فرضی بر روی رشته های تابیده شده	
	تا و خود mm	بالاتر از mm
۱/۰	۲۵	-
۱/۲	۳۵	۲۵
۱/۴	۴۵	۳۵
۱/۶	۶۰	۴۵
۱/۸	۸۰	۶۰
۲/۰	-	۸۰

۴-۱-۸ ضخامت پوشش های میانی نواری هم پوشان

در صورتی که قطر فرضی رشته های تابیده کمتر یا مساوی ۴۰ mm باشد، ضخامت تقریبی نوار ۰/۴ mm و در صورتی که قطر فرضی رشته های تابیده بیشتر از ۴۰ mm باشد، ضخامت تقریبی نوار ۰/۶ mm است.

۲-۸ کابل های دارای لایه فلزی کلی (به بند ۹ مراجعه شود)

کابل ها باید دارای پوشش میانی بر روی رشته های به هم تابیده شده باشند. پوشش میانی و پرکننده ها باید با الزامات بند ۸-۱ مطابق بوده و باید جاذب رطوبت نباشند مگر آن که ادعا شود که کابل هیچگونه نفوذ آب در راستای طولی ندارد.

در کابل هایی که دارای یک حفاظ نیمه هادی بر روی هر یک از رشته های تکی و همچنین یک لایه فلزی کلی بر روی همه آنها باشد، پوشش داخلی باید از جنس نیمه هادی باشد. پرکننده ها می توانند از یک ماده ی نیمه هادی باشند.

۳-۸ کابل های دارای لایه فلزی تکی بر روی هر یک از رشته ها (به بند ۱۰ مراجعه شود)

لایه های فلزی که به طور تکی رشته ها را در بر می گیرند باید با یکدیگر تماس داشته باشند. کابل هایی که دارای لایه فلزی تکی بوده و همچنین یک لایه فلزی کلی از همان جنس به روی همه آنها باشند (به بند ۹ مراجعه شود)، باید دارای یک پوشش داخلی بر روی رشته های تابیده شده باشند. پوشش میانی و پرکننده ها باید با الزامات بند ۸-۱ مطابق بوده و جاذب رطوبت نباشند. مگر آن که ادعا شود که کابل هیچ گونه نفوذ آب در راستای طولی ندارد.

هنگامی که لایه فلزی تکی و کلی از دو جنس متفاوت باشند، لایه ها باید با یک روکش اکستروژده شده از نوع ماده ای که در بند ۱۴-۲ مشخص شده است، از هم جدا شوند. برای کابل های با روکش سربی، جداسازی از لایه های فلزی تکی زیرین را می توان با پوشش میانی بر طبق بند ۸-۱ انجام داد. کابل هایی که دارای آرمور یا هادی هم مرکز (به بند ۹ مراجعه شود) نیستند پوشش میانی کابل می تواند حذف شود به شرط اینکه شکل خارجی کابل عملاً گرد باقی بماند.

۹ لایه های فلزی برای کابل های تک رشته و سه رشته

لایه های فلزی مشمول این استاندارد به شرح زیر است .

الف) حفاظ فلزی (به بند ۱۰ مراجعه شود)

ب) هادی هم مرکز (به بند ۱۱ مراجعه شود)

پ) روکش فلزی (به بند ۱۲ مراجعه شود)

ت) شیلد فلزی (به بند ۱۳ مراجعه شود)

لایه (های) فلزی یک کابل باید از یک یا چند نوع از لایه های اشاره شده در بالا باشند و اگر بر روی کابل های تک رشته یا رشته های کابل های سه رشته به طور تکی به کار روند، باید از جنس مواد غیر مغناطیسی باشند .

ممکن است اندازه گیری هایی برای دست یابی به آب بندی در راستای طولی در محدوده لایه های فلزی انجام شود.

۱۰ حفاظ فلزی

۱-۱۰ ساختار

حفاظ فلزی باید شامل یک یا چند نوار ، یا بافت^۱ یا لایه هم مرکز متشکل از تعدادی سیم یا ترکیبی از سیم ها و نوار (ها) باشد .

این حفاظ همچنین می تواند به صورت یک روکش و یا در حالت حفاظ کلی به صورت شیلدی باشد که مطابق با بند ۱۰-۲ است .

هنگام انتخاب جنس حفاظ ، باید دقت خاصی در مورد احتمال خوردگی جنس آن بعمل آید . این امر نه فقط از نظر ایمنی مکانیکی بلکه از نظر ایمنی الکتریکی نیز حایز اهمیت است . فاصله ها در حفاظ ها باید مطابق با مقررات و یا استانداردهای ملی باشند .

۲-۱۰ الزامات

ابعاد و الزامات الکتریکی و فیزیکی حفاظ فلزی باید مطابق با مقررات و یا استانداردهای ملی تعیین شوند .

۳-۱۰ حفاظ فلزی که با لایه های نیمه هادی همراه نیستند

هرگاه در ولتاژهای اسمی $6(7/2) kV$ / $3/6$ حفاظ های فلزی با عایق های EPR, PVC و HEPR به کار روند دیگر نیازی به لایه های نیمه هادی همراه با آن نیست .

۱۱ هادی هم مرکز

۱-۱۱ ساختار

فاصله های هادی هم مرکز باید مطابق با مقررات و / یا استانداردهای ملی باشند .

به هنگام انتخاب هادی هم مرکز ، باید دقت خاصی در مورد احتمال خوردگی جنس آن به عمل آید . این امر نه فقط از نظر ایمنی مکانیکی بلکه از نظر ایمنی الکتریکی نیز حائز اهمیت است .

۱۱-۲ الزامات

ابعاد و الزامات فیزیکی هادی هم مرکز و مقاومت الکتریکی باید با مقررات و / یا استانداردهای ملی تعیین شوند .

۱۱-۳ کاربرد

در صورت نیاز به استفاده از هادی هم مرکز در کابل های سه رشته ، باید آن را روی پوشش میانی کابل قرارداد. در کابل های تک رشته ، این هادی را می توان مستقیماً بر روی عایق یا بر روی پوشش میانی مناسب قرار داد .

۱۲ روکش فلزی

۱۲-۱ روکش سربی

روکش می تواند از جنس سرب یا آلیاژ آن باشد و باید به صورت لوله ی بدون درز بوده و بدون فاصله روی کابل قرار گیرد .

ضخامت نامی روکش باید از رابطه زیر محاسبه شود :

الف برای تمامی کابل ها یا ترکیب های تک رشته

$$t_{pb} = 0,03 D_g + 0,8$$

ب برای تمامی کابل ها با هادی های قطاعی شکل

$$t_{pb} = 0,03 D_g + 0,6$$

پ برای سایر کابل ها

$$t_{pb} = 0,03 D_g + 0,7$$

که در آن :

t_{pb} ضخامت نامی روکش سربی بر حسب میلی متر

D_g قطر فرضی زیر روکش سربی بر حسب میلی متر (گرد شده با یک رقم اعشار بر طبق پیوست پ)

در هر حالت کوچکترین ضخامت نامی باید ۱/۲ mm باشد . مقادیر محاسبه شده باید با یک رقم اعشار گرد شود (به پیوست پ مراجعه شود)

۱۲-۲ روکش های غیرسربی

تحت بررسی است .

۱۳ شیلد فلزی

۱۳-۱ انواع شیلد فلزی

انواع شیلد های مشمول این استاندارد به شرح زیر است :

الف شیلد سیم های تخت

ب شیلد سیم های گرد

پ شیلد نواری دوتایی

۱۳-۲ جنس

شیلد های سیمی تخت یا گرد باید از جنس فولاد گالوانیزه ، مس یا مس قلع اندود ، آلومینیوم یا آلیاژ آلومینیوم باشد .

نوارها باید از جنس فولاد ، فولاد گالوانیزه ، آلومینیوم یا آلیاژ آلومینیوم باشد و نوارهای فولادی می تواند به صورت نورد گرم یا سرد با کیفیت تجاری باشد .

در حالت هایی که در لایه ی شیلد سیمی فولادی ، نیاز باشد تا حداقل رسانایی تامین شود ، استفاده از تعداد کافی سیم های مسی یا مسی قلع اندود در لایه ی شیلد مجاز می باشد .

به هنگام انتخاب جنس شیلد ، باید دقت خاصی در مورد احتمال خوردگی آن بعمل آید . این امر نه فقط از نظر ایمنی مکانیکی بلکه از نظر ایمنی الکتریکی نیز حائز اهمیت است .

در کابل های تک رشته برای استفاده در مدارهای a.c. جنس شیلد باید از ماده غیر مغناطیسی باشد مگر آن که ساختار خاصی انتخاب شده باشد .

۱۳-۳ کاربرد شیلد

۱۳-۳-۱ کابل های تک رشته

در کابل های تک رشته ، در زیر شیلد باید یک پوشش اکستروژده شده یا نوار پیچ هم پوشان با ضخامت تعیین شده در بند ۸-۱-۳ یا ۸-۱-۴ بکار برد .

۱۳-۳-۲ کابل های سه رشته

در صورت لزوم استفاده از شیلد در کابل سه رشته ، شیلد باید بر روی پوشش میانی مطابق با بند ۸-۱ بکار برده شود.

۱۳-۳-۳ روکش جداکننده

اگر لایه فلزی زیرین و شیلد از جنس های متفاوت باشند ، آنها باید با یک روکش اکستروژده شده از جنس یکی از مواد تعیین شده در بند ۱۴-۲ از هم جدا شوند .

در صورت لزوم استفاده از شیلد برای کابل با روکش سربی ، باید آن را بر روی روکش جدا کننده یا بستر نواری مطابق بند ۱۳-۳-۴ به کار برد .

در صورت استفاده از روکش جداکننده ، این روکش باید در زیر شیلد به جای پوشش میانی و یا همراه آن به کار رود .

استفاده از روکش جداکننده به هنگام انجام اندازه گیری ها برای دستیابی به آب بندی کامل در راستای طولی در محدوده ی لایه های فلزی ضروری نیست .

ضخامت نامی روکش جداکننده T_s که بر حسب میلی متر بیان می شود ، باید بر طبق رابطه زیر محاسبه شود .

$$T_s = 0,02 D_u + 0,6$$

که در آن :

D_{II} قطر فرضی زیر روکش برحسب میلی متر است و باید بر طبق پیوست الف محاسبه شود. مقدار بدست آمده از این رابطه برحسب میلی متر باید با تقریب یک رقم اعشار گرد شود (به پیوست پ مراجعه شود).

در کابل های بدون روکش سربی ، ضخامت نامی نباید از $1/2$ mm کمتر باشد . برای کابل هایی که روکش جداکننده مستقیماً بر روی روکش سربی قرار می گیرد، ضخامت نامی نباید از $1/0$ mm کمتر باشد.

۱۳-۳-۴ بستر نواری^۱ هم پوشان در زیر شیلد برای کابل های با روکش سربی

بستر نواری هم پوشان به کار رفته بر روی روکش سربی باید از نوارهای کاغذی اشباع شده با روغن و یا نوارهای کاغذی آمیزه ای و یا ترکیبی از این دو لایه باشد و سپس به همراه یک یا چند لایه از جنس الیاف آمیزه ای پوشانده شود .

اشباع سازی مواد بستر نواری ممکن است از آمیزه های قیری یا سایر آمیزه های بازدارنده باشد . در حالت شیلد سیمی این آمیزه ها نباید مستقیماً زیرسیم ها به کار رود .

از نوارهای مصنوعی می توان به جای نوارهای کاغذی اشباع شده با روغن استفاده نمود .

کل ضخامت تقریبی بستر نواری بین روکش سربی و شیلد پس از اعمال شیلد باید حدود $1/5$ mm باشد.

۱۳-۳ ابعاد سیم ها و نوارهای شیلد

ابعاد نامی سیم ها و نوارهای شیلد ترجیحاً باید از یکی از مقادیر زیر باشد .

سیم های گرد :

با قطر mm ($0/8$ ، $1/25$ ، $1/6$ ، $2/0$ ، $2/5$ ، $3/15$)

سیم های تخت :

با ضخامت $0/8$ mm

نوارهای فولادی :

با ضخامت mm ($0/2$ ، $0/5$ ، $0/8$)

نوارهای آلومینیومی یا آلیاژ آلومینیومی :

با ضخامت mm ($0/5$ ، $0/8$)

۱۳-۴ ارتباط بین قطر کابل ها و ابعاد شیلد

قطرهای نامی سیم گرد شیلد و ضخامت های نامی شیلد نواری به ترتیب نباید کمتر از مقادیر داده شده در جدول های ۹ و ۱۰ باشد .

جدول ۹ - قطر نامی سیم های گرد شیلد

قطر نامی سیم شیلد mm	قطر فرضی کابل در زیر شیلد	
	تا و خود mm	بیشتر از mm
۰/۸	۱۰	-
۱/۲۵	۱۵	۱۰
۱/۶	۲۵	۱۵
۲/۰	۳۵	۲۵
۲/۵	۶۰	۳۵
۳/۱۵	-	۶۰

جدول ۱۰ - ضخامت نامی نوارهای شیلد بندی

ضخامت نامی نوار		قطر فرضی کابل در زیر شیلد	
آلومینیوم یا آلیاژ آلومینیوم mm	فولاد یا فولاد گالوانیزه mm	تا و خود mm	بیشتر از mm
۰/۵	۰/۲	۳۰	-
۰/۵	۰/۵	۷۰	۳۰
۰/۸	۰/۸	-	۷۰

برای سیم های تخت شیلد و قطرهای فرضی کابل در زیر شیلد که بیشتر از ۱۵ mm باشند ، ضخامت نامی سیم فولاد تخت باید ۰/۸ mm و در کابل هایی که قطرهای فرضی آنها در زیر شیلد تا و خود ۱۵ mm باشد ، نباید از شیلد با سیم های تخت استفاده شود .

۵-۱۳ شیلد با سیم های تخت و گرد

شیلد سیمی باید بسته باشد یعنی دارای حداقل فاصله بین سیم های مجاور باشد . یک نوار فولادی گالوانیزه به صورت مارپیچ باز با ضخامت نامی حداقل ۰/۳ mm می تواند در صورت لزوم بر روی شیلد سیمی فولادی گرد یا تخت قرار گیرد یا پیچیده شود . روا داری های این نوار فولادی باید مطابق با بند ۱۷-۷-۳ باشد .

۶-۱۳ شیلد نواری دوتایی

هرگاه شیلد نواری و پوشش میانی به طریقی که در بند ۸-۱ مشخص شده است ، به کار رود . پوشش میانی باید با یک بستر نواری شکل تقویت شود . در صورتی که ضخامت شیلد نواری ۰/۲ mm باشد ، ضخامت کلی پوشش میانی وبستر نواری اضافه شده باید برابر با مقدار تعیین شده در بند ۷-۱ به علاوه ۰/۵ mm باشد و

در صورتی که ضخامت شیلد نواری بیش تر از ۰/۲ mm باشد ، ضخامت یاد شده باید برابر با مقدار تعیین شده در بند ۷-۱ بعلاوه ۸ mm باشد .
ضخامت کلی پوشش میانی و بستر نواری اضافه شده نباید بیش از ۰/۲ mm به اضافه ۲۰٪ کمتر از مقدار تعیین شده فوق باشد .
اگر روکش جداکننده مورد نیاز باشد یا پوشش میانی به صورت اکستروود شده باشد و الزامات بند ۱۳-۳-۳ برآورده شود، بستر نواری تکمیلی لازم نمی باشد .
شیلد نواری باید به صورت ماریپیچ دولایه باشد به طوری که نوار بیرونی تقریبا در مرکز فاصله نوار داخلی قرار گیرد. فاصله بین پیچش های مجاور هر نوار نباید از ۵۰٪ پهنای نوار بیشتر شود.

۱۴ روکش

۱-۱۴ کلیات

تمامی کابل ها باید دارای یک روکش نهایی باشند .
روکش کابل ها معمولا سیاه رنگ است ولی روکش کابل ها می تواند با توافق بین سازنده و خریدار، بسته به شرایط ویژه برای استفاده می تواند به رنگ دیگری باشد .

یاد آوری - آزمون پایداری در برابر UV تحت بررسی است.

۲-۱۴ جنس

روکش باید از جنس یک آمیزه ی گرمانرم (ترموپلاستیک) مانند (P.V.C ، پلی اتیلن یا بدون هالوژن) یا از جنس آمیزه ی کشسان (مانند پلی کلروپرن ، پلی اتیلن کلروسولفونه و یا پلیمرهای مشابه) باشد .
جنس روکش نهایی باید برای دمای کار مطابق با جدول ۴ مناسب باشد .
در صورتی که از روکش برای کاربرد خاص استفاده می شود ممکن است استفاده از افزودنیهای شیمیایی ضروری باشد برای مثال حفاظت روکش در برابر خوردگی موجودات موذی از قبیل موربانه . این افزودنی ها نباید دارای مواد مضر برای انسان یا محیط زیست باشد .

یاد آوری - مثال هایی از این مواد غیر مطلوب عبارتند از :

آلدترین^۱ : ۱ ، ۲ ، ۳ ، ۴ ، ۱۰ و ۱۰ هگزاکلرو ، ۱ ، ۲۴ ، ۴a ، ۵ و ۸a هگزا هیدروا ، ۱ ، ۴ ، ۵ و ۸ دی متانوفتالن

دی الدرین^۲ : ۱ ، ۲ ، ۳ ، ۴ ، ۱۰ ، ۱۰ هگزاکلرو _ ۶ ، ۷ اپوکسی

۱ ، ۴ ، ۴a ، ۵ ، ۶ ، ۷ ، ۸ ، ۸a اکتاهیدرو _ ۱ ، ۴ ، ۵ و ۸ دی متانوفتالن

لیندان^۳ : ایزومرگامای ۱ ، ۲ ، ۳ ، ۴ ، ۵ و ۶ هگزاکلرو _ سیکلوهگزان

1- Aldrin
2- Dieldrin
3- Lindane

۳-۱۴ ضخامت

ضخامت نامی روکش t_s بر حسب میلی متر باید از رابطه زیر بدست آید، مگر اینکه به صورت دیگری مشخص شده باشد .

$$t_s = 0,035 D + 1,0$$

D قطر فرضی زیر روکش بر حسب میلی متر است (به پیوست الف مراجعه شود)
مقدار بدست آمده از این رابطه باید با یک رقم اعشار گرد شود (به پیوست پ مراجعه شود)
در کابل های بدون شیلد و کابل هایی که روکش مستقیماً بر روی شیلد ، حفاظ فلزی یا هادی هم مرکز قرار نگرفته باشد ، ضخامت نامی نباید از $1/4$ mm برای کابل های تک رشته و $1/8$ mm برای کابل های سه رشته کمتر شود.
در کابل هایی که روکش مستقیماً بر روی شیلد ، حفاظ فلزی یا هادی هم مرکز قرار می گیرد ، ضخامت نامی روکش نباید از $1/8$ mm کمتر شود .

۱۵ شرایط آزمون ها

۱-۱۵ دمای محیط

آزمون ها باید در دمای محیط $^{\circ}C (15 \pm 20)$ انجام شوند مگر اینکه در موارد معین برای آزمون های ویژه مقدار دیگری مشخص شده باشد .

۲-۱۵ فرکانس و شکل موج ولتاژهای آزمون فرکانس قدرت

فرکانس ولتاژهای متناوب باید در گستره 49 Hz تا 61 Hz باشد . شکل موج باید کاملاً سینوسی بوده و مقادیر وابسته به آن با مقادیر موثر (r.m.s) ارائه شوند .

۳-۱۵ شکل موج ولتاژهای آزمون ضربه الکتریکی

بر طبق استاندارد IEC 60230 زمان مجازی پیشانی موج ضربه باید بین 1 μs تا 5 μs بوده و زمان نامی آن در مقدار نیمه اوج 40 μs تا 60 μs باشد . در موارد دیگر شکل موج باید بر طبق استاندارد IEC 60060-1 انتخاب شود .

۱۶ آزمون های معمول

۱-۱۶ کلیات

آزمون های معمول اساساً بر روی تمام کابل های ساخته شده با هر طولی انجام می گیرد (به بند ۳-۲-۱ مراجعه شود). اما تعداد کابل های مورد آزمون مطابق روشهای پذیرفته شده کنترل کیفیت قابل کاهش است .

آزمون های معمول تحت پوشش این استاندارد عبارتند از :

- اندازه گیری مقاومت الکتریکی هادی ها (به بند ۱۶-۲ مراجعه شود)
- آزمون ولتاژ (به بند ۱۶-۳ مراجعه شود)

- آزمون تخلیه جزئی (به بند ۱۶-۳ مراجعه شود) بر روی کابل هایی که دارای رشته هایی با حفاظ های هادی و عایقی برطبق بند ۷-۱ و ۷-۲ باشند .

- آزمون ولتاژ (به بند ۱۶-۴ مراجعه شود)

۲-۱۶ مقاومت الکتریکی هادیها

اندازه گیری های مقاومت باید بر روی همه هادیهای ساخته شده در هر طول از کابل که تحت آزمون های معمول قرار می گیرد ، انجام شود و در صورت وجود هادی هم مرکز این آزمون باید بر روی آن نیز انجام شود .

در این آزمون کل کابل یا بخشی از آن باید حداقل به مدت ۱۲ h قبل از آزمون در اتاق آزمون در دمای ثابت نگهداری شود . در صورت تردید در مورد یکسان بودن دمای هادی و دمای اتاق ، زمان نگهداری باید به ۲۴ h افزایش یابد و پس از آن مقاومت اندازه گیری شود . به جای این کار می توان نمونه ای از کابل را حداقل به مدت یک ساعت در وان پر از مایع با دمای کنترل شده ، قرار داد و سپس مقاومت را اندازه گیری کرد .

با استفاده از رابطه های داده شده در استاندارد ملی شماره ۳۰۸۴ مقدار مقاومت اندازه گیری شده باید به دمای $20^{\circ}C$ و طول یک کیلومتر تصحیح گردد .

مقاومت d.c هر هادی در دمای $20^{\circ}C$ نباید از مقدار تعیین شده در استاندارد ملی شماره ۳۰۸۴ بیشتر شود . در هادی های هم مرکز ، مقاومت باید مطابق با مقررات و / یا استانداردهای ملی باشد .

۳-۱۶ آزمون تخلیه جزئی

آزمون تخلیه جزئی باید برطبق استاندارد ملی ایران شماره ۳-۵۵۲۶ انجام شود ، با این تفاوت که حساسیت تعریف شده در استاندارد ملی ۳-۵۵۲۶ باید $10 pC$ یا بهتر باشد .

در کابلهای سه رشته ، آزمون باید بر روی همه رشته های عایق شده کابل انجام شود و ولتاژ آزمون باید به هر هادی و حفاظ اعمال شود .

ولتاژ آزمون باید به تدریج افزایش یابد و به میزان $2 U_0$ به مدت ۱۰ s اعمال شود و سپس به آرامی تا ولتاژ $1/73 U_0$ کاهش یابد .

مقدار تخلیه جزئی نباید از حساسیت اعلام شده در آزمون از ولتاژ $1/73 U_0$ فراتر رود .

یادآوری - هر تخلیه جزئی از آزمون ممکن است خطرناک باشد .

۴-۱۶ آزمون ولتاژ

۱-۴-۱۶ کلیات

آزمون ولتاژ باید در دمای محیط و با بهره گیری از ولتاژ متناوب (a.c.) در فرکانس شبکه انجام شود .

۱۶-۴-۲ روش آزمون کابل های تک رشته

در کابل های تک رشته با حفاظ فلزی ، ولتاژ آزمون باید به مدت ۵ min بین هادی و حفاظ فلزی اعمال شود .

۱۶-۴-۳ روش آزمون کابل های سه رشته

در کابل های سه رشته که هر رشته حفاظ تکی دارد، ولتاژ آزمون باید به مدت ۵ min بین هر هادی و لایه فلزی اعمال گردد .

در کابل های سه رشته که هر رشته حفاظ تکی ندارد، ولتاژ آزمون باید به مدت ۵ min به ترتیب بین هر هادی عایق دار و سایر هادی ها و لایه های فلزی کلی اعمال شود .

برای انجام آزمون در کابل های سه رشته، می توان از یک ترانسفورماتور سه فاز نیز استفاده کرد .

۱۶-۴-۴ ولتاژ آزمون

مقدار ولتاژ آزمون با فرکانس شبکه باید برابر با $U_0 \times 3/5$ باشد . مقادیر ولتاژهای آزمون تک فاز برای ولتاژهای اسمی استاندارد در جدول ۱۱ داده شده است .

جدول ۱۱ - ولتاژهای آزمون معمول

۱۸	۱۲	۸/۷	۶	۳/۶	ولتاژ اسمی U_0 (kV)
۶۳	۴۲	۳۰/۵	۲۱	۱۲/۵	ولتاژ آزمون (kV)

در کابل های سه رشته ، اگر آزمون ولتاژ با استفاده از یک ترانسفورماتور سه فاز انجام گیرد ، ولتاژ آزمون میان فازها باید $1/73$ برابر مقادیر داده شده در جدول ۱۱ باشد .

در همه موارد ، ولتاژ آزمون باید به تدریج افزایش داده شود تا به مقادیر مشخص شده برسد .

۱۶-۴-۵ الزامات

پس از انجام آزمون هیچگونه شکست الکتریکی نباید در عایق روی دهد .

۱۷ آزمون های نمونه ای

۱-۱۷ کلیات

آزمون های نمونه ای مورد نیاز این استاندارد عبارتند از :

الف - بازرسی هادی (به بند ۴-۱۷ مراجعه شود)

ب - بررسی ابعاد (به بندهای ۵-۱۷ تا ۸-۱۷ مراجعه شود)

پ- آزمون ولتاژ برای کابل های با ولتاژ اسمی بالاتر از $6(7/2) / 3/6$ KV (به بند ۹-۱۷ مراجعه شود)

پ - آزمون گرماسختی^۱ برای عایق های EPR ، HEPR ، XLPE و روکش های کشسان

۱۷-۲ فرکانس آزمون های نمونه ای

۱۷-۲-۱ بازرسی هادی و بررسی ابعاد

بازرسی هادی در یک کابل باید با اندازه گیری ضخامت عایق ، روکش و اندازه گیری قطر کلی بر روی طولی از هر سری کابل ساخته شده با سطح مقطع نامی و نوع یکسان انجام گیرد ولی این تعداد باید به ۱۰٪ از کل طول کابل های موضوع یک قرارداد ساخت محدود شود .

۱۷-۲-۲ آزمون های فیزیکی

آزمون های فیزیکی باید بر روی نمونه هایی از کابل های ساخته شده مطابق با روش های پذیرفته شده کنترل کیفیت انجام شود . در صورت نبود چنین توافقی در مفاد قراردادهایی که طول کابل از ۲ km برای کابل های سه رشته و ۴ km برای کابل های تک رشته فراتر رود ، آزمون ها باید مطابق با جدول ۱۲ انجام شود .

جدول ۱۲ - تعداد نمونه ها برای انجام آزمون های نمونه ای

طول کابل				تعداد نمونه ها
کابل های چند رشته		کابل های تک رشته		
بیش از km	تا و خود km	بیش از km	تا و خود km	
۲	۱۰	۴	۲۰	۱
۱۰	۲۰	۲۰	۴۰	۲
۲۰	۳۰	۴۰	۶۰	۳
و غیره		و غیره		و غیره

۱۷-۳ آزمون ها هنگامی تکرار می شود که یک آزمون در هر یک از آزمون های بند ۱۶ مردود شود ، در این هنگام دو آزمون دیگر باید از همان بهر برداشته شود و تحت همان آزمون یا آزمون هایی که نمونه اصلی در آن مردود شده است ، قرار گیرد . اگر هر دو نمونه جدید در آزمون ها پذیرفته شدند ، همه کابل های موجود در آن بهر را باید مطابق با الزامات این استاندارد در نظر گرفت . اگر یکی از نمونه های جدید مردود شود ، این بهر باید مغایر با الزامات این استاندارد نظر گرفته شود .

۱۷-۴ بازرسی هادی

برای مطابقت با الزامات استاندارد ملی شماره ۳۰۸۴ ، ساختار هادی باید در صورت امکان با بازرسی و اندازه گیری بررسی شود .

۱۷-۵ اندازه گیری ضخامت عایق و روکش های غیرفلزی (شامل روکش های جداکننده اکستروژده ،

ولی بدون در نظر گرفتن پوشش های میانی)

۱۷-۵-۱ کلیات

روش آزمون باید بر طبق بند ۸ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۵۵۲۵ باشد .

هر قطعه از طول کابل انتخاب شده برای آزمون باید از یک سر کابل برداشته شود . اگر به هر دلیلی بخشی از کابل آسیب دیده باشد ، این قطعه باید پس از جداسازی بخش آسیب دیده برداشته شود .

۱۷-۵-۲ الزامات عایق بندی

در هر قطعه از رشته ، میانگین مقادیر اندازه گیری شده برحسب میلی متر که به دهم اعشار گرد شده اند، نباید کمتر از ضخامت نامی باشد و کوچکترین مقدار اندازه گیری شده آن نباید بیش از ۰/۱ mm به اضافه ۹۰٪ از مقدار نامی کمتر شود یعنی

$$t_m \geq 0,9 t_n - 0,1$$

و علاوه بر آن

$$(t_{max} - t_{min}) / t_{max} \leq 0,15$$

که در آن :

t_{max} بیشینه ضخامت برحسب میلی متر

t_{min} کمینه ضخامت بر حسب میلی متر

t_n ضخامت نامی بر حسب میلی متر است .

یادآوری - t_{max} و t_{min} در یک سطح مقطع اندازه گیری می شوند .

۱۷-۵-۳ الزامات مربوط به روکش های غیر فلزی

قطعه ای از روکش باید با موارد زیر مطابقت نماید :

الف - در کابل های بدون شیلد و کابل هایی که روکش آنها مستقیماً بر روی شیلد ، حفاظ فلزی یا هادی هم مرکز به کار نرفته است ، کوچکترین مقدار اندازه گیری شده نباید بیش از ۰/۱ mm به اضافه ۸۵٪ از مقدار نامی کمتر شود یعنی

$$t_m \geq 0,85 t_n - 0,1$$

ب - درباره روکش هایی که مستقیماً بر روی شیلد ، صفحه فلزی یا هادی هم مرکز قرار می گیرند و برای یک روکش جداکننده ، کوچکترین مقدار اندازه گیری شده نباید بیش از ۰/۲ mm به اضافه ۸۰٪ از مقدار نامی کمتر شود یعنی

$$t_m \geq 0,8 t_n - 0,2$$

۱۷-۶ اندازه گیری ضخامت روکش سربی

کمترین ضخامت روکش سربی باید از یکی از روش های زیرین و به انتخاب سازنده انجام شود و این مقدار نباید بیش از ۰/۱ mm از ۹۵٪ مقدار نامی کمتر شود یعنی

$$t_{min} \geq 0,95 t_n - 0,1$$

یادآوری - روش های اندازه گیری ضخامت انواع دیگر حفاظ فلزی تحت بررسی است .

۱۷-۶-۱ روش نواری^۱

در روش نواری ، اندازه گیری باید با یک ریز سنج دارای فک های تخت به قطر ۴ mm تا ۸ mm و دقت $\pm 0/01$ mm انجام گیرد .

این اندازه گیری باید بر روی تکه ای از روکش به طول ۵۰ mm که از یک کابل تکمیل شده جدا شده باشد، انجام گردد . این قطعه باید از امتداد طولی بریده شده و با دقت صاف شود . پس از تمیزکاری، اندازه گیری ها باید در امتداد محیط روکش و به تعداد کافی انجام گیرد ولی این اندازه گیری را نباید کمتر از ۱۰ mm دورتر از لبه قطعه صاف شده انجام داد تا اطمینان حاصل شود که کمترین ضخامت اندازه گیری شده است .

۱۷-۶-۲ روش حلقوی

در روش حلقوی ، اندازه گیری ها باید با یک ریز سنج دارای یک فک صاف و یک فک توپی دار یا یک فک توپی دار و یک فک تخت چهارگوش به پهنای ۰/۸ mm و درازای ۲/۴ mm انجام گیرد . فک توپی یا فک های چهار گوش باید در داخل یک حلقه قرار گیرند . دقت میکرومتر باید $\pm 0/01$ mm باشد . اندازه گیری ها باید بر روی یک حلقه از روکش که به دقت از نمونه برداشته شده است ، انجام گیرد . اندازه گیری ها باید به تعداد کافی دور محیط حلقه انجام شود تا اطمینان حاصل شود که کمترین ضخامت اندازه گیری شده است .

۱۷-۷-۱ اندازه گیری سیم ها و نوارهای شیلد

۱۷-۷-۱-۱ اندازه گیری سیمهای شیلد

قطر سیم های گرد شیلد و ضخامت سیم های تخت نیز باید توسط یک ریز سنج دارای دو فک صاف با دقت $\pm 0/01$ mm انجام گیرد . در سیم های گرد شیلد ، دو اندازه گیری باید در راستای عمود بر هم و در یک موقعیت انجام گیرد و میانگین دو مقدار بدست آمده ، به عنوان قطر سیم در نظر گرفته شود.

۱۷-۷-۲ اندازه گیری نوارهای شیلد

اندازه گیری باید با یک ریزسنج دارای دو فک صاف با قطر تقریبی ۵ mm و دقت $\pm 0/01$ mm انجام گیرد . برای نوارهای با پهنای تا ۴۰ mm ، ضخامت باید در مرکز پهنای اندازه گیری شود . برای نوارهای پهن تر ، اندازه گیری ها باید در فاصله ۲۰ mm از هر لبه نوار انجام شود و متوسط نتایج بدست آمده به عنوان ضخامت نوار در نظر گرفته می شود .

۱۷-۷-۲ الزامات

ابعاد سیم ها و نوارهای شیلد نباید بیش از ارقام زیرین از مقادیر نامی آنها که در جدول ۱۲-۵ داده شده است، کمتر شود:

- ۰.۵٪ ، برای سیم های گرد

- ۰.۸٪ ، برای سیم های تخت

- ۰.۱۰٪ ، برای نوارها

۸-۱۷ اندازه گیری قطر بیرونی

اگر ضروری است که اندازه گیری قطر بیرونی کابل نیز به عنوان یک آزمون نمونه ای در نظر گرفته شود ، این آزمون باید بر طبق بند ۸ استاندارد ملی شماره ۱-۵۵۲۵ انجام شود .

۹-۱۷ آزمون ولتاژ ۴ h

این آزمون تنها بر روی کابل‌های با ولتاژ اسمی بالاتر از $6(7/2) \text{ kV}$ / $3/6$ انجام می گیرد .

۱-۹-۱۷ نمونه برداری

نمونه باید تکه ای از کابل تکمیل شده به طول حداقل ۵ m متر باشد و ولتاژ به دو سر آن اعمال می شود .

۲-۹-۱۷ روش آزمون

ولتاژ با فرکانس شبکه باید به مدت ۴ h در دمای محیط بر روی هر هادی و لایه (های) فلزی اعمال شود .

۳-۹-۱۷ ولتاژهای آزمون

ولتاژ آزمون باید $4U_0$ باشد. مقادیر این ولتاژ برای ولتاژهای اسمی استاندارد در جدول ۱۳ داده شده است .

جدول ۱۳ - ولتاژهای آزمون نمونه

۱۸	۱۲	۸/۷	۶	ولتاژ اسمی U_0 (kV)
۷۲	۴۸	۳۵	۲۴	ولتاژ آزمون (kV)

ولتاژ آزمون باید به تدریج افزایش داده شود تا به مقدار مشخص شده برسد و به مدت ۴ h برقرار بماند.

۴-۹-۱۷ الزامات

پس از انجام آزمون هیچگونه شکست الکتریکی در عایق نباید روی دهد .

۱۰-۱۷ آزمون گرماسختی برای عایق های EPR ، HEPR ، XLPE و روکش های کشسان

۱-۱۰-۱۷ روش آزمون

روش آزمون و نمونه برداری باید بر طبق بند ۹ استاندارد ملی شماره ۲-۵۵۲۵ و با بهره گیری از شرایط داده شده در جدول های ۱۹ و ۲۳ انجام شود .

۲-۱۰-۱۷ الزامات

برای عایق از جنس آمیزه EPR ، HEPR ، XLPE نتایج آزمون ها باید مطابق با الزامات داده شده در جدول ۱۹ بوده و برای روکش های از جنس آمیزه SE_1 نتایج آزمون مطابق با الزامات جدول ۲۳ باشد .

۱۸ آزمون های نوعی ، الکتریکی

هرگاه آزمون های نوعی با موفقیت بر روی نوعی از کابل های تحت پوشش این استاندارد با سطح مقطع مشخص هادی و ولتاژ اسمی انجام شود ، تصویب نوعی باید به عنوان اعتباری برای کابل های از همان نوع با سطوح مقطع دیگر و / یا ولتاژهای اسمی پذیرفته شود به شرط آن که سه شرط زیر برآورده شوند :

- الف - جنس یکسان یعنی ، عایق و حفاظ های نیمه هادی و فرآیند ساخت مورد استفاده یکسان باشد.
- ب- سطح مقطع هادی بزرگتر از کابل آزمون شده نباشد با این استثنا که اگر سطح مقطع کابلی که قبلا مورد آزمون قرار گرفته است در محدوده 95 mm^2 تا 630 mm^2 باشد، تمامی سطوح مقاطع کمتر یا مساوی 630 mm^2 پذیرفته می شود.
- ج - ولتاژ اسمی ، بالاتر از ولتاژ کابل آزمون شده نباشد .
تصویب باید مستقل از جنس هادی باشد .

۱-۱۸ کابل های دارای حفاظ های هادی و حفاظ های عایق

آزمونه ای از یک کابل تکمیل شده به طول ۱۰ m تا ۱۵ m جدا می گردد و تحت آزمون های بند ۱-۱۸-۱ قرار می گیرد .

به استثنای تمهیدات بند ۱-۱۸-۲ تمامی آزمون های فهرست شده در بند ۱-۱۸-۱ باید به ترتیب بر روی همان نمونه انجام گیرد .

در کابل های سه رشته ، هر آزمون یا اندازه گیری باید بر روی تمامی رشته ها انجام شود .
اندازه گیری مقاومت حفاظ های نیمه هادی شرح داده شده در بند ۱-۱۸-۹ باید بر روی یک نمونه تکی انجام شود .

۱-۱-۱۸ ترتیب آزمون ها

ترتیب عادی آزمون ها باید به شرح زیر باشد :

الف - آزمون خمش که به دنبال آزمون تخلیه جزئی انجام می شود (به بند ۱-۱۸-۳ و ۱-۱۸-۴ مراجعه شود)

ب- اندازه گیری $\bar{t}g$ (به بند ۱-۱۸-۲ و ۱-۱۸-۵ مراجعه شود)

پ- آزمون چرخه گرمایش ، که به دنبال آزمون تخلیه جزئی انجام می شود (به بند ۱-۱۸-۶ مراجعه شود)

ت - آزمون ضربه که به دنبال آزمون ولتاژ انجام می شود (به بند ۱-۱۸-۷ مراجعه شود)

ث - آزمون ولتاژ 4 h (به بند ۱-۱۸-۸ مراجعه شود)

۲-۱-۱۸ تمهیدات ویژه

اندازه گیری $\bar{t}g$ می تواند بر روی نمونه دیگری به جز نمونه ای که برای ترتیب عادی آزمون های فهرست شده در بند ۱-۱۸-۱ در نظر گرفته شده است ، انجام گیرد .

اندازه گیری $\bar{t}g$ در کابل های با ولتاژ اسمی پایین تر از 10 kV (۱۲) ضروری نیست .

برای آزمون ولتاژ $4h$ ممکن است آزمون جدیدی در نظر گرفته شود به شرط این که این آزمون قبلاً تحت آزمون های بند الف و ج مندرج در بند ۱۸-۱-۱ قرار گرفته باشند .

۳-۱-۱۸ آزمون خمش

آزمون باید در دمای محیط به دور یک استوانه ی آزمون (برای نمونه استوانه یک قرقره) حداقل یک دور کامل پیچانده شود. سپس آزمون باید از روی استوانه باز شود و آزمون باید با خم کردن آزمون در جهت مخالف تکرار شود.

این چرخه عملیات باید پس از آن تکرار شود به جز این که خمش نمونه باید در جهت عکس ، بدون چرخش محوری صورت پذیرد و این چرخه عملیات باید ۳ بار انجام شود.

قطر استوانه آزمون باید به شرح زیر باشد :

- برای کابل های با روکش سربی یا کابل هایی با نوار فلزی هم پوشان اعمال شده به صورت طولی :

$\pm 5\% (d+D)$ برای کابل های تک رشته

$\pm 5\% (d+D)$ برای کابل های سه رشته

برای سایر کابل ها

$\pm 5\% (d+D)$ برای کابل های تک رشته

$\pm 5\% (d+D)$ برای کابل های سه رشته

که در آن :

D قطر بیرونی واقعی نمونه کابل برحسب میلی متر است که بر طبق بند ۱۷-۸ اندازه گیری می شود

d قطر واقعی هادی بر حسب میلی متر است

اگر هادی گرد نباشد :

$$d = 1,13 \sqrt{S}$$

که در آن :

S سطح مقطع نامی برحسب میلی متر مربع است.

برای تکمیل این آزمون، آزمون باید در معرض آزمون تخلیه جزئی قرار گیرد و باید با الزامات داده شده در بند ۱۸-۱-۴ مطابقت نماید.

۴-۱-۱۸ آزمون تخلیه جزئی

آزمون تخلیه جزئی باید برطبق استاندارد ملی ایران به شماره ۳-۵۵۲۶ انجام شود، حساسیت pC ۵ یا بهتر است .

آزمون ولتاژ باید به تدریج افزایش یابد و در مقدار $2U_0$ به مدت $10s$ نگهداشته شود و سپس به آرامی تا ولتاژ $1/73 U_0$ کاهش یابد .

نباید تخلیه قابل تشخیصی بیشتر از حساسیت اعلان شده از موضوع آزمون در ولتاژ $1/73 U_0$ دیده شود .

یادآوری - هر تخلیه جزئی از مورد آزمون ممکن است خطرناک باشد .

۱۸-۱-۵ اندازه گیری $tg \delta$ در کابل های با ولتاژ اسمی $kV (12) 6/10$

آزمونه ای از کابل تکمیل شده را باید با یکی از روشهای زیرین گرم نمود :

آزمونه باید در درون یک مخزن پر از مایع یا در یک کوره جای داده شود یا یک جریان گرم کننده باید از حفاظ فلزی یا هادی یا هردو عبور نماید .

آزمونه باید گرم شود تا زمانی که دمای هادی به $5^{\circ}C$ تا $10^{\circ}C$ بالاتر از بیشترین دمای هادی در شرایط کار عادی برسد .

در هر یک از روشها ، دمای هادی باید با اندازه گیری مقاومت هادی و با یک وسیله اندازه گیری مناسب دما در وان یا کوره یا بر روی سطح حفاظ یا بر روی کابل مرجع که به طور یکسان گرم شده باشد ، تعیین شود .

$tg \delta$ باید با یک ولتاژ متناوب به میزان حداقل $2 kV$ در دمای تعیین شده در بالا اندازه گیری شود .

مقادیر اندازه گیری شده نباید بالاتر از مقادیر داده شده در جدول ۱۵ باشند .

۱۸-۱-۶ آزمون چرخه گرمایش

آزمونه ای که تحت آزمون های پیشین قرار گرفته است ، باید بر کف اتاق آزمون گذاشته شود و با گذراندن جریان از هادی گرم شود تا دمای آن به $5^{\circ}C$ تا $10^{\circ}C$ بالاتر از بیشترین دمای هادی در شرایط کار عادی برسد .

در کابل های سه رشته ، جریان گرم کننده باید از تمامی هادی ها گذرانده شود .

چرخه گرمایش باید حداقل $8 h$ طول بکشد . دمای هادی در هر دوره از آزمون باید حداقل به مدت $2 h$ در مقدار یادشده نگهداشته شود . آزمون پس از انجام آزمون باید حداقل به مدت $3 h$ در هوای محیط به طور طبیعی خنک شود تا دمای هادی در محدوده $10^{\circ}C$ درجه ای دمای محیط قرار گیرد .

این چرخه باید 20 بار تکرار گردد .

پس از پایان چرخه ، آزمون باید تحت آزمون تخلیه جزئی قرار گیرد و باید الزامات مندرج در بند ۱۸-۱-۴ را برآورده سازد .

۱۸-۱-۷ آزمون ضربه که به دنبال آن آزمون ولتاژ انجام می شود .

این آزمون باید بر روی آزمونه ای که در دمای $5^{\circ}C$ تا $10^{\circ}C$ بالاتر از بیشترین دمای هادی در شرایط کار عادی قرار گرفته است ، انجام شود .

ولتاژ ضربه باید بر طبق روش داده شده در استاندارد IEC 60230 اعمال شود و مقدار اوج ولتاژ به شرح جدول ۱۴ باشد .

جدول ۱۴ - ولتاژهای ضربه

ولتاژ اسمی $U_0/U/U_m$ kV	$3/6/6 (7/2)$	$6/10 (12)$	$8/7/15(17/5)$	$12/20 (24)$	$18/30 (36)$
ولتاژ آزمون (اوج) kV	۶۰	۷۵	۹۵	۱۲۵	۱۷۰

هر رشته از کابل باید بتواند در برابر ۱۰ ضربه ی ولتاژ مثبت و ۱۰ ضربه ی ولتاژ منفی بدون این که هیچ گونه شکست الکتریکی روی دهد ، ایستادگی نماید .

بعد از آزمون ضربه ، هر رشته از کابل مورد آزمون باید در دمای محیط به مدت ۱۵ min تحت ولتاژی با فرکانس شبکه قرار گیرد . ولتاژ آزمون باید مطابق با مقادیر مشخص شده در جدول ۱۱ باشد . هیچگونه شکست الکتریکی در عایق نباید روی دهد .

۸-۱-۱۸ آزمون ولتاژ ۴ h

این آزمون باید در دمای محیط انجام گیرد . ولتاژی با فرکانس شبکه باید به مدت ۴ h بین هادی ها و حفاظ های فلزی اعمال شود.

ولتاژ آزمون باید برابر با $4 U_0$ باشد . ولتاژ باید به تدریج تا مقدار تعیین شده افزایش یابد . هیچگونه شکست الکتریکی در عایق نباید روی دهد .

۹-۱-۱۸ مقاومت ویژه حفاظ های نیمه هادی

مقاومت ویژه حفاظ های نیمه هادی اکستروده شده که بر روی هادی و عایق قرار گرفته اند باید با اندازه گیری هایی بر روی آزمون های برداشته شده از رشته آزمون کابل و یک آزمون از کابلی که تحت آزمون کهنگی قرار گرفته است ، انجام شود تا سازگاری مواد اجزاء تشکیل دهنده کابل مشخص شده در بند ۱۹-۵ آزمون شود .

۱-۹-۱-۱۸ روش آزمون

روش آزمون باید بر طبق پیوست ت باشد .

اندازه گیری ها باید در محدوده رواداری $\pm 2^\circ C$ از بیشترین دمای هادی در شرایط کار عادی انجام گیرد .

۲-۹-۱-۱۸ الزامات

مقاومت اندازه گیری شده قبل و بعد از عملیات کهنگی نباید از مقادیر زیر فراتر رود .

حفاظ هادی $1000 \Omega.m$

حفاظ عایق $500 \Omega.m$

۲-۱۸ کابل های با ولتاژ اسمی $kV (7/2) / 6 / 3/6$ بدون حفاظ

هر رشته از آزمون کابل تکمیل شده به طول ۱۰ m تا ۱۵ m باید به ترتیب تحت آزمون های زیرین قرار گیرند :

الف - اندازه گیری مقاومت عایقی در دمای محیط (به بند ۱۸-۲-۱ مراجعه شود)

ب - اندازه گیری مقاومت عایقی در بیشترین دمای هادی در شرایط کار عادی (به بند ۱۸-۲-۲ مراجعه شود)

پ - آزمون ولتاژ ۴ h (به بند ۱۸-۲-۳ مراجعه شود)

کابل ها باید همچنین تحت آزمون ضربه الکتریکی قرار گیرند . این آزمون باید بر روی نمونه دیگری از کابل تکمیل شده به طول ۱۰ m متر تا ۱۵ m انجام شود (به بند ۱۸-۲-۴ مراجعه شود) .

۱۸-۲-۱ اندازه گیری مقاومت عایقی در دمای محیط

۱۸-۲-۱-۱ روش آزمون

این آزمون باید پیش از انجام هر آزمون الکتریکی دیگری ، روی آزمونه ها انجام شود . در این آزمون پوشش های بیرونی باید برداشته شوند و رشته ها باید پیش از آزمون ، در دمای محیط به مدت حداقل یک ساعت در آب غوطه ور شوند .

ولتاژ آزمون d.c. به میزان ۸۰ V تا ۵۰۰ V باید اعمال شود و به مدت کافی تا رسیدن به اندازه گیری نسبتا ثابت ادامه یابد . ولی در هر حال این زمان نباید کمتر از ۱ min و بیشتر از ۵ min باشد .

این اندازه گیری باید بین هر هادی و آب انجام شود .

در صورت تقاضا ، این اندازه گیری می تواند در دمای $(1 \pm 20)^\circ\text{C}$ تصویب شود .

۱۸-۲-۱-۲ محاسبات

مقاومت حجمی باید با استفاده از مقاومت عایقی اندازه گیری شده و از رابطه زیر بدست آید :

$$\rho = \frac{2 \times \pi \times l \times R}{\ln \frac{D}{d}}$$

که در آن :

ρ مقاومت حجمی بر حسب اهم سانتی متر

R مقاومت عایقی اندازه گیری شده بر حسب اهم

l طول کابل بر حسب سانتی متر

D قطر بیرونی عایق بر حسب میلی متر

d قطر میانی بر حسب میلی متر است .

ثابت مقاومت عایقی " K_i " که بر حسب مگا اهم کیلومتر بیان می شود نیز می تواند از رابطه زیر به دست آید :

$$K_i = \frac{l \times R \times 10^{-11}}{\log \frac{D}{d}} = 10^{-11} \times 0.367 \times \rho$$

یادآوری - در رشته های با هادی شکل داده شده نسبت D/d عبارت است از نسبت محیط عایق به محیط هادی می باشد .

۱۸-۲-۱-۳ الزامات

مقادیر محاسبه شده از اندازه گیری ها نباید کمتر از مقادیر تعیین شده برای آن در جدول ۱۵ باشد .

۱۸-۲-۲ اندازه گیری مقاومت عایقی در بیشترین دمای هادی

۱۸-۲-۲-۱ روش آزمون

رشته های آزمونه کابل باید در آبی که دمای آن در محدوده رواداری $C \pm 2^\circ$ بیشترین دمای هادی در شرایط کار عادی باشد ، حداقل به مدت ۱ h غوطه ور شود .

ولتاژ آزمون d.c. باید بین ۷۰ تا ۵۰۰ V باشد و باید به مدت زمان کافی تا رسیدن به اندازه گیری نسبتاً ثابت ادامه یابد. ولی در هر حال این زمان نباید کمتر از ۱ min و بیشتر از ۵ min باشد.

این اندازه گیری باید بین هر هادی و آب انجام شود.

۲-۲-۲-۱۸ محاسبات

مقاومت حجمی و / یا ثابت مقاومت عایقی باید با استفاده از مقاومت عایقی اندازه گیری شده و از رابطه داده شده در بند ۲-۱-۲-۱۸ محاسبه شود.

۳-۲-۲-۱۸ الزامات

مقادیر محاسبه شده از اندازه گیری ها نباید کمتر از مقادیر جدول ۱۵ باشد.

۳-۲-۱۸ آزمون ولتاژ ۴ h

۱-۳-۲-۱۸ روش آزمون

پیش از انجام آزمون، رشته های آزمون کابل باید در دمای محیط و حداقل برای یک ساعت در آب غوطه ور شوند.

ولتاژ متناوب برابر با $4U_0$ تدریج اعمال شده و به طور پیوسته به مدت ۴ h بین هر هادی و آب ثابت نگهداشته شود.

۲-۳-۲-۱۸ الزامات

پس از انجام آزمون هیچگونه شکست الکتریکی در عایق نباید روی دهد.

۴-۲-۱۸ آزمون ضربه

۱-۴-۲-۱۸ روش آزمون

آزمون ضربه الکتریکی بر روی آزمون ای که در دمای هادی آن به $5^{\circ}C$ تا $10^{\circ}C$ بالاتر از بیشترین دمای هادی در شرایط کار عادی قرار گرفته است، انجام گیرد.

ولتاژهای ضربه باید بر طبق روش های داده شد در استاندارد IEC 60230 اعمال شود و مقدار اوج ولتاژ باید ۶۰ kV باشد.

هر گروه از ضربه ها باید به نوبت بین هر هادی فاز و همه هادی های دیگر که به یکدیگر و به زمین متصل شده اند، اعمال گردد.

۲-۴-۲-۱۸ الزامات

هر رشته کابل باید بتواند در برابر ۱۰ ضربه ی ولتاژ مثبت و ۱۰ ضربه ی ولتاژ منفی بدون این که هیچ گونه شکست الکتریکی روی دهد، ایستادگی نماید.

۱۹ آزمون های نوعی، غیر الکتریکی

فهرست آزمون های نوعی غیر الکتریکی مورد نیاز این استاندارد در جدول ۱۶ داده شده است.

۱-۱۹ اندازه گیری ضخامت عایق

۱-۱-۱۹ نمونه برداری

برای اندازه گیری ضخامت عایق ، باید نمونه ای از هر یک از رشته های عایق شده کابل برداشته شود .

۱-۱-۱۹ روش آزمون

اندازه گیری ها باید مطابق بند ۸-۱ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۵۵۲۵ انجام شود .

۱-۱-۱۹ الزامات

به بند ۱۷-۵-۲ مراجعه شود .

۱-۱۹ اندازه گیری ضخامت روکش های غیر فلزی (شامل روکش های جداکننده اکستروود شده، بدون در

نظر گرفتن پوشش اکستروود شده میانی)

۱-۲-۱۹ نمونه برداری

یک آزمون از کابل برداشته می شود .

۱-۲-۱۹ روش آزمون

اندازه گیری ها باید مطابق بند ۸-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۵۵۲۵ باشد .

۱-۲-۱۹ الزامات

به بند ۱۷-۵-۳ مراجعه شود .

۱-۳-۱۹ آزمون تعیین ویژگی های مکانیکی عایق قبل و پس از کهنگی

۱-۳-۱۹ نمونه برداری

نمونه برداری و تهیه آزمون باید مطابق با بند ۹-۱ استاندارد ملی شماره ۱-۵۵۲۵ باشد .

۱-۳-۱۹ عملیات کهنگی^۱

عملیات کهنگی باید مطابق با بند ۷-۱ استاندارد ملی ایران شماره ۲-۵۵۲۵ و شرایط مشخص شده جدول

۱۷ انجام شود .

۱-۳-۱۹ آماده سازی کابل ها و آزمون های مکانیکی

مراحل آماده سازی کابل ها و اندازه گیری خواص مکانیکی باید مطابق با بند ۹-۱ استاندارد ملی شماره

۱-۵۵۲۵ باشد .

۱-۳-۱۹ الزامات

نتایج آزمون ها بر روی آزمون های کهنه شده و کهنه نشده باید مطابق با الزامات داده شده در جدول ۱۷

باشد .

۱-۴-۱۹ آزمون های تعیین ویژگی های مکانیکی روکش های غیر فلزی پیش از و پس از

کهنگی

۱-۴-۱۹ نمونه برداری

نمونه برداری و تهیه آزمون ها باید مطابق با بند ۹-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۵۵۲۵ باشد .

۱۹-۴-۲ عملیات کهنگی

عملیات کهنگی باید مطابق با بند ۸-۱ استاندارد ملی ایران شماره ۵۵۲۵-۲ و شرایط مشخص شده جدول ۲۰ انجام شود .

۱۹-۴-۳ آماده سازی کابل ها و آزمون های مکانیکی

مراحل آماده سازی کابل ها و اندازه گیری خواص مکانیکی باید مطابق با بند ۹-۲ استاندارد ملی شماره ۵۵۲۵-۱ انجام شود .

۱۹-۴-۴ الزامات

نتایج آزمون ها بر روی آزمون های کهنه شده و کهنه نشده باید مطابق با الزامات داده شده در جدول ۲۰ باشد.

۱۹-۵ آزمون کهنگی اضافی بر روی قطعه هایی از کابل های تکمیل شده

۱۹-۵-۱ کلیات

این آزمون به منظور بررسی عایق و روکش های غیر فلزی انجام می گیرد که در شرایط کاربری ، اجزا دیگر کابل بر روی آنها اثر تخریبی ندارند.

این آزمون بر روی همه نوع کابل انجام می شود .

۱۹-۵-۲ نمونه برداری

آزمون ها باید از یک کابل تکمیل شده مطابق با بند ۸-۱-۴ استاندارد ملی شماره ۵۵۲۵-۲ برداشته شوند .

۱۹-۵-۳ عملیات کهنگی

عملیات کهنگی آزمون های کابل باید در کوره ی با جریان هوا بطریقی که در بند ۸-۱-۴ استاندارد ملی ایران شماره ۵۵۲۵-۲ شرح داده شده است و با توجه به شرایط زیرین انجام شود.

- دما $(20 \pm 10) ^\circ C$ بالاتر از بیشترین دمای هادی کابل در شرایط کار عادی (به جدول ۱۷

مراجعه شود)

- مدت آزمون ۷ شبانه روز $(24 \times 7) h$

۱۹-۵-۴ آزمون های مکانیکی

برای انجام آزمون های مکانیکی ، تکه هایی از عایق و روکش های قطعات کهنه شده ی یک کابل برداشته شده و تحت آزمون های مکانیکی مطابق با بند ۸-۱-۴ استاندارد ملی ایران به شماره ۵۵۲۵-۲ قرار گیرد .

۱۹-۵-۵ الزامات

در این آزمون ها ، تغییرات بین مقادیر میانه استقامت کششی و ازدیاد طول در نقطه پارگی پس از کهنگی و مقادیر متناظر مربوط به آزمون های بدون عملیات کهنگی (به بند ۱۸-۳ و ۱۸-۴ مراجعه شود) نباید از مقادیر مندرج در جدول ۱۷ برای عایق ها و جدول ۲۰ برای روکش های غیر فلزی فراتر رود .

۱۹-۶ آزمون تلفات جرم بر روی روکش های پی ، وی ، سی نوع ST_2

۱۹-۶-۱ روش آزمون

نمونه برداری و روش آزمون باید مطابق با بند ۸-۲ استاندارد ملی ایران به شماره ۵۵۲۵-۳ باشد .

۱۹-۶-۲ الزامات

نتایج آزمون ها باید مطابق با الزامات جدول ۲۱ باشد .

۱۹-۷ آزمون فشار در دمای بالا بر روی عایق ها و روکش های غیر فلزی

۱۹-۷-۱ روش

آزمون فشار در دمای بالا باید مطابق با بند ۸ استاندارد ملی ایران به شماره ۳-۵۵۲۵ و در نظر گرفتن شرایط آزمون داده شده در روش آزمون و نیز جداول ۱۸ و ۲۲ انجام شود.

۱۹-۷-۲ الزامات

نتایج آزمون باید بر طبق الزامات بند ۸ استاندارد ملی ایران به شماره ۳-۵۵۲۵ باشد.

۱۹-۸ آزمون بر روی روکش ها و عایق های از نوع P.V.C و روکش های بدون هالوژن در دماهای پایین

۱۹-۸-۱ روش آزمون

نمونه برداری و روش آزمون باید بر طبق بند ۸ استاندارد ملی ایران شماره ۴-۵۵۲۵ و دمای آزمون مشخص شده در جدول های ۱۸ و ۲۱ انجام شود .

۱۹-۸-۲ الزامات

نتایج آزمون باید بر طبق الزامات بند ۸ استاندارد ملی ایران به شماره ۴-۵۵۲۵ باشد .

۱۹-۹ آزمون مقاومت روکش ها و عایق های از نوع P.V.C در برابر ترک خوردگی (آزمون شوک حرارتی)

۱۹-۹-۱ روش آزمون

نمونه برداری و روش آزمون باید بر طبق بند ۹ استاندارد بین المللی IEC 60811-3-1 و دمای آزمون و طول مدت آزمون باید بر طبق جدول های ۱۸ و ۲۱ انجام شود .

۱۹-۹-۲ الزامات

نتایج آزمون باید بر طبق الزامات بند ۹ استاندارد IEC 60811-3-1 باشد .

۱۹-۱۰ آزمون مقاومت در برابر ازن عایق های EPR و HEPR

۱۹-۱۰-۱ روش آزمون

نمونه برداری و روش آزمون باید بر طبق بند ۸ استاندارد IEC 60811-2-1 انجام شود . غلظت ازن و طول مدت آزمون باید بر طبق جدول ۱۹ باشد .

۱۹-۱۰-۲ الزامات

نتایج آزمون باید از الزامات بند ۸ استاندارد IEC 60811-2-1 پیروی نماید.

۱۹-۱۱ آزمون گرماسختی بر روی عایق های EPR , HEPR و XLPE و روکش های کشسان

نمونه برداری و روش آزمون باید بر طبق بند ۱۶-۹ استاندارد IEC 60811-2-1 انجام شود و با الزامات آن مطابقت داشته باشد .

۱۹-۱۲ آزمون غوطه وری در روغن برای روکش های کشسان

نمونه برداری و روش آزمون باید بر طبق بند ۱۰ استاندارد IEC 60811-2-1 و شرایط داده شده در جدول ۲۲ انجام شود .

۱۹-۱۲-۱ روش آزمون

نمونه برداری و روش آزمون باید بر طبق بند ۱۰ استاندارد IEC 60811-2-1 و شرایط داده شده در جدول ۲۳ انجام شود .

۱۹-۱۲-۲ الزامات

نتایج آزمون باید با الزامات داده شده در جدول ۲۲ مطابقت داشته باشد .

۱۹-۱۳ آزمون جذب آب بر روی عایق

۱۹-۱۳-۱ روش آزمون

نمونه برداری و روش آزمون باید بر طبق بند ۹-۱ یا ۹-۲ استاندارد ملی ایران به شماره ۳-۵۵۲۵ و به ترتیب شرایط مشخص شده در جدول های ۱۸ یا ۱۹ انجام شود .

۱۹-۱۳-۲ الزامات

نتایج آزمون باید با الزامات مشخص شده در جداول ۱۸ یا ۱۹ مطابقت داشته باشد .

۱۹-۱۴ آزمون گسترش شعله بر روی کابل های تک رشته

این آزمون تنها باید بر روی کابل های با روکش ST_1 ، ST_2 یا SE_1 وقتی که به صورت ویژه الزام شده باشد، انجام می شود .

روش آزمون و الزامات آن باید بر طبق استاندارد IEC 60332-1 باشد .

۱۹-۱۵ اندازه گیری میزان دوده در روکش های پلی اتیلن مشکی

۱۸-۱۵-۱ روش آزمون

نمونه برداری و روش آزمون باید بر طبق بند ۱۱ استاندارد ملی ایران به شماره ۴-۵۵۲۵ انجام شود .

۱۹-۱۵-۲ الزامات

الزامات آزمون باید بر طبق الزامات جدول ۲۲ استاندارد ملی ایران به شماره ۴-۵۵۲۵ باشد.

۱۹-۱۶ آزمون جمع شوندگی عایق XLPE

۱۹-۱۶-۱ روش آزمون

نمونه برداری و روش آزمون باید بر طبق بند ۱۱ استاندارد ملی ایران به شماره ۳-۵۵۲۵ تحت شرایط مشخص شده جدول ۱۹ انجام شود .

۱۹-۱۶-۲ الزامات

نتایج آزمون باید با الزامات جدول ۱۹ استاندارد ملی ایران به شماره ۳-۵۵۲۵ مطابقت داشته باشد .

۱۹-۱۷ آزمون پایداری حرارتی عایق PVC

۱۹-۱۷-۱ روش آزمون

نمونه برداری و روش آزمون باید بر طبق بند ۹ استاندارد ۲-۳-۶۰۸۱۱ و شرایط مشخص شده در جدول ۱۸ باشد .

۱۹-۱۷-۲ الزامات

نتایج آزمون باید بر طبق الزامات جدول ۱۸ باشد .

۱۸-۱۹ تعیین سختی عایق HEPR

۱۸-۱۹-۱ روش آزمون

نمونه برداری و روش آزمون باید بر طبق پیوست ج باشد .

۱۸-۱۹-۲ الزامات

نتایج آزمون باید با الزامات جدول ۱۹ مطابقت داشته باشد .

۱۹-۱۹ تعیین مدول کشسانی عایق HEPR

۱۹-۱۹-۱ روش آزمون

نمونه برداری ، آماده سازی آزمون ها و روش آزمون باید بر طبق بند ۹ استاندارد ملی ایران به شماره ۵۵۲۵-۱ باشد .

نیروهای مورد نیاز برای رسیدن به ازدیاد طول ۱۵۰٪ باید محاسبه شوند . تنش های متناظر این نیرو باید با تقسیم بارهای اندازه گیری شده به سطح مقطع آزمون های کشیده نشده محاسبه گردند . با محاسبه نسبت مدول کشسانی در ازدیاد طول ۱۵۰٪ ، نسبت تنش ها به کشش ها بدست می آید.. مقدار میانه به عنوان مدول کشسانی باید در نظر گرفته شود .

۱۹-۱۹-۲ الزامات

نتایج آزمون باید با الزامات جدول ۱۹ مطابقت داشته باشد .

۱۹-۲۰ آزمون جمع شوندگی روکش نوع پلی اتیلن

۱۹-۲۰-۱ روش آزمون

نمونه برداری و روش آزمون باید بر طبق بند ۱۱ استاندارد ملی ایران به شماره ۵۵۲۵-۳ و شرایط مشخص شده جدول ۲۲ انجام شود .

۱۹-۲۰-۲ الزامات

نتایج آزمون باید با الزامات جدول ۲۲ مطابقت داشته باشد .

۱۹-۲۱ آزمون لخت کردن حفاظ های عایق

هرگاه سازنده ادعا نماید که حفاظ عایق نیمه هادی اکستروده شده به کار رفته حالت لخت پذیری دارد ، این آزمون باید انجام گیرد

۱۹-۲۱-۱ روش آزمون

این آزمون باید ۳ بار بر روی آزمون های کهنه شده و سه بار بر روی آزمون های کهنه نشده انجام گیرد . این سه نمونه را می توان یا از ۳ قطعه کابل تکی یا یک قطعه از کابل در ۳ وضعیت محیطی با فاصله ۱۲۰° برداشت .

یک رشته از کابل به طول حداقل ۲۵۰ mm باید از کابل آزمون شده قبل و بعد از کهنگی بر طبق بند ۱۹-۵-۳ برداشته شود .

دو برش باید بر روی حفاظ عایق نیمه هادی اکستروده شده از هر نمونه به صورت طولی از انتها به انتها و به صورت شعاعی در جهت عایق ایجاد شود ، برشها باید به فاصله (1 ± 10) mm از هم بوده و موازی همدیگر باشند . بعد از برداشتن حفاظ به طول ۵۰ mm از نوار ۱۰ mm با کشیدن حفاظ در راستای موازی با رشته

(زاویه لخت کردن تقریباً 180° است) رشته باید به طور عمودی در دستگاه کشش قرار گیرد به گونه ای که یک انتهای رشته در فک قرار گرفته و نوار لخت شده با عرض 10 mm در فک دیگر قرار گیرد . نیروی لازم برای جداسازی نوار 10 mm از عایق و برداشتن آن به میزان حداقل 100 mm باید در زاویه لخت سازی تقریباً 180° با استفاده از دستگاه کشش با سرعت دور شدن فک ها به میزان $(250 \pm 50)\text{ mm/min}$ انجام شود .

این آزمون باید در دمای $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$ انجام شود . برای آزمون های کهنه شده و کهنه نشده مقدار نیروی لازم برای لخت کردن باید به طور پیوسته ثبت شود .

۱۹-۲۱-۲ الزامات

نیروی لازم برای برداشتن حفاظ نیمه هادی اکستروود شده از عایق قبل و بعد از کهنگی نباید کمتر از 4 N و بیشتر از 45 N باشد .

سطح عایق بندی نباید آسیب پذیرد و هیچ اثری از حفاظ نیمه هادی نباید بر روی عایق باقی بماند .

۱۹-۲۲ آزمون نفوذ آب

آزمون نفوذ آب باید بر روی کابل هایی انجام گیرد که سازنده ادعا می کند که ساختار کابل در راستای طولی دارای آب بندی کامل است . این آزمون ها برای برآورده ساختن الزامات کابل هایی که زیر زمین خوابانده می شود انجام می شوند و برای کابل هایی که دارای ساختاری برای استفاده در کابل های زیر دریایی است ، کاربرد ندارد .

این آزمون در مورد کابل های زیر کاربرد دارد :

الف - لایه ای محافظ برای جلوگیری از نفوذ آب در راستای طولی در محدوده لایه های فلزی .

ب- لایه ای محافظ برای جلوگیری از نفوذ آب در راستای طولی در طول هادی.

دستگاه ، نمونه برداری و روش آزمون باید بر طبق پیوست ج باشد .

۲۰ آزمون های الکتریکی پس از نصب

آزمون های الکتریکی پس از نصب در صورت نیاز هنگامی انجام می گیرد که کابل نصب شده و به ملحقات جانبی اش متصل شده باشد .

آزمون ولتاژ d.c. روکش ها بر طبق بند ۲۰-۱ و در صورت لزوم ، آزمون عایق بر طبق بند ۲۰-۲ پیشنهاد می شود . برای نصب اگر فقط آزمون روکش بر طبق بند ۲۰-۱ انجام شده باشد ، روش های تضمین کیفیت درست نصب می تواند با توافق میان خریدار و فروشنده ، جایگزین آزمون عایق شود .

۲۰-۱ آزمون ولتاژ D.C. روکش نهایی

سطح ولتاژ مدت اعمال آن در بند ۵ استاندارد IEC 60229 مشخص شده است . ولتاژ باید بین هر لایه فلزی یا حفاظ فلزی و زمین اعمال شود .

برای اینکه آزمون اثر گذار باشد ، ضروری است که زمین اتصال مناسبی را با سطح بیرونی روکش داشته باشد . استفاده از یک لایه هادی بر روی روکش می تواند در اثر گذاری آزمون کمک نماید .

۲۰-۲ آزمون عایقی

۲۰-۲-۱ آزمون a.c.

بر طبق توافق بین سازنده و خریدار ، آزمون ولتاژمتناوب (a.c.) در فرکانس شبکه می تواند بر طبق مورد الف یا ب زیر انجام شود .

الف - آزمون به مدت ۵ min با ولتاژ فاز به فاز شبکه اعمال شده بین هادی و حفاظ فلزی یا روکش هادی و حفاظ / روکش فلزی

ب - آزمون به مدت ۲۴ h با اعمال ولتاژ بهره برداری عادی شبکه

۲۰-۲-۲ آزمون DC

به عنوان روش جایگزین یک ولتاژ d.c. برابر با $4 U_0$ باید به مدت ۱۵ min اعمال شود .

یادآوری ۱- آزمون ولتاژ d.c. ممکن است سیستم عایقی تحت آزمون را تخریب نماید . سایر روش های آزمون تحت بررسی است .

یادآوری ۲- برای نصب هایی که در حال استفاده هستند ، ولتاژهای پایین تر و / یا مدت زمان کوتاهتر ممکن است استفاده شوند . توصیه می شود مقادیر با توافق باشد . عمر ، محیط ، تاریخچه شکست ها و هدف انجام آزمون ها ، باید در نظر گرفته شود.

جدول ۱۵ - الزامات آزمون نوعی الکتریکی برای آمیزه های عایق

XLPE	EPR/ HEPR	PVC/B	واحد	نام آمیزه ها (به بند ۴-۲ مراجعه شود)
۹۰	۹۰	۷۰	°C	بیشترین دمای هادی در شرایط کار عادی (به بند ۴-۲ مراجعه شود)
-	-	10^{14}	$\Omega.cm$	- در $20^{\circ}C$ (به بند ۱۸-۲-۱ مراجعه شود)
-	10^{12}	10^{11}	$\Omega.cm$	- در بیشترین دمای هادی در شرایط کار عادی
-	-	۳۶/۷	$M\Omega .km$	ثابت مقاومت عایقی K_i - در $20^{\circ}C$ (به بند ۱۸-۲-۱ مراجعه شود)
-	۳/۶۷	۰/۰۳۷	$M\Omega.km$	- در بیشترین دمای هادی در شرایط کار عادی
۴۰	۴۰۰	-	$\times 10^{-4}$	$tg\delta$ (به بند ۱۸-۱-۵ مراجعه شود) $tg\delta$ در بیشترین دمای هادی در شرایط کار عادی به اضافه $5^{\circ}C$ تا $10^{\circ}C$
برای کابل های بدون حفاظ برطبق موارد الف و ب بند ۷ ولتاژ اسمی $kV (7/2) / 6 / 3/6$ برای عایق PVC ، EPR و HEPR				

جدول ۱۶ - آزمون های نوعی غیر الکتریکی (به جدول های ۱۷ تا ۲۳ مراجعه شود)

روکش ها					عایق ها				نام آمیزه ها :		
PE					PVC		XLPE	HEPR	EPR	PVC/B	(به بند ۴-۲ و ۴-۳ مراجعه شود)
SE ₁	ST ₇	ST ₃	ST ₂	ST ₁							
											- ابعاد
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	اندازه گیری ضخامت
											- ویژگیهای مکانیکی (استحکام کششی و ازدیاد طول در پارگی) بدون کهنگی
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	پس از کهنگی در کوره ی هوا
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	پس از کهنگی قطعاتی از کابل تکمیل شده
x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پس از غوطه وری در روغن داغ
											- ویژگی های مواد گرمانرم
-	x	-	x	x	-	-	-	-	x	x	آزمون فشار داغ (فرورفتگی)
-	-	-	x	x	-	-	-	-	x	x	رفتار در دمای پایین
											- متفرقه
-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	تلفات جرم در کوره ی هوا
-	-	-	-	x	x	-	-	-	x	x	آزمون شوک حرارتی
-	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	آزمون مقاومت در برابر ازن
x	-	-	-	-	x	x	x	x	-	-	آزمون گرماسختی
x	-	-	x	x	-	-	-	-	-	-	آزمون گسترش شعله بر روی کابل های تک رشته (اگر لازم باشد)
-	x	-	-	-	x	x	x	x	x	x	جذب آب
x	-	-	x	x	-	-	-	-	-	-	- آزمون پایداری حرارتی
-	x	x	-	-	x	-	-	-	-	-	آزمون جمع شوندگی
-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	میزان دوده سیاه*
-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	تعیین سختی
-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	تعیین مدول کشسانی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- آزمون لخت شوندگی**
-	-	-	-	-	b	b	b	b	-	-	- آزمون نفوذ آب***
یادآوری - نشان X ، نشان می دهد که این آزمون نوعی باید انجام شود .											
* تنها برای روکش های سیاه رنگ است .											
** به طراحی هایی از کابل اعمال می شود که سازنده ادعا می کند که حفاظ عایق به آسانی لخت می شود.											
*** به طراحی هایی از کابل اعمال می شود که سازنده ادعا می کند که کابل در راستای طولی آب بندی کامل است.											

جدول ۱۷ - الزامات آزمون برای ویژگی های مکانیکی آمیزه های عایق

(پیش و پس از کهنگی)

XLPE	HEPR	EPR	PVC/ B		نام اختصاری آمیزه ها : (به بند ۴-۲ مراجعه شود)
۹۰	۹۰	۹۰	۷۰	°C	بیشترین دمای هادی در بهره برداری عادی (به بند ۴-۲) مراجعه شود .
۱۲/۵	۸/۵	۴/۲	۱۲/۵	N/mm ²	- بدون کهنه سازی بند ۹-۱۱ استاندارد ملی ایران ۱-۵۵۲۵ استحکام کششی ، کمینه
۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۱۲۵	%	ازدیاد طول در پارگی ، کمینه پس از کهنه سازی در کوره هوا پس از کهنه سازی بدون هادی عملیات
۱۳۵	۱۳۵	۱۳۵	۱۰۰	°C	- دما
± ۳	± ۳	± ۳	± ۲	°C	- رواداری
۱۶۸	۱۶۸	۱۶۸	۱۶۸	h	- مدت زمان استحکام کششی
-	-	-	۱۲۵	%	الف- مقدار پس از کهنه سازی ، کمینه
± ۲۵	± ۳۰	± ۳۰	± ۲۵	%	ب- تغییرات ، بیشینه
* تغییرات : تفاوت مقدار میانه که پس از کهنگی به دست می آید و مقدار میانه که بدون کهنگی به دست می آید و به صورت درصدی از مقدار اخیر بیان می شود.					

جدول ۱۸ - الزامات آزمون برای ویژگی های خاص برای آمیزه های عایقی P.V.C

PVC/A	واحد	نام اختصاری آمیزه ها : (به بند ۴-۲ و ۴-۳ مراجعه شود)
عایق		استفاده از آمیزه عایق P.V.C
۸۰	°C	آزمون فشار در دمای بالا (به بند ۸ استاندارد IEC 60811-3-1 مراجعه شود) - دما (رواداری $\pm 2^{\circ}C$)
-۵	°C	رفتار در دمای پایین ^a به بند ۸ استاندارد ملی ایران به شماره ۴-۵۵۲۵ مراجعه شود) آزمون باید بدون کهنگی از قبل انجام شود : - آزمون خمش در سرما برای قطرهای کمتر از ۱۲/۵ mm - دما (رواداری $\pm 2^{\circ}C$)
-۵		آزمون ازدیاد طول در سرما روی قطعات دمبلی شکل - دما (رواداری $\pm 2^{\circ}C$)
۱۵۰	°C	آزمون شوک حرارتی (به بند ۹ استاندارد IEC 60811-3-1 مراجعه شود) - دما (رواداری $\pm 3^{\circ}C$)
۱	h	- مدت زمان
۲۰۰	°C	آزمون پایداری حرارتی (به بند ۹ استاندارد IEC 60811-3-2 مراجعه شود) دما (رواداری $\pm 0.5^{\circ}C$)
۱۰۰	حداقل	حداقل زمان
۷۰	°C	جذب آب به بند ۹-۱ استاندارد ملی ایران به شماره ۳-۵۵۲۵ مراجعه شود) روش الکتریکی : عملیات :
۲۴۰	h	- دما (رواداری $\pm 2^{\circ}C$) - مدت زمان

a به دلیل شرایط آب و هوایی ، ممکن است نیاز به استفاده از دماهای پایین تری در استاندارد ملی باشد .

جدول ۱۹ - الزامات آزمون برای ویژگی های خاص آمیزه های گوناگون عایق های گرما سخت

XLPE	HEPR	EPR		نام اختصاری آمیزه ها : (به بند ۴-۲ مراجعه شود)
-	۰/۰۳۰ تا ۰/۰۲۵	۰/۰۳۰ تا ۰/۰۲۵	%	مقاومت در برابر ازن (بند ۸ استاندارد IEC 60811-2-1) غلظت ازن (حجمی) مدت آزمون بدون ترک خوردگی
-	۲۴	۲۴	h	
۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	°C	آزمون گرماسختی (بند ۹ استاندارد IEC 60811-2-1) عملیات : - دمای هوا (حدرواداری °C ۳ ±)
۱۵	۱۵	۱۵	min	- زمان زیر بار
۲۰	۲۰	۲۰	N/cm ²	- تنش مکانیکی
۱۷۵	۱۷۵	۱۷۵	%	بیشترین ازدیاد طول زیربار
۱۵	۱۵	۱۵	%	بیشترین ازدیاد طول دائمی پس از خنک سازی
۸۵	۸۵	۸۵	°C	جذب آب (بند ۹-۲ استاندارد ملی ایران به شماره ۳-۵۵۲۵) روش گرانی سنجی : عملیات : - دما (رواداری °C ۲ ±)
۳۳۶	۳۳۶	۳۳۶	h	- مدت زمان
*	۵	۵	mg/cm ²	بیشینه افزایش جرم
۲۰۰	-	-	mm	آزمون جمع شوندگی (بند ۱۰ استاندارد ملی ایران شماره ۳-۵۵۲۵) L فاصله میان نشانه گذاری ها عملیات : - دما (رواداری °C ۳ ±)
۱۳۰	-	-	°C	
۱	-	-	h	- مدت زمان
۴	-	-	%	بیشترین جمع شوندگی
-	۸۰	-		تعیین سختی (به پیوست ج مراجعه شود) ** IRHD ، کمترین
-	۴/۵	-	N/mm ²	تعیین مدول کشسانی (به بند ۱۹-۱۹ مراجعه شود) مدول کشسانی در ازدیاد طول ۱۵۰٪ درصد ، کمترین
* افزایش بیشتر از ۱ mg/cm ² برای چگالی های XPLE بزرگتر از ۱ g/cm ³ در نظر گرفته می شود . ** IRHD : درجه بین المللی سختی لاستیک است .				

جدول ۲۰ - الزامات آزمون برای ویژگی های مکانیکی آمیزه های روکش کاری

(پیش از و پس از کهنگی)

SE ₁	ST ₇	ST ₃	ST ₂	ST ₁		نام اختصاری آمیزه ها : (به بند ۳-۴ مراجعه شود)
۸۵	۹۰	۸۰	۹۰	۸۰	°C	بیشترین دمای هادی در شرایط کار عادی (به بند ۳-۴ مراجعه شود)
۱۰/۰	۱۲/۵	۱۰/۰	۱۲/۵	۱۲/۵	N/mm ²	بدون کهنگی (به بند ۹-۲ استاندارد ملی ایران به شماره ۵۵۲۵-۱ مراجعه شود) استحکام کششی ، کمترین
۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۱۵۰	۱۵۰	%	ازدیاد طول در نقطه پارگی ، کمترین
						پس از کهنگی در کوره ی هوا (به بند ۸-۱ استاندارد ملی ایران به شماره ۵۵۲۵-۱ مراجعه شود) عملیات :
۱۰۰	۱۱۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	°C	- دما (رواداری °C ± ۲)
۱۶۸	۲۴۰	۲۴۰	۱۶۸	۱۶۸	h	- مدت زمان استحکام کششی :
-	-	-	۱۲/۵	۱۲/۵	N/mm ²	(a) مقدار پس از کهنگی ، کمینه
±۳۰	-	-	±۲۵	±۲۵	%	(b) تغییرات* ، بیشینه
۲۵۰	۳۰۰	۳۰۰	۱۵۰	۱۵۰	%	ازدیاد طول در نقطه پارگی (a) مقدار پس از کهنگی ، کمینه
±۳۰	±۲۵	-	-	±۲۵	%	(b) تغییرات ، بیشینه
* تغییرات : تفاوت مقدار میانه که پس از کهنگی به دست می آید و مقدار میانه که بدون کهنگی به دست می آید و به صورت درصدی از مقدار اخیر بیان می شود.						

جدول ۲۱ - الزامات آزمون برای ویژگی های خاص آمیزه های عایق و روکش P.V.C

ST ₂	ST ₁		نام اختصاری آمیزه ها : (به بند ۴-۲ و ۴-۳ مراجعه شود)
روکش			کاربری آمیزه P.V.C
			تلفات جرم در کوره هوا (بند ۸-۲ استاندارد IEC 60811-3-2) عملیات :
۱۰۰	-	°C	- دما (رواداری °C ± ۲)
۱۶۸	-	h	- مدت زمان
۱/۵	-	mg/cm ²	بیشترین تلفات جرم
			آزمون فشار در دمای بالا (بند ۸ استاندارد IEC 60811-3-1)
۹۰	۸۰	°C	- دما (رواداری °C ± ۲)
			رفتار در دمای بالاپایین ^a (به بند ۸ استاندارد ملی ایران به شماره ۴-۵۵۲۵ مراجعه شود) آزمون باید بدون کهنگی از پیش انجام شود : آزمون خمش درسرما برای قطر کمتر از ۱۲/۵ mm
-۱۵	-۱۵	°C	- دما (رواداری °C ± ۲)
-۱۵	-۱۵	°C	آزمون ازدیاد طول در سرما روی قطعات دمبلی شکل - دما (رواداری °C ± ۲)
-۱۵	-۱۵	°C	آزمون ضربه در سرما : - دما (رواداری °C ± ۲)
			آزمون شوک حرارتی (بند ۹ استاندارد IEC 60811-3-1)
۱۵۰	۱۵۰	°C	- دما (رواداری °C ± ۳)
۱	۱	h	- مدت زمان
a : به دلیل شرایط آب و هوایی ، ممکن است نیاز به استفاده از دماهای پایین تری در استاندارد ملی باشد .			

جدول ۲۲ - الزامات آزمون برای ویژگی های خاص آمیزه ی روکش پلی اتیلن (PE) گرمانرم

ST ₇	ST ₃	واحد	نام اختصاری آمیزه ها : (به بند ۴-۳ مراجعه شود)
			چگالی* (به بند ۸ استاندارد ملی شماره ۳-۵۵۲۵ مراجعه شود)
۲/۵ ±۰/۵	۲/۵ ±۰/۵	% %	میزان دوده سیاه (کربن) (تنها برای روکش های مشکی) (بند ۱۱ استاندارد IEC60811-4-1 مراجعه شود) مقدار نامی رواداری
۸۰ ۵ ۵ ۳	۸۰ ۵ ۵ ۳	°C h %	آزمون جمع شوندگی (بند ۱۱ استاندارد ملی ایران به شماره ۳-۵۵۲۵ مراجعه شود) - دما (رواداری °C ± ۲) - مدت زمان گرمادهی - تعداد دفعات گرمادهی بیشترین جمع شوندگی
۱۱۰	-	°C	آزمون فشار در دمای بالا (بند ۸-۱ استاندارد IEC 60811-3-1) - دما (رواداری °C ± ۲)
* اندازه گیری چگالی تنها برای اهداف سایر آزمون ها مورد نیاز است .			

جدول ۲۳ - الزامات آزمون برای ویژگی های خاص آمیزه بدون هالوژن برای روکش

SE1	واحد	نام اختصاری آمیزه ها: (به بند ۳-۴ مراجعه شود)
۱۰۰	°C	آزمون غوطه وری در روغن که پس از تعیین ویژگی های مکانیکی انجام می شود (به بند ۱۰ استاندارد IEC 60811-2-1 و بند ۹ استاندارد ملی ایران به شماره ۱-۵۵۲۵ مراجعه شود) عملیات :
۲۴	h	- دما (رواداری $\pm 2^{\circ}C$)
-۱۵	°C	- مدت زمان
± 40	%	بیشینه تغییرات ^a
± 40	%	الف - استحکام کششی ب - ازدیاد طول در نقطه پارگی
200	°C	آزمون گرماسختی (بند ۹ استاندارد IEC 60811-2-1) عملیات :
15	min	- دما (رواداری $\pm 3^{\circ}C$)
۲۰	N/cm ²	- زمان زیربار
۱۷۵	%	- تنش مکانیکی
۱۵	%	بیشترین ازدیاد طول زیربار بیشترین ازدیاد طول دائمی پس از خنک شدن
a : تغییرات تفاوت میان مقدار میانه که پس از کهنگی به دست می آید و مقدار میانه که بدون کهنگی به دست می آید و به صورت درصدی از مقدار اخیر بیان می شود.		

پیوست الف

(الزامی)

روش محاسباتی فرضی برای تعیین ابعاد روکش های محافظ

ضخامت پوشش های کابل مانند روکش ها و شیلد معمولا بر طبق " جدول های پله ای¹ " به قطرهای نامی کابل بستگی دارد .

این امر گاهی باعث بروز مشکلاتی می شود . قطرهای نامی محاسبه شده الزاما " همان مقدار واقعی بدست آمده در فرآیند تولید نیستند . در شرایط حدی ، که به دلیل اختلاف اندک قطر محاسبه شده از مقدار واقعی ، ضخامت پوشش با قطر واقعی کابل متناسب نیست، بحث از این هم فراتر می رود . تغییرات در ابعاد هادی شکل داده شده بین تولید کنندگان و روش های مختلف محاسبه باعث ایجاد تفاوت هایی در قطر های نامی می شود و بنابراین ممکن است باعث تغییراتی در ضخامت روکش های استفاده شده در طرح های یکسان کابل شود .

برای اجتناب از این مشکلات ، از روش محاسبه فرضی باید استفاده نمود . هدف از این روش نادیده گرفتن شکل و میزان فشردگی هادی ها بوده و قطرهای فرضی از رابطه ای که بر پایه سطح مقطع هادیها ، ضخامت نامی عایق و تعداد رشته ها است ، محاسبه می شود . سپس ضخامت روکش و سایر روکش ها براساس روش محاسبه قطرهای فرضی به دقت تعیین شده و ابهامی در مورد ضخامت روکش به کار رفته که مستقل از تفاوت های جزئی در روش های تولید است ، به وجود نمی آید . در این روش های استاندارد شده طراحی کابل ، ابتدا ضخامت ها از قبل محاسبه شده و برای هر سطح مقطع هادی مشخص می شود . روش فرضی تنها برای تعیین ابعاد غلاف ها و روکش های کابل استفاده می شوند . این روش جایگزین محاسبه قطرهای واقعی مورد نیاز برای اهداف عملی که توصیه می شود به طور تکی محاسبه شوند ، نمی باشد .

الف - ۱ کلیات

روش فرضی محاسبه ضخامت پوشش های مختلف کابل ها به گونه ای پذیرفته شده است که اطمینان حاصل شود ، هر اختلافی که ممکن است در محاسبات مستقل روی دهد (برای مثال ناشی از در نظر گرفتن ابعاد هادی و تفاوت های غیر قابل قبول بین قطرهای نامی و قطرهای واقعی بدست آمده) از بین می رود .

تمامی مقادیر ضخامت و قطرها باید بر طبق روش های پیوست ب با تقریب یک رقم اعشارگرد شوند. نوارهای نگهدارنده (برای مثال نوار به صورت مارپیچ باز روی شیلد در صورتی که ضخامت آن کمتر از ۰/۳ mm است) در این روش محاسباتی حذف می شوند .

¹ - Step-tables

الف - ۲ روش

الف ۱-۲ هادی ها

قطر فرضی (d_L) یک هادی ، بدون در نظر گرفتن شکل و تراکم هادی ، برای هر سطح مقطع نامی در جدول الف - ۱ داده شده است .

جدول الف - ۱ - قطر فرضی هادی

d_L mm	سطح مقطع نامی هادی mm^2	d_L mm	سطح مقطع نامی هادی mm^2
۱۷/۵	۲۴۰	۳/۶	۱۰
۱۹/۵	۳۰۰	۴/۵	۱۶
۲۲/۶	۴۰۰	۵/۶	۲۵
۲۵/۲	۵۰۰	۶/۷	۳۵
۲۸/۳	۶۳۰	۸/۰	۵۰
۳۱/۹	۸۰۰	۹/۴	۷۰
۳۵/۷	۱۰۰۰	۱۱/۰	۹۵
۳۹/۱	۱۲۰۰	۱۲/۴	۱۲۰
۴۲/۲	۱۴۰۰	۱۳/۸	۱۵۰
۴۵/۱	۱۶۰۰	۱۵/۳	۱۸۵

الف ۲-۲ رشته ها

قطر فرضی D_c هر رشته از رابطه زیر بدست می آید :
الف -

$$D_c = d_L + 2 t_i$$

الف ۲-۲ رشته ها

قطر فرضی D_c هر رشته از رابطه زیر بدست می آید :
الف - در مورد کابل هایی که رشته های آن ها دارای لایه های نیمه هادی نیستند :

$$D_c = d_L + 2 t_i$$

ب - در مورد کابل هایی که رشته های آن ها دارای لایه های نیمه هادی می باشند :

$$D_c = d_L + 2 t_i + 3,0$$

که در آن :

t_i ضخامت نامی عایق بر حسب میلی متر است (به جداول ۵ تا ۷ مراجعه شود)

اگر پوشش فلزی یا یک هادیی هم مرکز به کار برده شود ، موارد اضافی دیگری باید بر طبق بند الف ۲-۵ انجام شود .

الف ۲-۳ قطر روی رشته های تابیده

قطر فرضی روی رشته های تابیده (D_f) به صورت زیر است :

$$D_f = kD_c$$

که در آن مقدار ضریب k برای یک کابل سه رشته ۲/۱۶ است .

الف ۲-۴ پوشش های داخلی

قطر فرضی روی روکش های داخلی (D_B) از رابطه زیر بدست می آید :

$$D_B = D_f + 2 t_B$$

که در آن :

t_B برابر 0.4 mm برای قطرهای فرضی روی رشته های تابیده (D_f) تا 40 mm

t_B برابر 0.6 mm برای قطرهای بیش از 40 mm

این مقادیر فرضی برای t_B به کابل های زیر اعمال می شود :

الف - کابل های سه رشته ای

- پوشش داخلی به کار رفته است یا خیر

- پوشش داخلی اکستروود شده یا نوارپیچ باشد

اگر روکش جداکننده ای مطابق با بند ۱۳-۳-۳ بجای و یا به همراه روکش میانی بکار رود ، بند الف ۲-۷

جایگزین آن می شود .

ب - کابل های تک رشته ای

هرگاه پوشش داخلی به کار رود می تواند به صورت اکستروود شده یا نوارپیچ باشد .

الف ۲-۵ هادیهای هم مرکز و حفاظ های فلزی

میزان افزایش قطر به دلیل هادی هم مرکز یا حفاظ فلزی در جدول الف ۳ داده شده است .

جدول الف ۳- افزایش قطر برای هادیهای هم مرکز و حفاظ های فلزی

افزایش در قطر mm	سطح مقطع نامی هادی هم مرکز یا حفاظ فلزی mm ²	افزایش در قطر mm	سطح مقطع نامی هادی هم مرکز یا حفاظ فلزی mm ²
۱/۷	۵۰	۰/۵	۱/۵
۲/۰	۷۰	۰/۵	۲/۵
۲/۴	۹۵	۰/۵	۴
۲/۷	۱۲۰	۰/۶	۶
۳/۰	۱۵۰	۰/۸	۱۰
۴/۰	۱۸۵	۱/۱	۱۶
۵/۰	۲۴۰	۱/۲	۲۵
۶/۰	۳۰۰	۱/۴	۳۵

اگر سطح مقطع هادی هم مرکز یا حفاظ فلزی ، بین دو مقدار داده شده در جدول بالا باشد ، افزایش قطر بر اساس سطح مقطع بزرگتر در نظر گرفته می شود .

اگر حفاظ فلزی به کار رود ، سطح مقطع حفاظ فلزی مندرج در جدول بالا ، به روش زیر محاسبه می شود :
الف - حفاظ نواری

$$\text{سطح مقطع} = n_t \times t_t \times W_t$$

که در آن :

n_t تعداد نوارها

t_t ضخامت نامی هر نوار بر حسب میلی متر

W_t پهنای نامی هر نوار بر حسب میلی متر است .

اگر ضخامت کلی حفاظ کمتر از ۰/۱۵ mm باشد ، افزایش قطر باید صفر در نظر گرفته شود .

- برای حفاظ فلزی پیچیده شده که از یک نوار یا دو نوار هم پوشان تشکیل شده است ، ضخامت کلی ، دو برابر ضخامت یک نوار در نظر گرفته می شود .

- برای حفاظ فلزی به کار رفته به صورت طولی

• اگر همپوشانی کمتر از ۳۰٪ باشد ، ضخامت کلی برابر با ضخامت نوار است .

• اگر همپوشانی بزرگتر یا برابر با ۳۰٪ باشد ، ضخامت کلی ، دو برابر ضخامت نوار است .

ب - حفاظ سیمی (در صورت وجود به همراه نوار مارپیچ باز) :

$$\text{سطح مقطع} = \frac{n_w \times d_w^2 \times \pi}{4} + n_h \times t_h \times w_h$$

که در آن :

- n_w تعداد سیم ها
 - d_w قطر هر رشته سیم بر حسب میلی متر
 - n_h تعداد نوار مارپیچ باز
 - t_h ضخامت نوار مارپیچ بر حسب میلی متر , اگر بزرگتر از 0.3 mm باشد
 - w_h پهنای نوار مارپیچ باز ، بر حسب میلی متر
- الف ۲-۶ روکش سربی

قطر فرضی روی روکش سربی (D_{pb}) از رابطه زیر بدست می آید .

$$D_{pb} = D_g + 2 t_{pb}$$

که در آن :

- D_g قطر فرضی زیر روکش سربی بر حسب میلی متر
 - t_{pb} ضخامت محاسبه شده مطابق بند ۱۲-۱ بر حسب میلی متر است .
- الف ۲-۷ روکش جداکننده

قطر فرضی روی روکش جداکننده (D_s) از رابطه زیر بدست می آید .

$$D_s = D_u + 2 t_s$$

که در آن :

- D_u قطر فرضی زیر روکش جداکننده بر حسب میلی متر
 - t_s ضخامت محاسبه شده مطابق با بند ۱۳-۳-۳ بر حسب میلی متر است .
- الف ۲-۸ بستر نواری هم پوشان

قطر فرضی روی بستر نواری هم پوشان از رابطه زیر به دست می آید :

$$D_{1b} = D_{ulb} + 2 t_{1b}$$

که در آن :

- D_{ulb} قطر فرضی زیر بستر نواری هم پوشان بر حسب میلی متر
- t_{1b} ضخامت بستر نواری هم پوشان یعنی $1/5 \text{ mm}$ مطابق با بند ۱۳-۳-۴ است .

الف ۲-۹ بستر تکمیلی برای کابل های با شیلد نواری (که بر روی پوشش میانی قرار می گیرد)

جدول الف ۴ - افزایش قطر برای بستر تکمیلی

افزایش قطر برای نوار بندی تکمیلی mm	قطر فرضی زیر نوار بندی تکمیلی	
	تا و خود mm	بالا تر mm
۱/۰	۲۹	-
۱/۶	-	۲۹

الف ۲-۱۰ شیلد

قطر فرضی روی شیلد (D_x) از رابطه زیر بدست می آید .

الف - شیلد سیمی گرد یا تخت از رابطه زیر

$$D_x = D_A + 2t_A + 2t_w$$

که در آن :

D_A قطر زیر شیلد بر حسب میلی متر

t_A ضخامت با قطر سیم شیلد بر حسب میلی متر

t_w ضخامت نوار مارپیچ باز در صورت وجود بر حسب میلی متر اگر بزرگتر از 0.3 mm باشد

ب شیلد نواری دو تایی از رابطه زیر

$$D_x = D_A + 4 t_A$$

که در آن :

D_A قطر زیر شیلد بر حسب میلی متر

t_A ضخامت با قطر سیم شیلد بر حسب میلی متر است

پیوست ب (اطلاعاتی)

مقادیر مجاز جریان پیوسته برای کابلهای با عایق اکستروود شده و ولتاژ اسمی از ۶ kV / ۳/۶ تا و خود ۱۸/۳۰ kV

ب-۱ کلیات

این پیوست به تنهایی با مقادیر مجاز جریان پیوسته حالت پایدار کابلهای تک رشته و سه رشته با عایق اکستروود شده سروکار دارد. مقادیر مجاز جریان مندرج در جدول در این پیوست برای کابل های با ولتاژ اسمی ۶/۱۰ kV و ساختارهایی که در بند ب-۲ شرح داده شده است، فراهم شده است. این مقادیر مجاز به کابل هایی با ساختار مشابه در گستره ولتاژ ۶ kV / ۳/۶ تا ۱۸/۳۰ kV کاربرد دارد. برخی از پارامترها از قبیل سطح مقطع حفاظ و ضخامت روکش نهایی در مقادیر مجاز کابل های بزرگ تاثیرگذار هستند. علاوه بر این، چگونگی اتصال حفاظ باید در گستره مجاز کابل های تک رشته در نظر گرفته شود. مقادیر مجاز جریان های مندرج در جدول باید با استفاده از روش های داده شده در IEC 60287 محاسبه شود.

یادآوری ۱- برای مقادیر مجاز جریان دوره ای به استاندارد IEC 60853 مراجعه شود.

یادآوری ۲- برای محدوده دمایی اتصال کوتاه، به استاندارد IEC 60986 مراجعه شود.

ب-۲ ساختارهای کابل

ساختارهای کابل و ابعاد آن ها برای مقادیر مجاز جریان براساس مقادیر داده شده در این استاندارد به صورت جدول در آمده است. ساختارها و ابعاد استفاده شده به طراحی ملی خاصی بستگی ندارد ولی به انواع مختلفی از کابل ها بر می گردد. فرض بر این است که کابل های سه رشته دارای شیلد سیمی تخت بوده و کابل های تک رشته بدون شیلد فلزی هستند. تمامی کابلها دارای حفاظ فلزی نواری مسی بر روی رشته بوده به غیر از کابل های تک رشته با عایق XLPE که با حفاظ فلزی سیمی مسی هستند. سطوح مقطع نامی این حفاظ های فلزی برای کابل های مختلف در جدول ب-۱ داده شده است.

جدول ب-۱- سطوح مقطع نامی حفاظ

۴۰۰	۳۰۰	۲۴۰	۱۸۵	۱۵۰	۱۲۰	۹۵	۷۰	۵۰	۳۵	۲۵	۱۶	سطح مقطع هادی mm ²
سطح مقطع نامی حفاظ بر هر رشته ، mm ²												
۸	۷	۶	۶	۵	۵	۵	۴	۴	۴	۳	۳	کابل با عایق EPR
۳۵	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	کابل با عایق XLPE

روکش کابل های تک رشته پلی اتیلن و کابل های سه رشته P.V.C در نظر گرفته می شود.

ب-۳ دماها

بیشینه دمای هادی برای مقادیر مجاز کابل در دمای ۹۰ °C محاسبه می شود.

دمای مرجع محیط به صورت زیر فرض می شود :

کابل های هوایی - ۳۰ °C

کابل هایی که در زیرزمین قرار می گیرند چه به صورت مستقیم

در خاک قرار گیرند یا چه در داخل کانال در زمین قرار گیرند ۲۰ °C

ضریب تصحیح دمایی برای سایر دماهای محیط در جدول ب-۱۰ و ب-۱۱ داده شده است.

در هر حال مقادیر مجاز جریان برای کابل های هوایی در اثر تابش خورشید یا اشعه مادون قرمز به صورت افزایشی در نظر گرفته می شود. توصیه می شود در شرایطی که کابلها تحت تأثیر چنین تشعشعاتی باشند، مقادیر مجاز جریان با روش های مشخص شده در استاندارد IEC 60287 بدست آید.

ب-۴ مقاومت حرارتی خاک

مقادیر مجاز جریان برای کابل هایی که در کانال قرار می گیرند یا مستقیماً در زمین قرار می گیرند به مقاومت حرارتی خاک که معادل ۱/۵ K.m/W است ، بستگی دارد. اطلاعاتی در باره مقاومت حرارتی خاک در کشورهای مختلف در جدول IEC 60287-3-1 داده شده است. ضرایب تصحیح برای سایر مقادیر مقاومت حرارتی در جداول ب-۱۴ تا ب-۱۷ داده شده است.

فرض بر این است که خواص خاک ثابت و یکنواخت است و احتمال نفوذ رطوبت که می تواند منجر به مقاومت حرارتی بالا در یک ناحیه اطراف کابل شود ، مجاز نیست . توصیه می شود اگر خشک شدن جریئی خاک پیش بینی شده باشد ، مقدار مجاز جریان از روش های مشخص شده در استاندارد IEC 60287-3 بدست آید .

ب-۵ روش های نصب


مقادیر مجاز جریان برای کابل هایی که در شرایط زیر نصب می شوند، در جداول داده شده اند.

ب-۵-۱ کابل های تک رشته در هوا

فرض بر این است که کابل ها به فاصله حداقل 0.5 برابر قطر کابل از هر سطح عمودی قرار دارند و بر روی نگهدارنده ها یا سینی های کابل به صورت زیر نصب می شوند :

الف - سه کابل به شکل مثلثی قرار گرفته بطوریکه در سرتاسر طول ، کابل ها با یکدیگر در تماس هستند.
ب - سه کابل به صورت تخت و افقی قرار گرفته بطوریکه در سرتاسر طول ، کابل ها با یکدیگر در تماس هستند .

پ - سه کابل به صورت تخت و افقی قرار گرفته و به اندازه قطر یک کابل (D_e) از یکدیگر فاصله دارند .




که در آن D_e قطر بیرونی کابل است.

شکل ب-۱- کابل های تک رشته در هوا

ب-۵-۲ کابل های تک رشته دفن مستقیم در زمین

مقادیر مجاز جریان برای کابل هایی که مستقیماً در زمین در عمق 0.8 m تحت شرایط زیر نصب می شوند، داده شده است.

الف - سه کابل به شکل مثلثی قرار گرفته بطوریکه در سرتاسر طول ، کابل ها با یکدیگر در تماس هستند.
ب - سه کابل به صورت تخت و افقی قرار گرفته و به اندازه قطر یک کابل (D_e) از یکدیگر فاصله دارند.



شکل ب-۲- کابل های تک رشته دفن مستقیم در زمین

عمق کابل نسبت به محور کابل یا مرکز مثلث اندازه گیری می شود.


ب-۵-۳ کابل های تک رشته که در کانال های سرامیکی در زمین قرار می گیرند

مقادیر مجاز جریان برای کابل هایی که در کانال های سرامیکی در زمین در عمق $0/8$ m قرار گرفته و هر کابل در یک کانال به صورت زیر قرار می گیرد، داده شده است.


الف - سه کابل در کانال های به شکل مثلثی قرار گرفته بطوریکه در سرتاسر طول، کانال ها با یکدیگر در تماس هستند

ب - سه کابل به صورت تخت و افقی در کانال هایی که در سرتاسر طول با یکدیگر در تماس هستند، قرار می گیرند

الف



ب



شکل ب-۳- کابل های تک رشته در کانال های سرامیک

فرض بر این است که قطر داخلی کانال های سرامیکی $1/5$ برابر قطر خارجی کابل بوده و ضخامت دیواره کانال ها برابر با 6% قطر داخلی کانال آن است. مقادیر مجاز بر پایه این فرض هستند که کانال ها با هوا پر شده اند. اگر کانال ها با ماده ای از قبیل بنتونیت^۱ پر شده باشند، مقادیر مجاز برابر مقادیری هستند که برای کابل های دفن مستقیم پذیرفته شده است.

مقادیر مجاز جدول بندی شده ممکن است در مورد کابل هایی که در کانال هایی که قطر داخلی آنها بین $1/2$ تا 2 برابر قطر خارجی کابل است، به کار رود. برای این گستره قطر، تغییرات مقادیر مجاز کمتر از 2% مقادیر داده شده در جدول است.


ب-۵-۴ کابل های سه رشته

مقادیر مجاز برای کابل های سه رشته که تحت شرایط زیر نصب می شوند، داده شده است

الف - یک کابل سه رشته که در هوا در فاصله $0/3$ برابر قطر کابل از هر سطح عمودی نصب می شود.

ب - یک کابل سه رشته که مستقیماً در عمق $0/8$ m زمین قرار می گیرد.

پ - یک کابل سه رشته که در کانال های سرامیکی قرار می گیرد. کانال های سرامیکی دارای ابعاد محاسبه شده به روش مشابه کابل های تک رشته ی قرار گرفته در کانال ها است. عمق قرارگیری کانال 0.18 m است.



شکل ب-۴- کابل های سه رشته

ب-۶ اتصال حفاظ

تمامی مقادیر مجاز داده شده در جدول با فرض اتصال یکپارچه حفاظ های فلزی (یعنی متصل به هر دو سر کابل) داده شده است.

ب-۷ بارگذاری کابل

مقادیر مجاز که در جدول داده شده است مربوط به مدارهایی هستند که بار سه فاز متعادلی را در فرکانس ۵۰ هرتز منتقل می کنند.

ب-۸ ضرایب مقادیر مجاز برای مدارهای گروهی

مقادیر مجاز جریان که در جدول داده شده است در مورد گروه سه تایی کابل های تک رشته یا یک کابل سه رشته ای که مدار بسته فاز را تشکیل می دهد، به کار می رود. توصیه می شود در صورتی که تعدادی از مدارها نزدیک به مقادیر مجاز نصب شوند، مقادیر مجاز با ضرایب مناسبی که از جداول ب-۱۸ تا ب-۲۳ بدست می آید، کاهش یابد.

توصیه می شود این ضرایب مقادیر مجاز همچنین به گروهی از کابل های موازی که همان مدار را تشکیل می دهند، اعمال شده و در چنین حالتی، به نحوه ترتیب کابل ها دقت بعمل آید تا اطمینان حاصل شود که جریان بار به طور مساوی بین کابل های موازی تقسیم می شود.

ب-۹ ضرایب تصحیح

ضرایب تصحیح داده شده در جداول ب-۱۰ تا ب-۲۳ که مربوط به دما، شرایط نصب و دسته بندی کابل ها می باشد، مقادیر میانگینی در یک گستره اندازه های هادی و انواع کابل می باشند. در حالات خاص، ضرایب تصحیح را می توان با استفاده از روش های داده شده در IEC 60287-2-1 بدست آورد.

جدول ب-۲- مقادیر مجاز جریان برای کابل های تک رشته با عایق XLPE - مقادیر ولتاژ اسمی

۶ kV / ۶ / ۳ تا ۱۸/۳۰ kV* - هادی مسی

در هوا		در کانال های تک راهه			دفن مستقیم در زمین		سطح مقطع نامی هادی
به صورت افقی، با فاصله	به صورت افقی در کنار هم	مثلثی	کانال ها در سرتاسر طول با هم در تماس هستند	مثلثی	به صورت افقی، با فاصله	مثلثی	
							mm²
A	A	A	A	A	A	A	
۱۶	۱۰۹	۱۱۳	۱۰۳	۱۰۴	۱۲۵	۱۲۸	۱۵۰
۲۵	۱۴۰	۱۴۴	۱۳۲	۱۳۳	۱۶۳	۱۶۷	۱۹۶
۳۵	۱۶۶	۱۷۲	۱۵۷	۱۵۹	۱۹۸	۲۰۳	۲۳۸
۵۰	۱۹۶	۲۰۳	۱۸۶	۱۸۸	۲۳۸	۲۴۳	۲۸۶
۷۰	۲۳۹	۲۴۶	۲۲۷	۲۲۹	۲۹۶	۳۰۳	۴۵۶
۹۵	۲۸۵	۲۹۳	۲۷۱	۲۷۴	۳۶۱	۳۶۹	۴۳۴
۱۲۰	۳۲۳	۳۳۲	۳۰۸	۳۱۱	۴۱۷	۴۲۶	۵۰۰
۱۵۰	۳۶۱	۳۶۶	۳۴۳	۳۴۷	۴۷۳	۴۸۱	۵۵۹
۱۸۵	۴۰۶	۴۱۰	۳۸۷	۳۹۱	۵۴۳	۵۵۰	۶۳۷
۲۴۰	۴۶۹	۴۷۰	۴۴۷	۴۵۳	۶۴۱	۶۴۷	۷۴۵
۳۰۰	۵۲۶	۵۲۴	۵۰۴	۵۱۰	۷۳۵	۷۳۹	۸۴۶
۴۰۰	۵۹۰	۵۷۲	۵۶۴	۵۷۱	۸۴۵	۸۳۷	۹۳۸
<p>بیشینه دمای هادی ۹۰ °C دمای هوای محیط ۳۰ °C دمای زمین ۲۰ °C عمق قرارگیری در زمین ۰/۸ m مقاومت حرارتی خاک ۱/۵ K.m/W مقاومت حرارتی کانال های سرامیکی ۱/۲ K.m/W هر دو انتهای حفاظ فلزی بسته است.</p>							
* مقادیر مجاز جریان برای کابل های با ولتاژ اسمی ۶/۱۰ kV محاسبه شده است.							

جدول ب-۳- مقادیر مجاز جریان برای کابل های تک رشته با عایق XLPE- ولتاژ اسمی

کV ۳/۶ / ۶ تا * ۱۸/۳۰ kV - هادی آلومینیومی

در هوا		در کانال های تک راهه			دفن مستقیم در زمین		سطح مقطع نامی هادی	
به صورت افقی، با فاصله	به صورت افقی در کنار هم	مثلی	کانال ها در سرتاسر طول با هم در تماس هستند	مثلی	به صورت افقی، با فاصله	مثلی		
A	A	A	A	A	A	A	mm²	
۱۶	۸۴	۸۸	۸۰	۸۱	۹۷	۹۹	۱۱۶	
۲۵	۱۰۸	۱۱۲	۱۰۲	۱۰۳	۱۲۷	۱۳۰	۱۵۳	
۳۵	۱۲۹	۱۳۴	۱۲۲	۱۲۳	۱۵۴	۱۵۷	۱۸۵	
۵۰	۱۵۲	۱۵۷	۱۴۴	۱۴۶	۱۸۴	۱۸۹	۲۲۲	
۷۰	۱۸۶	۱۹۲	۱۷۶	۱۷۸	۲۳۰	۲۳۶	۲۷۸	
۹۵	۲۲۱	۲۲۹	۲۱۰	۲۱۳	۲۸۰	۲۸۷	۳۳۸	
							۳۹۱	
۱۲۰	۲۵۲	۲۶۰	۲۴۰	۲۴۲	۳۲۴	۳۳۲	۴۴۰	
۱۵۰	۲۸۱	۲۸۸	۲۶۷	۲۷۱	۳۶۸	۳۷۶	۵۰۴	
۱۸۵	۳۱۷	۳۲۴	۳۰۳	۳۰۷	۴۲۴	۴۳۲		
							۵۹۳	
۲۴۰	۳۶۷	۳۷۳	۳۵۱	۳۵۶	۵۰۲	۵۱۱	۶۷۷	
۳۰۰	۴۱۴	۴۱۹	۳۹۷	۴۰۲	۵۷۷	۵۸۶	۷۶۹	
۴۰۰	۴۷۰	۴۶۶	۴۵۱	۴۵۷	۶۷۳	۶۷۶		
			۹۰ °C	بیشینه دمای هادی				
			۳۰ °C	دمای محیط اطراف				
			۲۰ °C	دمای زمین				
			۰/۸ m	عمق قرارگیری در زمین				
			۱/۵ K.m/W	مقاومت حرارتی خاک				
			۱/۲ K.m/W	مقاومت حرارتی کانال های نصب در زمین				
هر دو انتهای حفاظ فلزی بسته است.								
* مقادیر مجاز جریان برای کابل های با ولتاژ اسمی ۶/۱۰ kV محاسبه شده است.								

جدول ب-۴- مقادیر مجاز جریان برای کابل های تک رشته با عایق EPR - ولتاژ اسمی

kV ۳/۶ / ۶ تا *kV ۱۸/۳۰ - هادی مسی

در هوا		در کانال های تک راهه			دفن مستقیم در زمین		سطح مقطع نامی هادی	
به صورت افقی، با فاصله	به صورت افقی در کنار هم	مثلی	کانال ها در سرتاسر طول با هم در تماس هستند	مثلی	به صورت افقی، با فاصله	مثلی		
A	A	A	A	A	A	A	mm²	
۱۶	۱۰۶	۱۰۹	۹۹	۱۰۰	۱۱۶	۱۱۹	۱۳۸	
۲۵	۱۳۶	۱۴۰	۱۲۸	۱۲۹	۱۵۳	۱۵۶	۱۸۱	
۳۵	۱۶۲	۱۶۷	۱۵۳	۱۵۴	۱۸۶	۱۹۰	۲۲۱	
۵۰	۱۹۲	۱۹۸	۱۸۱	۱۸۳	۲۲۴	۲۲۹	۲۶۶	
۷۰	۲۳۴	۲۴۲	۲۲۲	۲۲۴	۲۸۰	۲۸۷	۳۳۴	
۹۵	۲۸۰	۲۸۹	۲۶۶	۲۶۹	۳۴۳	۳۵۲	۴۰۹	
۱۲۰	۳۱۹	۳۲۹	۳۰۳	۳۰۶	۳۹۸	۴۰۷	۴۷۴	
۱۵۰	۳۵۷	۳۶۹	۳۴۱	۳۴۴	۴۵۴	۴۶۵	۵۴۰	
۱۸۵	۴۰۳	۴۱۷	۳۸۶	۳۹۰	۵۲۲	۵۳۴	۶۲۱	
۲۴۰	۴۶۷	۴۸۴	۴۴۹	۴۵۴	۶۱۹	۶۳۴	۷۳۶	
۳۰۰	۵۲۶	۵۴۵	۵۰۹	۵۱۵	۷۱۲	۷۲۸	۸۴۳	
۴۰۰	۵۹۷	۶۱۸	۵۸۰	۵۸۸	۸۲۵	۸۴۳	۹۷۷	
			۹۰ °C	بیشینه دمای هادی				
			۳۰ °C	دمای محیط اطراف				
			۲۰ °C	دمای زمین				
			۰/۸ m	عمق قرارگیری در زمین				
			۱/۵ K.m/W	مقاومت حرارتی خاک				
			۱/۲ K.m/W	مقاومت حرارتی کانال های نصب در زمین				
هر دو انتهای حفاظ فلزی بسته است.								
* مقادیر مجاز جریان برای کابل های با ولتاژ اسمی ۶/۱۰ kV محاسبه شده است.								

جدول ب-۵- مقادیر مجاز جریان برای کابل های تک رشته با عایق EPR - ولتاژ اسمی

۶ kV / ۶ / ۳ تا * ۱۸/۳۰ kV - هادی آلومینیومی

در هوا		در کانال های تک راهه			دفن مستقیم در زمین		سطح مقطع نامی هادی	
به صورت افقی، با فاصله	به صورت افقی در کنار هم	مثلی	کانال ها در سرتاسر طول با هم در تماس هستند	مثلی	به صورت افقی، با فاصله	مثلی		
A	A	A	A	A	A	A	mm²	
۱۰۷	۹۲	۹۰	۷۸	۷۷	۸۴	۸۲	۱۶	
۱۴۱	۱۲۱	۱۱۹	۱۰۰	۹۹	۱۰۹	۱۰۵	۲۵	
۱۷۱	۱۴۷	۱۴۴	۱۲۰	۱۱۸	۱۳۰	۱۲۶	۳۵	
۲۰۷	۱۷۸	۱۷۴	۱۴۲	۱۴۰	۱۵۳	۱۴۹	۵۰	
۲۵۹	۲۲۳	۲۱۸	۱۷۴	۱۷۲	۱۸۸	۱۸۲	۷۰	
۳۱۷	۲۷۳	۲۶۶	۲۰۸	۲۰۶	۲۲۴	۲۱۷	۹۵	
۳۶۸	۳۱۷	۳۰۹	۲۳۸	۲۳۵	۲۵۶	۲۴۷	۱۲۰	
۴۱۹	۳۶۱	۳۵۲	۲۶۷	۲۶۴	۲۸۷	۲۷۷	۱۵۰	
۴۸۴	۴۱۷	۴۰۶	۳۰۳	۳۰۰	۳۲۵	۳۱۴	۱۸۵	
۵۷۵	۴۹۵	۴۸۳	۳۵۴	۳۵۰	۳۷۷	۳۶۴	۲۴۰	
۶۵۹	۵۷۰	۵۵۶	۴۰۱	۳۹۷	۴۲۶	۴۱۱	۳۰۰	
۷۷۰	۶۶۷	۶۵۱	۴۶۲	۴۵۶	۴۸۷	۴۷۱	۴۰۰	
			۹۰ °C	بیشینه دمای هادی				
			۳۰ °C	دمای محیط اطراف				
			۲۰ °C	دمای زمین				
			۰/۸ m	عمق قرارگیری در زمین				
			۱/۵ K.m/W	مقاومت حرارتی خاک				
			۱/۲ K.m/W	مقاومت حرارتی کانال های نصب در زمین				
هر دو انتهای حفاظ فلزی بسته است.								
* مقادیر مجاز جریان برای کابل های با ولتاژ اسمی ۶/۱۰ kV محاسبه شده است.								







جدول ب-۶- مقادیر مجاز جریان برای کابل های سه رشته با عایق XLPE - ولتاژ اسمی

۳/۶ /۶ kV تا *۱۸/۳۰ kV - هادی مسی ، با شیلد و بدون شیلد

با شیلد			بدون شیلد			سطح مقطع نامی هادی
در هوا	توسط کانال در زمین قرار می گیرد	دفن مستقیم در زمین	در هوا	توسط کانال در زمین قرار می گیرد	دفن مستقیم در زمین	
A	A	A	A	A	A	mm²
۱۱۰	۸۸	۱۰۱	۱۰۹	۸۷	۱۰۱	۱۶
۱۴۳	۱۱۲	۱۲۹	۱۴۲	۱۱۲	۱۲۹	۲۵
۱۷۲	۱۳۴	۱۵۳	۱۷۰	۱۳۳	۱۵۳	۳۵
۲۰۵	۱۵۸	۱۸۱	۲۰۴	۱۵۸	۱۸۱	۵۰
۲۵۳	۱۹۴	۲۲۰	۲۵۳	۱۹۳	۲۲۱	۷۰
۳۰۷	۲۳۲	۲۶۳	۳۰۴	۲۳۱	۲۶۲	۹۵
۳۵۲	۲۶۴	۲۹۸	۳۵۱	۲۶۴	۲۹۸	۱۲۰
۳۹۷	۲۹۶	۳۳۲	۳۹۸	۲۹۷	۳۳۴	۱۵۰
۴۵۳	۳۳۵	۳۷۴	۴۵۵	۳۳۶	۳۷۷	۱۸۵
۵۲۹	۳۸۷	۴۳۱	۵۳۱	۳۹۰	۴۳۴	۲۴۰
۵۹۹	۴۳۵	۴۸۲	۶۰۶	۴۴۱	۴۸۹	۳۰۰
۶۸۳	۴۹۲	۵۴۱	۶۹۶	۵۰۱	۵۵۳	۴۰۰
			۹۰ °C	بیشینه دمای هادی		
			۳۰ °C	دمای محیط اطراف		
			۲۰ °C	دمای زمین		
			۰/۸ m	عمق قرارگیری در زمین		
			۱/۵ K.m/W	مقاومت حرارتی خاک		
			۱/۲ K.m/W	مقاومت حرارتی کانال های نصب در زمین		
هر دو انتهای حفاظ فلزی بسته است.						
* مقادیر مجاز جریان برای کابل های با ولتاژ اسمی ۶/۱۰ kV محاسبه شده است.						







جدول ب-۷- مقادیر مجاز جریان برای کابل های سه رشته با عایق XLPE - ولتاژ اسمی

۳/۶ / ۶ kV تا *۱۸/۳۰ kV - هادی آلومینیومی ، با شیلد و بدون شیلد

با شیلد			بدون شیلد			سطح مقطع نامی هادی
نصب در هوا	توسط کانال در زمین قرار می گیرد	دفن مستقیم در زمین	نصب در هوا	توسط کانال در زمین قرار می گیرد	دفن مستقیم در زمین	
						
A	A	A	A	A	A	mm²
۸۵	۶۸	۷۸	۸۴	۶۷	۷۸	۱۶
۱۱۱	۸۷	۱۰۰	۱۱۰	۸۷	۱۰۰	۲۵
۱۳۳	۱۰۴	۱۱۹	۱۳۲	۱۰۳	۱۱۹	۳۵
۱۵۹	۱۲۳	۱۴۰	۱۵۸	۱۲۲	۱۴۰	۵۰
۱۹۶	۱۵۰	۱۷۱	۱۹۶	۱۵۰	۱۷۱	۷۰
۲۳۸	۱۸۰	۲۰۴	۲۳۶	۱۷۹	۲۰۳	۹۵
۲۷۴	۲۰۶	۲۳۲	۲۷۳	۲۰۵	۲۳۲	۱۲۰
۳۰۹	۲۳۱	۲۵۹	۳۰۹	۲۳۱	۲۶۰	۱۵۰
۳۵۴	۲۶۲	۲۹۳	۳۵۵	۲۶۲	۲۹۴	۱۸۵
۴۱۵	۳۰۴	۳۳۸	۴۱۵	۳۰۵	۳۴۰	۲۴۰
۴۷۲	۳۴۳	۳۸۰	۴۷۵	۳۴۶	۳۸۴	۳۰۰
۵۴۵	۳۹۳	۴۳۲	۵۵۲	۳۹۸	۴۳۸	۴۰۰
			۹۰ °C	بیشینه دمای هادی		
			۳۰ °C	دمای محیط اطراف		
			۲۰ °C	دمای زمین		
			۰/۸ m	عمق قرارگیری در زمین		
			۱/۵ K.m/W	مقاومت حرارتی خاک		
			۱/۲ K.m/W	مقاومت حرارتی کانال های نصب در زمین		
* مقادیر مجاز جریان برای کابل های با ولتاژ اسمی ۶/۱۰ kV محاسبه شده است.						







جدول ب-۸- مقادیر مجاز جریان برای کابل های سه رشته با عایق EPR- ولتاژ اسمی

۳/۶ /۶ kV تا *۱۸/۳۰ kV- هادی مسی ، با شیلد و بدون شیلد

با شیلد			بدون شیلد			سطح مقطع نامی هادی
نصب در هوا	توسط کانال در زمین قرار می گیرد	دفن مستقیم در زمین	نصب در هوا	توسط کانال در زمین قرار می گیرد	دفن مستقیم در زمین	
						
A	A	A	A	A	A	mm²
۱۰۴	۸۵	۹۸	۱۰۴	۸۴	۹۸	۱۶
۱۳۶	۱۰۹	۱۲۵	۱۳۵	۱۰۹	۱۲۵	۲۵
۱۶۴	۱۳۱	۱۵۰	۱۶۴	۱۳۰	۱۵۰	۳۵
۱۹۷	۱۵۵	۱۷۷	۱۹۵	۱۵۴	۱۷۶	۵۰
۲۴۴	۱۹۰	۲۱۶	۲۴۳	۱۸۹	۲۱۶	۷۰
۲۹۶	۲۲۷	۲۵۷	۲۹۶	۲۲۷	۲۵۸	۹۵
۳۳۹	۲۵۹	۲۹۲	۳۳۹	۲۵۸	۲۹۲	۱۲۰
۳۸۵	۲۹۱	۳۲۷	۳۸۵	۲۹۱	۳۲۸	۱۵۰
۴۳۹	۳۲۸	۳۶۸	۴۴۱	۳۳۰	۳۷۱	۱۸۵
۵۱۳	۳۸۱	۴۲۴	۵۱۹	۳۸۴	۴۲۹	۲۴۰
۵۸۳	۴۲۹	۴۷۵	۵۹۰	۴۳۴	۴۸۲	۳۰۰
۶۶۶	۴۸۵	۵۳۴	۶۷۸	۴۹۴	۵۴۵	۴۰۰
			۹۰ °C	بیشینه دمای هادی		
			۳۰ °C	دمای محیط اطراف		
			۲۰ °C	دمای زمین		
			۰/۸ m	عمق قرارگیری در زمین		
			۱/۵ K.m/W	مقامت حرارتی خاک		
			۱/۲ K.m/W	مقاومت حرارتی کانال های نصب در زمین		
هر دو انتهای حفاظ فلزی بسته است.						
* مقادیر مجاز جریان برای کابل های با ولتاژ اسمی ۶/۱۰ kV محاسبه شده است.						

جدول ب-۹- مقادیر مجاز جریان برای کابل های سه رشته با عایق EPR - ولتاژ اسمی

۶ kV / ۳/۶ تا ۱۸/۳۰ kV* - هادی آلومینیومی ، با شیلد فلزی و بدون شیلد فلزی

با شیلد			بدون شیلد			سطح مقطع نامی هادی
نصب در هوا	توسط کانال در زمین قرار می گیرد	دفن مستقیم در زمین	نصب در هوا	توسط کانال در زمین قرار می گیرد	دفن مستقیم در زمین	
						
$\geq 0.3 \times D_c$			$\geq 0.3 \times D_c$			
A	A	A	A	A	A	mm²
۸۱	۶۶	۷۶	۸۰	۶۵	۷۶	۱۶
۱۰۵	۸۵	۹۷	۱۰۵	۸۴	۹۷	۲۵
۱۲۷	۱۰۱	۱۱۶	۱۲۷	۱۰۱	۱۱۶	۳۵
۱۵۳	۱۲۰	۱۳۷	۱۵۱	۱۱۹	۱۳۷	۵۰
۱۹۰	۱۴۷	۱۶۸	۱۸۹	۱۴۷	۱۶۷	۷۰
۲۳۰	۱۷۶	۲۰۰	۲۲۹	۱۷۶	۲۰۰	۹۵
۲۶۴	۲۰۱	۲۲۷	۲۶۳	۲۰۱	۲۲۷	۱۲۰
۳۰۰	۲۲۶	۲۵۴	۲۹۹	۲۲۶	۲۵۵	۱۵۰
۳۴۳	۲۵۷	۲۸۸	۳۴۳	۲۵۷	۲۸۹	۱۸۵
۴۰۲	۲۹۹	۳۳۲	۴۰۶	۳۰۰	۳۳۵	۲۴۰
۴۵۹	۳۳۸	۳۷۴	۴۶۲	۳۴۰	۳۷۸	۳۰۰
۵۳۰	۳۸۷	۴۲۶	۵۳۸	۳۹۲	۴۳۲	۴۰۰
			۹۰ °C	بیشینه دمای هادی		
			۳۰ °C	دمای محیط اطراف		
			۲۰ °C	دمای زمین		
			۰/۸ m	عمق قرارگیری در زمین		
			۱/۵ K.m/W	مقاومت حرارتی خاک		
			۱/۲ K.m/W	مقاومت حرارتی کانال های نصب در زمین		
هر دو انتهای حفاظ فلزی بسته است.						
* مقادیر مجاز جریان برای کابل های با ولتاژ اسمی ۶/۱۰ kV محاسبه شده است.						

جدول ب-۱۰- ضرایب تصحیح برای دمای هوای محیط بغیر از ۳۰ °C

دمای هوای محیط °C								بیشینه دمای هادی °C
۶۰	۵۵	۵۰	۴۵	۴۰	۳۵	۲۵	۲۰	
۰/۷۱	۰/۷۶	۰/۸۲	۰/۸۷	۰/۹۱	۰/۹۶	۱/۰۴	۱/۰۸	۹۰

جدول ب-۱۱- ضرایب تصحیح برای دماهای زمین محیط بغیر از ۲۰ °C

دمای هوای محیط °C								بیشینه دمای هادی °C
۵۰	۴۵	۴۰	۳۵	۳۰	۲۵	۱۵	۱۰	
۰/۷۶	۰/۸۰	۰/۸۵	۰/۸۹	۰/۹۳	۰/۹۶	۱/۰۴	۱/۰۷	۹۰

جدول ب-۱۲- ضرایب تصحیح برای عمق قرارگیری در زمین به غیر از ۰/۸ m برای کابل های دفن مستقیم

کابل های سه رشته	کابل های تک رشته		عمق قرارگیری در زمین
	اندازه نامی هادی mm ²		
	> ۱۸۵ mm ²	≤ ۱۸۵ mm ²	
۱/۰۴	۱/۰۶	۱/۰۴	۰/۵
۱/۰۳	۱/۰۴	۱/۰۲	۰/۶
۰/۹۸	۰/۹۷	۰/۹۸	۱
۰/۹۶	۰/۹۵	۰/۹۶	۱/۲۵
۰/۹۵	۰/۹۳	۰/۹۵	۱/۵
۰/۹۴	۰/۹۱	۰/۹۴	۱/۷۵
۰/۹۳	۰/۹۰	۰/۹۳	۲
۰/۹۱	۰/۸۸	۰/۹۱	۲/۵
۰/۹۰	۰/۸۶	۰/۹۰	۳

جدول ب-۱۳- ضرایب تصحیح برای عمق قرارگیری در زمین به غیر از ۰/۸ m برای کابل هایی که در کانال قرار می گیرند

کابل های سه رشته	کابل های تک رشته		عمق قرارگیری در زمین
	اندازه نامی هادی mm ²		
	> ۱۸۵ mm ²	≤ ۱۸۵ mm ²	
۱/۰۳	۱/۰۵	۱/۰۴	۰/۵
۱/۰۲	۱/۰۳	۱/۰۲	۰/۶
۰/۹۹	۰/۹۷	۰/۹۸	۱
۰/۹۷	۰/۹۵	۰/۹۶	۱/۲۵
۰/۹۶	۰/۹۳	۰/۹۵	۱/۵
۰/۹۵	۰/۹۲	۰/۹۴	۱/۷۵
۰/۹۴	۰/۹۱	۰/۹۳	۲
۰/۹۳	۰/۸۹	۰/۹۱	۲/۵
۰/۹۲	۰/۸۸	۰/۹۰	۳

جدول ب-۱۴- ضرایب تصحیح برای مقاومت های حرارتی زمین بغیر از ۱/۵ K.m/W

برای کابل های تک رشته دفن مستقیم در زمین

مقادیر مقاومت حرارتی خاک K .m/W							سطح مقطع نامی هادی mm ²
۳	۲/۵	۲	۱	۰/۹	۰/۸	۰/۷	
۰/۷۵	۰/۸۲	۰/۸۹	۱/۱۵	۱/۱۹	۱/۲۴	۱/۲۹	۱۶
۰/۷۵	۰/۸۱	۰/۸۹	۱/۱۶	۱/۲۰	۱/۲۵	۱/۳۰	۲۵
۰/۷۵	۰/۸۱	۰/۸۹	۱/۱۶	۱/۲۱	۱/۲۵	۱/۳۰	۳۵
۰/۷۴	۰/۸۱	۰/۸۹	۱/۱۶	۱/۲۱	۱/۲۶	۱/۳۲	۵۰
۰/۷۴	۰/۸۱	۰/۸۹	۱/۱۷	۱/۲۲	۱/۲۷	۱/۳۳	۷۰
۰/۷۴	۰/۸۰	۰/۸۹	۱/۱۸	۱/۲۲	۱/۲۸	۱/۳۴	۹۵
۰/۷۴	۰/۸۰	۰/۸۸	۱/۱۸	۱/۲۲	۱/۲۸	۱/۳۴	۱۲۰
۰/۷۴	۰/۸۰	۰/۸۸	۱/۱۸	۱/۲۳	۱/۲۸	۱/۳۵	۱۵۰
۰/۷۴	۰/۸۰	۰/۸۸	۱/۱۸	۱/۲۳	۱/۲۹	۱/۳۵	۱۸۵
۰/۷۳	۰/۸۰	۰/۸۸	۱/۱۸	۱/۲۳	۱/۲۹	۱/۳۶	۲۴۰
۰/۷۳	۰/۸۰	۰/۸۸	۱/۱۹	۱/۲۴	۱/۳۰	۱/۳۶	۳۰۰
۰/۷۳	۰/۷۹	۰/۸۸	۱/۱۹	۱/۲۴	۱/۳۰	۱/۳۷	۴۰۰

جدول ب-۱۵- ضرایب تصحیح برای مقاومت های حرارتی خاک بغیر از $1/5 \text{ K.m/W}$

برای کابل های تک رشته که در کانال قرار می گیرند

مقادیر مقاومت حرارتی خاک K.m/W							سطح مقطع نامی هادی mm^2
۳	۲/۵	۲	۱	۰/۹	۰/۸	۰/۷	
۰/۷۹	۰/۸۵	۰/۹۲	۱/۱۱	۱/۱۴	۱/۱۷	۱/۲۰	۱۶
۰/۷۹	۰/۸۵	۰/۹۱	۱/۱۲	۱/۱۴	۱/۱۷	۱/۲۱	۲۵
۰/۷۹	۰/۸۴	۰/۹۱	۱/۱۲	۱/۱۵	۱/۱۸	۱/۲۱	۳۵
۰/۷۸	۰/۸۴	۰/۹۱	۱/۱۲	۱/۱۵	۱/۱۸	۱/۲۱	۵۰
۰/۷۸	۰/۸۴	۰/۹۱	۱/۱۲	۱/۱۵	۱/۱۹	۱/۲۲	۷۰
۰/۷۸	۰/۸۴	۰/۹۱	۱/۱۳	۱/۱۶	۱/۱۹	۱/۲۳	۹۵
۰/۷۸	۰/۸۴	۰/۹۱	۱/۱۳	۱/۱۶	۱/۲۰	۱/۲۳	۱۲۰
۰/۷۸	۰/۸۳	۰/۹۱	۱/۱۳	۱/۱۶	۱/۲۰	۱/۲۴	۱۵۰
۰/۷۸	۰/۸۳	۰/۹۱	۱/۱۳	۱/۱۷	۱/۲۰	۱/۲۴	۱۸۵
۰/۷۷	۰/۸۳	۰/۹۰	۱/۱۴	۱/۱۷	۱/۲۵	۱/۲۵	۲۴۰
۰/۷۷	۰/۸۳	۰/۹۰	۱/۱۴	۱/۱۷	۱/۲۵	۱/۲۵	۳۰۰
۰/۷۷	۰/۸۳	۰/۹۰	۱/۱۴	۱/۱۷	۱/۲۵	۱/۲۵	۴۰۰

جدول ب-۱۶- ضرایب تصحیح برای مقاومت های حرارتی خاک بغیر از $1/5 \text{ K.m/W}$

برای کابل های سه رشته دفن مستقیم در زمین

مقادیر مقاومت حرارتی خاک K.m/W							سطح مقطع نامی هادی mm^2
۳	۲/۵	۲	۱	۰/۹	۰/۸	۰/۷	
۰/۷۸	۰/۸۴	۰/۹۱	۱/۱۳	۱/۱۶	۱/۱۹	۱/۲۳	۱۶
۰/۷۸	۰/۸۴	۰/۹۱	۱/۱۳	۱/۱۶	۱/۲۰	۱/۲۴	۲۵
۰/۷۸	۰/۸۳	۰/۹۱	۱/۱۳	۱/۱۷	۱/۲۱	۱/۲۵	۳۵
۰/۷۷	۰/۸۳	۰/۹۱	۱/۱۴	۱/۱۷	۱/۲۱	۱/۲۵	۵۰
۰/۷۷	۰/۸۳	۰/۹۰	۱/۱۴	۱/۱۸	۱/۲۱	۱/۲۶	۷۰
۰/۷۷	۰/۸۳	۰/۹۰	۱/۱۴	۱/۱۸	۱/۲۲	۱/۲۶	۹۵
۰/۷۷	۰/۸۳	۰/۹۰	۱/۱۴	۱/۱۸	۱/۲۲	۱/۲۶	۱۲۰
۰/۷۷	۰/۸۳	۰/۹۰	۱/۱۵	۱/۱۸	۱/۲۲	۱/۲۷	۱۵۰
۰/۷۷	۰/۸۳	۰/۹۰	۱/۱۵	۱/۱۸	۱/۲۳	۱/۲۷	۱۸۵
۰/۷۷	۰/۸۳	۰/۹۰	۱/۱۵	۱/۱۹	۱/۲۳	۱/۲۸	۲۴۰
۰/۷۷	۰/۸۲	۰/۹۰	۱/۱۵	۱/۱۹	۱/۲۳	۱/۲۸	۳۰۰
۰/۷۶	۰/۸۲	۰/۹۰	۱/۱۵	۱/۱۹	۱/۲۳	۱/۲۸	۴۰۰

جدول ب-۱۷- ضرایب تصحیح برای مقاومت های حرارتی خاک بغیر از $1/5 \text{ K.m/W}$

برای کابل های سه رشته که در کانال قرار می گیرند.

مقادیر مقاومت حرارتی خاک Km/W							سطح مقطع نامی هادی mm^2
۳	۲/۵	۲	۱	۰/۹	۰/۸	۰/۷	
۰/۸۴	۰/۸۹	۰/۹۴	۱/۰۸	۱/۰۹	۱/۱۱	۱/۱۲	۱۶
۰/۸۴	۰/۸۹	۰/۹۴	۱/۰۸	۱/۱۰	۱/۱۲	۱/۱۴	۲۵
۰/۸۴	۰/۸۸	۰/۹۴	۱/۰۸	۱/۱۰	۱/۱۲	۱/۱۴	۳۵
۰/۸۴	۰/۸۸	۰/۹۴	۱/۰۸	۱/۱۰	۱/۱۲	۱/۱۴	۵۰
۰/۸۳	۰/۸۸	۰/۹۴	۱/۰۹	۱/۱۱	۱/۱۳	۱/۱۵	۷۰
۰/۸۳	۰/۸۸	۰/۹۴	۱/۰۹	۱/۱۱	۱/۱۳	۱/۱۵	۹۵
۰/۸۳	۰/۸۸	۰/۹۳	۱/۰۹	۱/۱۱	۱/۱۳	۱/۱۵	۱۲۰
۰/۸۳	۰/۸۸	۰/۹۳	۱/۰۹	۱/۱۱	۱/۱۳	۱/۱۶	۱۵۰
۰/۸۳	۰/۸۷	۰/۹۳	۱/۰۹	۱/۱۲	۱/۱۴	۱/۱۶	۱۸۵
۰/۸۲	۰/۸۷	۰/۹۳	۱/۱۰	۱/۱۲	۱/۱۴	۱/۱۶	۲۴۰
۰/۸۲	۰/۸۷	۰/۹۳	۱/۱۰	۱/۱۲	۱/۱۴	۱/۱۷	۳۰۰
۰/۸۱	۰/۸۶	۰/۹۳	۱/۱۰	۱/۱۲	۱/۱۴	۱/۱۷	۴۰۰

جدول ب-۱۸- ضرایب تصحیح برای گروه کابل های سه رشته که به صورت افقی کنار به کنار هم مستقیماً در زمین قرار می گیرند.

فضای بین مراکز گروه ها mm					تعداد کابل ها در هر گروه
۸۰۰	۶۰۰	۴۰۰	۲۰۰	لمس کردن	
۰/۹۴	۰/۹۲	۰/۹۰	۰/۸۶	۰/۸۰	۲
۰/۸۹	۰/۸۶	۰/۸۲	۰/۷۷	۰/۶۹	۳
۰/۸۷	۰/۸۳	۰/۷۹	۰/۷۲	۰/۶۲	۴
۰/۸۵	۰/۸۱	۰/۷۶	۰/۶۸	۰/۵۷	۵
۰/۸۴	۰/۸۰	۰/۷۴	۰/۶۵	۰/۵۴	۶
۰/۸۳	۰/۷۸	۰/۷۲	۰/۶۳	۰/۵۱	۷
-	۰/۷۸	۰/۷۱	۰/۶۱	۰/۴۹	۸
-	۰/۷۷	۰/۷۰	۰/۶۰	۰/۴۷	۹
-	-	۰/۶۹	۰/۵۹	۰/۴۶	۱۰
-	-	۰/۶۹	۰/۵۷	۰/۴۵	۱۱
-	-	۰/۶۸	۰/۵۶	۰/۴۳	۱۲

جدول ب-۱۹- ضرایب تصحیح برای گروه مدارهای سه فاز کابل های تک رشته دفن مستقیم در زمین

فضای بین مراکز گروه ها mm					تعداد کابل ها در هر گروه
۸۰۰	۶۰۰	۴۰۰	۲۰۰	لمس کردن	
۰/۹۲	۰/۹۰	۰/۸۸	۰/۸۳	۰/۷۳	۲
۰/۸۶	۰/۸۳	۰/۷۹	۰/۷۳	۰/۶۰	۳
۰/۸۴	۰/۸۰	۰/۷۵	۰/۶۸	۰/۵۴	۴
۰/۸۲	۰/۷۸	۰/۷۲	۰/۶۳	۰/۴۹	۵
۰/۸۱	۰/۷۶	۰/۷۰	۰/۶۱	۰/۴۶	۶
۰/۸۰	۰/۷۵	۰/۶۸	۰/۵۸	۰/۴۳	۷
-	۰/۷۴	۰/۶۷	۰/۵۷	۰/۴۱	۸
-	۰/۷۳	۰/۶۶	۰/۵۵	۰/۳۹	۹
-	-	۰/۶۵	۰/۵۴	۰/۳۷	۱۰
-	-	۰/۶۴	۰/۵۳	۰/۳۶	۱۱
-	-	۰/۶۴	۰/۵۲	۰/۳۵	۱۲







جدول ب-۲۰- ضرایب تصحیح برای گروه های کابل های سه رشته در کانال های تک راهه به صورت افقی

فضای بین مراکز گروه ها mm					تعداد کابل ها در هر گروه
۸۰۰	۶۰۰	۴۰۰	۲۰۰	لمس کردن	
۰/۹۵	۰/۹۴	۰/۹۲	۰/۸۸	۰/۸۵	۲
۰/۹۱	۰/۸۸	۰/۸۵	۰/۸۰	۰/۷۵	۳
۰/۸۹	۰/۸۶	۰/۸۲	۰/۷۵	۰/۶۹	۴
۰/۸۷	۰/۸۴	۰/۷۹	۰/۷۲	۰/۶۵	۵
۰/۸۷	۰/۸۳	۰/۷۷	۰/۶۹	۰/۶۲	۶
۰/۸۶	۰/۸۲	۰/۷۶	۰/۶۷	۰/۵۹	۷
-	۰/۸۱	۰/۷۵	۰/۶۵	۰/۵۷	۸
-	۰/۸۰	۰/۷۴	۰/۶۴	۰/۵۵	۹
-	-	۰/۷۳	۰/۶۳	۰/۵۴	۱۰
-	-	۰/۷۳	۰/۶۲	۰/۵۲	۱۱
-	-	۰/۷۲	۰/۶۱	۰/۵۱	۱۲

جدول ب-۲۱- ضرایب تصحیح برای گروه های مدارهای سه فاز کابل های تک رشته در کانال های تک راهه

فضای بین مراکز گروه ها mm					تعداد کابل ها در هر گروه
۸۰۰	۶۰۰	۴۰۰	۲۰۰	لمس کردن	
۰/۹۳	۰/۹۱	۰/۸۹	۰/۸۵	۰/۷۸	۲
۰/۸۸	۰/۸۵	۰/۸۱	۰/۷۵	۰/۶۶	۳
۰/۸۶	۰/۸۲	۰/۷۷	۰/۷۰	۰/۵۹	۴
۰/۸۴	۰/۸۰	۰/۷۴	۰/۶۶	۰/۵۵	۵
۰/۸۳	۰/۷۸	۰/۷۲	۰/۶۴	۰/۵۱	۶
۰/۸۲	۰/۷۷	۰/۷۱	۰/۶۱	۰/۴۸	۷
-	۰/۷۶	۰/۷۰	۰/۶۰	۰/۴۶	۸
-	۰/۷۶	۰/۶۹	۰/۵۸	۰/۴۴	۹
-	-	۰/۶۸	۰/۵۷	۰/۴۳	۱۰
-	-	۰/۶۷	۰/۵۶	۰/۴۲	۱۱
-	-	۰/۶۷	۰/۵۵	۰/۴۰	۱۲

جدول ب-۲۲- ضرایب کاهش جریان برای گروه‌های بابیشتر از یک کابل چند رشته در هوا - ضرایب به کار رفته در مورد ظرفیت انتقال جریان یک کابل چند رشته در هوای آزاد

تعداد کابل‌ها						تعداد سینی‌ها	روش نصب	
۹	۶	۴	۳	۲	۱			
۰/۷۳	۰/۷۶	۰/۷۹	۰/۸۲	۰/۸۸	۱/۰۰	۱ ۲ ۳	 در تماس با هم	کابل‌ها در سینی‌های سوراخ شده
۰/۸۶	۰/۷۳	۰/۷۷	۰/۸۰	۰/۸۷	۱/۰۰			
۰/۶۶	۰/۷۱	۰/۷۶	۰/۷۹	۰/۸۶	۱/۰۰			
-	۰/۹۱	۰/۹۵	۰/۹۸	۱/۰۰	۱/۰۰	۱ ۲ ۳	 با فاصله	
-	۰/۸۷	۰/۹۲	۰/۹۶	۰/۹۹	۱/۰۰			
-	۰/۸۵	۰/۹۱	۰/۹۵	۰/۹۸	۱/۰۰			
۰/۷۲	۰/۷۳	۰/۷۸	۰/۸۲	۰/۸۸	۱/۰۰	۱ ۲	 در تماس با هم	کابل‌ها در سینی‌های سوراخ شده عمودی
۰/۷۰	۰/۷۱	۰/۷۶	۰/۸۱	۰/۸۸	۱/۰۰			
-	۰/۸۷	۰/۸۸	۰/۸۹	۰/۹۱	۱/۰۰	۱ ۲	 با فاصله	
-	۰/۸۵	۰/۸۷	۰/۸۸	۰/۹۱	۱/۰۰			
۰/۷۸	۰/۷۹	۰/۸۰	۰/۸۲	۰/۸۷	۱/۰۰	۱ ۲ ۳	 در تماس با هم	کابل‌ها در نگهدارنده‌های پلکانی، تسمه‌ها و غیره
۰/۷۳	۰/۷۶	۰/۷۸	۰/۸۰	۰/۸۶	۱/۰۰			
۰/۷۰	۰/۷۳	۰/۷۶	۰/۷۹	۰/۸۵	۱/۰۰			
-	۱/۰۰	۱/۰۰	۱/۰۰	۱/۰۰	۱/۰۰	۱ ۲ ۳	 با فاصله	
-	۰/۹۶	۰/۹۷	۰/۹۸	۰/۹۹	۱/۰۰			
-	۰/۹۳	۰/۹۶	۰/۹۷	۰/۹۸	۱/۰۰			






یادآوری ۱- مقادیر داده شده برای میانگین انواع کابل و گستره اندازه‌های هادی در نظر گرفته شده است. گسترش مقادیر معمولاً کمتر از ۵٪ است.

یادآوری ۲- ضرایب به کار رفته به گروه‌های تک لایه کابل‌ها که در بالا نشان داده شده است به هنگام نصب کابل‌ها در بیشتر از یک لایه که کنار به کنار هم در تماس هستند، کاربرد ندارد. مقادیر چنین نصب‌هایی می‌تواند به طور قابل توجهی کمتر باشد و باید با روش‌های مشابه تعیین شود.

یادآوری ۳- مقادیر برای فواصل عمودی بین سینی‌های کابل ۳۰۰ mm و حداقل ۲۰ mm بین دیوار و سینی‌ها داده شده‌اند. توصیه می‌شود برای فواصل کمتر، ضرایب کاهش یابند.

یادآوری ۴- مقادیر برای فواصل افقی بین سینی‌های کابل ۲۲۵ mm است که این سینی‌ها پشت به پشت هم نصب شده‌اند. توصیه می‌شود برای فواصل کمتر، ضرایب کاهش یابند.

جدول ب-۲۳- ضرایب کاهش برای گروه های با بیشتر از یک مدار کابل های تک رشته (یادآوری ۲) - ضرایب به کار رفته در مورد ظرفیت انتقال جریان یک مدار کابل های تک رشته در هوای آزاد

استفاده به عنوان ظرف کننده مقادیر مجاز	تعداد مدارهای سه فاز (یادآوری ۵)			تعداد سینی ها	روش نصب		
	۳	۲	۱				
سه کابل به صورت افقی	۰/۸۷	۰/۹۱	۰/۹۸	۱		در تماس با هم سینی های سوراخ شده (یادآوری ۳)	
	۰/۸۱	۰/۸۷	۰/۹۶	۲			
	۰/۷۸	۰/۸۵	۰/۹۵	۳			
سه کابل به صورت عمودی	۰/۹۶	۰/۹۷	۱/۰۰	۱		در تماس با هم نگهدارنده نردبانی تسمه ها و غیره (یادآوری ۳)	
	۰/۸۹	۰/۹۳	۰/۹۸	۲			
	۰/۸۶	۰/۹۰	۰/۹۰	۳			
سه کابل به صورت دسته مثلثی	۰/۹۶	۰/۹۸	۱/۰۰	۱		در تماس با هم سینی های سوراخ شده (یادآوری ۳)	
	۰/۸۹	۰/۹۳	۰/۹۷	۲			
	۰/۸۶	۰/۹۲	۰/۹۶	۳			
	مثلی	۰/۸۹	۰/۹۱	۱/۰۰	۱		با فاصله سینی های سوراخ شده عمودی (یادآوری ۴)
		۰/۸۶	۰/۹۰	۱/۰۰	۲		
		۱/۰۰	۱/۰۰	۱/۰۰	۱		
		۰/۹۳	۰/۹۵	۰/۹۷	۲		نگهدارنده های پلکانی تسمه ها و غیره (یادآوری ۳)
		۰/۹۰	۰/۹۴	۰/۹۶	۳		

یادآوری ۱- مقادیر داده شده برای میانگین انواع کابل و گستره اندازه های هادی در نظر گرفته شده است. گسترش مقادیر معمولاً کمتر از ۵ درصد است.

یادآوری ۲- ضرایب داده شده برای سینی های تک کابل (یا گروه های سه تایی) به صورتی که در جدول نشان داده شده است به هنگام نصب کابل ها در بیشتر از یک لایه که کنار به کنار هم در تماس هستند، کاربرد ندارد. مقادیر چنین نصب هایی می تواند به طور قابل توجهی کمتر باشد و باید با روش های مشابه تعیین شود.

یادآوری ۳- مقادیر برای فواصل عمودی بین سینی های کابل ۳۰۰ mm داده شده است. توصیه می شود برای فواصل کمتر، ضرایب کاهش یابند.

یادآوری ۴- مقادیر برای فواصل افقی بین سینی های کابل ۲۲۵ mm است که این سینی ها پشت به پشت هم نصب شده اند. توصیه می شود برای فواصل کمتر، ضرایب کاهش یابند.

یادآوری ۵- توصیه می شود برای مدارهایی که بیش تر از یک کابل در هر خانه عمودی دارند، هر گروه سه فاز هادی ها به عنوان یک مدار برای برآورده ساختن هدف این جدول در نظر گرفته شود.

پیوست پ
(الزامی)
گرد کردن اعداد

پ - ۱ گرد کردن اعداد برای روش محاسبه فرضی

قواعد زیر برای گرد کردن اعداد جهت محاسبه قطر فرضی و تعیین ابعاد لایه های تشکیل دهنده بر طبق پیوست الف به کار رود :

چنانچه مقدار محاسبه شده در هر مرحله بیش از یک رقم اعشار داشته باشد ، مقدار باید با تقریب یک رقم اعشار گرد شود . قطر فرضی در هر مرحله باید به مقدار 0.1 mm گرد شود و چنانچه قطر فرضی برای تعیین ضخامت یا ابعاد لایه بعدی استفاده می شود ، این عدد باید قبل از کار بردن آن در رابطه یا جدول گرد شود . بر طبق نیاز پیوست الف ، ضخامت محاسبه شده از مقدار گرد شده قطر فرضی نیز باید مجدداً به 0.1 mm گرد شود .

مثال های زیر برای روشن شدن قواعد بالا داده شده است :

الف - چنانچه رقم دوم اعشار قبل از گرد کردن ۰ ، ۱ ، ۲ ، ۳ یا ۴ باشد . رقم اول اعشار بدون تغییر باقی می ماند :

مثال :

$$2/12 \approx 2/1$$

$$2/449 \approx 2/4$$

$$25/0478 \approx 25/0$$

ب - چنانچه رقم دوم اعشار قبل از گرد کردن ۵ ، ۶ ، ۷ ، ۸ ، ۹ یا ۱۰ باشد ، رقم اول اعشار یک واحد افزایش می یابد .

$$2/17 \approx 2/2$$

$$2/453 \approx 2/5$$

$$30/050 \approx 30/1$$

پ - ۲ گرد کردن برای سایر موارد

در مواردی به جزء موارد ذکر شده در بند ب - ۱ ، ممکن است نیاز به گرد کردن اعداد به بیش از یک رقم اعشار باشد . این امر ممکن است به عنوان مثال در محاسبه مقدار متوسط چندین نتیجه اندازه گیری شده یا تعیین مقدار حداقل با اعمال درصدی به یک مقدار نامی داده شده روی دهد . در چنین حالاتی ، گرد کردن باید به تعداد ارقام اعشار مشخص شده در بندهای مربوط انجام شود .

روش گرد کردن باید به ترتیب زیر باشد :

الف - چنانچه آخرین رقم قبل از گرد کردن ۰ ، ۱ ، ۲ ، ۳ یا ۴ باشد ، آخرین رقم بدون تغییر باقی می ماند (گرد کردن کاهشی)

ب - چنانچه آخرین رقم قبل از گرد کردن ۹، ۸، ۷، ۶ یا ۵ باشد، آخرین رقم یک واحد افزایش می ماند
(گرد کردن افزایشی)

مثال : گرد شده با تقریب دو رقم اعشار $۲/۴۴۹ \approx ۲/۴۵$

گرد شده با تقریب یک رقم اعشار $۲/۴۴۹ \approx ۲/۴$

گرد شده با تقریب ۳ رقم اعشار $۲۵/۰۴۷۸ \approx ۲۵/۰۴۸$

گرد شده با تقریب دو رقم اعشار $۲۵/۰۴۷۸ \approx ۲۵/۰۵$

گرد شده با تقریب یک رقم اعشار $۲۵/۰۴۷۸ \approx ۲۵/۰$

پیوست ت

(الزامی)

تعیین سختی عایق های HEPR

ت - ۱ آزمون

آزمون باید نمونه ای از کابل کامل شده باشد که همه ی پوشش های بیرونی عایق HEPR مورد اندازه گیری به دقت از آن جدا شده است . نمونه ای از رشته عایق شده را نیز می توان به کاربرد .

ت - ۲ روش آزمون

ت - ۲ - ۱ سطوح دارای شعاع انحنای زیاد

تجهیزات آزمون ها باید طبق استاندارد ISO 48 باید به گونه ای ساخته شود که به طور محکم بر روی عایق HEPR قرار گیرد و فشار پایه و دندان بر روی عایق امکان ایجاد اتصال عمودی با سطح را فراهم سازد. این عمل به یکی از روش های زیر انجام می گیرد :

الف - وسیله توسط پایه متحرک به اتصالات قابل تنظیم متصل می شود به طوری که آنها خودشان را با سطح منحنی وفق می دهند .

ب - پایه وسیله به دو میله موازی A و A متصل می شود ، فاصله بین میله ها به انحنای سطح بستگی دارد(به شکل ت - ۱ - مراجعه شود) .

این روش ها ممکن است در سطوحی که شعاع انحنای آن کمتر یا مساوی ۲۰ mm باشد ، بکار رود چنانچه ضخامت عایق HEPR مورد آزمون کمتر از ۴ mm باشد ، وسیله ای همانند روش به کار رفته در استاندارد ISO 48 برای قطعه های آزمون کوچک و نازک باید استفاده شود .

ت - ۲ - ۲ سطوح دارای شعاع انحنای کم

در مورد سطوح دارای شعاع انحنای خیلی کوچک برای روش شرح داده شده در بند پ ۱-۲ ، آزمون باید بر روی همان پایه صلب وسیله آزمون محکم شود به گونه ای که حرکت بدنه عایق HEPR به هنگام افزایش نیروی فرورفتگی اعمال شده به جسم فروشونده را به حداقل برساند و فرورفتگی به طور عمودی بالای محور آزمون قرار گیرد . روش های مناسب به صورت زیر است .

الف - قراردادن آزمون در یک شیار یا پایه نگهدارنده فلزی (به شکل ت - ۲ - الف مراجعه شود)

ب - قراردادن دو سر هادی آزمون در قالب های V شکل (به شکل ت - ۲ - ب مراجعه شود)

کمترین شعاع انحنای سطح مورد اندازه گیری با این روش ها باید حداقل ۴ mm باشد .

برای شعاع های کوچکتر ، از یک وسیله که در استاندارد ISO 48 برای قطعه های آزمون نازک و کوچک شرح داده شده است باید استفاده شود .


ت - ۲ - ۳ دما و شرایط آزمون

حداقل زمان بین ساخت یعنی ولکانیزاسیون و آزمون باید ۱۶ h باشد .


آزمون باید در دمای $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ انجام شود و آزمون به مدت ۳ h بلافاصله قبل از آزمون در این دما قرار گیرد .

ت ۲-۴ تعداد اندازه گیری ها

یک اندازه گیری باید در سه یا پنج نقطه مختلف دور آزمون انجام شود . مقدار میانه نتایج باید به عنوان سختی آزمون در نظر گرفته شود و بر حسب نزدیکترین عدد درجه بین المللی سختی لاستیک (IRHD) بیان شود .



شکل ت - ۱ - آزمون سطوح با شعاع انحنای زیاد



شکل ت-۲- الف- شیار (ناودانک) آزمون

شکل ت-۲- ب- آزمون در بلوک V شکل

شکل ت-۲- آزمون بر روی سطوح با شعاع انحنای کم

پیوست ث

(الزامی)

روش اندازه گیری مقاومت حفاظ های نیمه هادی

هر قطعه آزمون باید از یک نمونه ۱۵۰ mm کابل تکمیل شده برداشته شود. قطعه آزمون حفاظ هادی باید با برش دادن نمونه ای از رشته در نیمه راستای طولی تهیه شود و هادی و جدا کننده در صورت وجود از آن برداشته شود (به شکل د-۱ الف مراجعه شود). قطعه آزمون حفاظ عایق باید با برداشتن تمام پوشش ها از نمونه رشته تهیه شود (به شکل د-۱ ب مراجعه شود).

مراحل تعیین مقاومت حجمی حفاظ ها باید به صورت زیر باشد :

چهار الکتروود A و B و C و D نقره اندود (به شکل های د-۱ الف و د-۱ ب مراجعه شود) باید به سطوح نیمه هادی اعمال شود. دو الکتروود ولتاژ B و C باید به فاصله ۵۰ mm از هم باشند و دو الکتروود جریان A و D باید در فاصله ۲۵ mm پشت الکتروودهای ولتاژ قرار گیرند.

اتصالات باید با گیره های مناسب به الکتروودها زده شود. در برقراری اتصال به الکتروودهای حفاظ هادی باید اطمینان حاصل شود که گیره ها از سطح بیرونی حفاظ عایقی نمونه آزمون مجزا هستند. ملحقات باید در کوره ای که از قبل تا دمای مشخص شده گرم شده است قرار گیرند و بعد از یک وقفه حداقل ۳۰ min مقاومت بین الکتروودها باید به وسیله مدار اندازه گیری شود. توان نباید از ۱۰۰ mW بیشتر شود.

بعد از اندازه گیری های الکتريکی، قطرهای حفاظ هادی و حفاظ عایقی و ضخامت حفاظ هادی و عایقی باید در دمای محیط اندازه گیری شود، هر کدام میانگین شش اندازه گیری است که بر روی آزمون شکل د-۱ ب انجام می شود.

مقاومت حجمی ρ بر حسب اهم - متر باید به صورت زیر محاسبه شود :

الف - حفاظ هادی

$$\rho_C = \frac{R_C \times \pi \times (D_C - T_C) \times T_C}{2L_C}$$

که در آن :

ρ_C : مقاومت حجمی بر حسب اهم متر

R_C : مقاومت اندازه گیری شده بر حسب اهم

L_C : فاصله بین الکتروودهای ولتاژ ، بر حسب متر

D_C : قطر بیرونی روی حفاظ هادی بر حسب متر


T_C : ضخامت متوسط حفاظ هادی بر حسب متر است.

ب - حفاظ عایقی


$$\rho_i = \frac{R_i \times \pi \times (D_i - T_i) \times T_i}{L_i}$$

که در آن :

- ρ_i : مقاومت حجمی برحسب اهم متر
- R_i : مقاومت اندازه گیری شده برحسب اهم
- L_i : فاصله بین الکترودهای ولتاژ ، برحسب متر
- D_i : قطر بیرونی حفاظ عایقی برحسب متر
- T_i : ضخامت متوسط حفاظ عایقی برحسب متر است.



شکل د-۱- الف حفاظ عایقی مقاومت حفاظ هادی



شکل د-۱- ب- اندازه گیری مقاومت حجمی حفاظ عایق

شکل د-۱- تهیه آزمون‌های مورد نیاز برای اندازه گیری مقاومت حفاظ های هادی و عایق

پیوست ج (الزامی) آزمون نفوذ آب

ج-۱ آزمون

آزمونه ای از کابل تکمیل شده به طول حداقل ۶ m که تحت هیچیک از آزمون های شرح داده شده در بند ۱۶ قرار نگرفته اند، باید تحت آزمون خمش شرح داده شده در بند ۱۸-۱-۴ بدون آزمون تخلیه جزئی تکمیلی قرار گیرد.

کابلی به طول ۳ m باید از طولی که قبلاً تحت آزمون خمش قرار گرفته است، بریده شده و به صورت افقی قرار داده شود. حلقه ای به عرض تقریبی ۵۰ mm باید از وسط طول برداشته شود. این حلقه باید شامل تمام لایه های بیرونی تا حفاظ عایق باشد. اگر ادعا شود که هادی دارای حفاظ آب بندی است، حلقه باید شامل تمامی لایه های بیرونی تا هادی باشد.

اگر کابل دارای حفاظ های آب بندی متعددی در برابر نفوذ آب به صورت طولی باشد، آزمون باید شامل حداقل دو تا از این حفاظ ها باشد، حلقه از بین دو حفاظ برداشته شود. در این حالت توصیه می شود متوسط فاصله بین حفاظ ها در چنین کابل هایی بیان شود و طول نمونه کابل باید به همان صورت محاسبه گردد.

سطوح باید به طریقی بریده شوند که فصل مشترک های در نظر گرفته شده برای آب بندی طولی باید به آسانی در معرض آب قرار گیرد. فصل مشترک هایی که برای آب بندی طولی نمی باشند، باید با ماده ای مناسبی کاملاً مسدود شود یا پوشش های بیرونی برداشته شود.

مثال هایی از این فصل مشترک های اخیر شامل موارد زیر است :

- اگر فقط هادی کابل دارای حفاظ است.

- حفاظ بین حفاظ بیرونی و غلاف فلزی

وسیله مناسبی (به شکل ج-۱ مراجعه شود) ترتیب دهید تا اجازه دهد لوله ای با قطر حداقل ۱۰ mm به طور عمودی بالای حلقه برداشته شده قرار گرفته و نسبت به سطح روکش نهایی آب بندی شود. آب بندهایی که در محل خروج کابل از دستگاه به کار می رود نباید بر روی کابل تنش مکانیکی وارد کند.

یادآوری - واکنش موانع خاص در برابر نفوذ طولی آب می تواند به ترکیب آب (مثل غلظت یونی، PH) بستگی داشته باشد. توصیه می شود از درپوش های عادی آب برای آزمون استفاده شود مگر اینکه به صورت دیگری مشخص شده باشد.

ج-۲ آزمون

لوله باید در مدت ۵ min در دمای محیط $(20 \pm 10)^\circ\text{C}$ با آب پر شود به طوری که ارتفاع آب داخل لوله یک متر بالاتر از مرکز کابل قرار گیرد (به شکل ج-۱ مراجعه شود). آزمون باید به مدت ۲۴ h در این شرایط باقی بماند.


سپس آزمون باید با عبور جریان از هادی در معرض ۱۰ چرخه حرارتی قرار گیرد، تا زمانی که هادی به دمای پایدار $+5^{\circ}\text{C}$ تا 10°C بالاتر از حداکثر دمای محیط در شرایط عملکرد عادی برسد ولی دمای آزمون نباید به 100°C برسد.

مدت چرخه حرارتی باید ۸ h باشد. دمای هادی باید حداقل به مدت ۲ h و برای هر چرخه حرارتی در محدوده دمایی بیان شده نگهداشته شود. این کار باید پس از حداقل ۳ h خنک کاری عادی انجام شود. ارتفاع آب باید در یک متری نگهداشته شود.

یادآوری - در طول آزمون نباید هیچ ولتاژی اعمال شود. توصیه می شود که یک کابل اضافی به صورت سری به کابل آزمون شده وصل شود، دما مستقیماً بر روی هادی کابل اندازه گیری می شود.

ج-۳ الزامات

در طی دوره آزمون، نباید آب از دو سر قطعه آزمون بیرون بیاید.



IEC 254/B7

شکل ج-۱- نمودار شماتیکی دستگاه آزمون نفوذ آب

ICS: 29.060.20

صفحة : ٨٠
