

# ارتباط مقاومت تماسی بر طراحی هادی‌های تابیده – بخش اول

## نقش فشار گیره‌های دستگاه مقاومت بر مقدار اندازه‌گیری شده

ترجمه: مهندس محمدباقر پور عبدالله (کارشناس صنایع)

خلاصه مطلب: در هنگام فرآیند تولید، هادی‌های چند رشته‌ای در معرض نیروی فشاری و ممان چرخشی قرار می‌گیرند. توزیع جریان در هادی چند رشته‌ای یکنواخت نیست و توسط مقاومت عرضی کنترل می‌شود. این مقاومت اصولاً با مقاومت تماسی در محل اتصال رشته‌های تابیده و مقاومت تماسی بین رشته‌ها تعیین می‌شود. ویژگی‌های لایه سطحی و بخصوص ساختار بلوری و میزان اکسید شدن از جمله عوامل اصلی در تعیین مقاومت عرضی است. انجام آزمایش‌های تجربی این امکان را فراهم می‌سازد که ارتباط مقاومت تماسی را به عنوان تابعی از تنش‌های کاری پیوسته و طراحی کابل کشف نمود. مطالعه‌ای بر مبنای اندازه‌گیری و شبیه‌سازی عددی صورت گرفته است تا توابع مقاومت تماسی مشخص شوند.

کلمات کلیدی: هادی‌های تابیده، مقاومت تماسی، طراحی کابل، شبیه‌سازی کابل، اندازه‌گیری مقاومت تماسی

### ۱- مقدمه:

در مقوله افزایش قیمت فلزات، خصوصاً مس، که ماده اصلی به کار رفته در هادی‌های الکتریکی است، امروزه یکی از چالش‌های صنعت سیم و کابل کاهش مصرف مواد اولیه است. بنابراین میزان مصرف مس یا آلومینیوم (یا هر ماده رسانای دیگر) در تولید کابل‌ها باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا هدایت الکتریکی مطلوب تحت شرایط مورد نظر حاصل شود. این مقاله نتایج خاصی از کار انجام شده در ارتباط با بسط مدل المان‌های محدود برای مدل‌سازی سه بعدی و بهینه‌سازی طراحی هادی‌های چند رشته‌ای ارائه می‌کند. یکی از عوامل بازدارنده این مطالعه، نبود درک درست از سطح تماس بین سیم‌ها می‌باشد. در واقع این سطوح تماس بین سیم‌های کابل، یکی از مشکلات اساسی برای ساخت مدلی با ترکیب قوی مکانیکی و الکتریکی است.

خصوصیات عوامل تماس الکتریکی بین رشته‌های هادی در برابر تنش مکانیکی و موقعیت نسبی هر کدام از رشته‌ها اثر قابل توجهی بر توزیع خطوط جریان در کابل دارد. [۱ تا ۳]

این نوشتار به تشریح مقاومت تماس الکتریکی از طریق اندازه‌گیری‌های تجربی و شبیه‌سازی الکترومکانیکی بر پایه روش المان‌های محدود می‌پردازد. نقطه نظر نویسندگان این مقاله بر مطالعه تماس الکتریکی مس با مس بین دو هادی، تحت تأثیر نیروی فشاری، متمرکز شده

است. در این زمینه توجه خاصی به بررسی اثر نیروی تماسی و زاویه تقاطع بین سیم‌ها و همچنین شکل و سایز سطح تماس معطوف شده است.


در مرحله نخست وسیله اندازه‌گیری تجربی آماده‌سازی شد. ابتدا میز مخصوص اعمال فشار و وسیله اندازه‌گیری نیروی تماسی ساخته شد. این مجموعه همچنین به سامانه‌ای برای تنظیم زاویه تقاطع هادی‌ها مجهز گردید. اندازه‌گیری‌ها برای جریان‌های DC در نظر گرفته شد. مقاومت تماس الکتریکی برای بخش مربوطه با بکارگیری روش چهار نقطه‌ای (روش کلونین) و به وسیله میکرو اهم متر اندازه‌گیری شد. قواعد اندازه‌گیری و شرایط آزمون تجربی نیز تعیین گردیدند.

در مرحله دوم، نتایج ده‌ها آزمون به دست آمد. تجزیه و تحلیل این نتایج انجام شد تا اثر و میزان کمی ناشی از هر عامل مورد مطالعه بر چگونگی رفتار الکتریکی سطح تماس شامل مقاومت الکتریکی مربوط به آن به خوبی درک شود.

پس از هر اندازه‌گیری، نمونه زیر یک میکروسکوپ مورد بازرسی قرار می‌گرفت تا ابتدا در مورد شکل و سایز تصویر تحقیق شود و سپس ساختار داخلی هادی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

سیم‌های مس که نمونه‌های اندازه‌گیری از آن تهیه گردید با بکارگیری فرآیند موسوم به تغییر شکل سرد یا کار سرد ساخته می‌شود. فرآیند تابیدن رشته‌ها و فشرده‌سازی، عملیاتی پیچیده است که دو نابجایی

تعداد و سایز تماس الکتریکی به عوامل متعددی نظیر نیرو، شکل میکروسکوپی سطوح، تحلیل موضعی میکروسکوپی سطوح (زبری)، ویژگی‌های مکانیکی مواد (سختی، مدول یانگ) و شکل هندسی آن بستگی دارد. لازم است مقاومت الکتریکی سطح ایجاد شده بین دو هادی فلزی قرار گرفته در یک بستر زاویه‌ای را دقیق اندازه‌گیری کنیم که تحت نیروی فشاری فزاینده قرار گرفته است. مقاومت تماس الکتریکی بر اساس روش ۴ نقطه‌ای (روش کلونین) اندازه‌گیری می‌شود. نمودار کلی اندازه‌گیری تجربی در شکل ۱ نشان داده شده است.



شکل ۱. نمودار اندازه‌گیری تجربی

دو جزء به هم مرتبط شده‌اند: یک بخش مکانیکی که همچون یک ماشین فشاردهنده عمل می‌کند و بخش دیگری برای اندازه‌گیری‌های الکتریکی با بکارگیری روش کلونین برای اندازه گرفتن مقاومت تماسی ناشی از آن، میز دارای یک صفحه چرخشی است تا امکان اندازه‌گیری مقاومت تماسی تحت زاویه متغیر بین سیم‌های متقاطع را فراهم سازد (شکل ۲ (ب)). در این وسیله امکان تنظیم زاویه‌های تقاطع متفاوت مربوط به طول تاب مطلوب هادی تأیید وجود دارد. مقاومت تماسی با بکارگیری روش ۴ نقطه‌ای صورت می‌گیرد: دو نقطه برای ورود جریان و دو نقطه برای اندازه‌گیری ولتاژ. برای این منظور یک میکرواهم متر حساس مدل OM22 استفاده شده است. در این وسیله امکان تصحیح دما و جمع‌آوری اتوماتیک داده‌ها وجود دارد.

انتقالی و چرخشی را به طور همزمان ترکیب می‌کند. از طریق این نایجایی‌های ترکیبی، سه نیروی مجزا بر روی سیم‌ها اعمال می‌شود: کشش، پیچش و فشار. برای مقایسه اندازه‌گیری و نتایج شبیه‌سازی، این فرآیند با بکارگیری برنامه [4] Abacus مدل‌سازی گردید که امکان شبیه‌سازی عملیات تابیدن رشته‌ها و فشرده‌سازی را فراهم می‌کند تا تغییر شکل‌های مکانیکی، تنش‌های پسماند، فشار تماسی بین رشته‌ها و کرنش پلاستیکی حاصل، محاسبه شود. این برنامه مناطق تماسی را مشخص و همچنین توزیع تنش را نیز محاسبه می‌کند.

در نتیجه خصوصیات اندازه‌گیری شده، مقاومت به عنوان تابعی از تنش، امکان ملاحظه مقاومت غیرهمگن مناطق تماسی میسر می‌شود. مقاومت غیرهمگن و در نظر گرفتن آن در مدل‌های محدود را از طریق تعیین یک استراتژی ترکیبی الکترومکانیکی می‌توان به کار گرفت. این موضوع ما را قادر خواهد ساخت تا به تجزیه و تحلیل دقیق تری از این پدیده‌های الکتریکی و اثر آنها بر مقاومت الکتریکی کل رشته هادی پردازیم.

در نهایت، تعیین مقاومت تماس الکتریکی و مقاومت ویژه مواد در ارتباط با تنش اعمال شده برای شبیه‌سازی کابل ۱+۶ رشته‌ای مورد نظر است. نتایج شبیه‌سازی برای نمونه‌های مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با اندازه‌گیری‌های تجربی مقایسه گردیده‌اند تا مدل عددی راستی آزمایی شود.

## ۲- بخش تجربی

### ۲-۱- روش اندازه‌گیری مقاومت تماسی


عوامل ناشناخته بسیاری برای بهینه‌سازی مقاومت تماس الکتریکی و فنون تجربی برای اندازه‌گیری مقاومت و وابستگی آن به پارامترهای متعدد نظیر دما، فشار و زاویه تماس وجود دارد [۵ تا ۹].

این دو سؤال اساسی مستلزم پاسخی است در ارتباط با مقدار مقاومت تماسی بین رشته‌های هادی چند رشته‌ای که در یک نیروی مشخص ایجاد شده توسط فرآیند تابیدن رشته‌ها یا در اثر اعمال فشار متعاقب آن، و راه‌هایی که باعث کاهش مقاومت تماسی از طریق در نظر گرفتن شکل، سایز و توزیع سطح تماس و مسیرهای عبور جریان می‌شود.


بکارگیری فرضیه تماس مکانیکی در تجزیه و تحلیل تماس الکتریکی ضرورت دارد. برای این منظور وسیله‌ای تجربی ساخته شد (میز آزمایش تجربی) و به این کار اختصاص یافت. این وسیله برای ارزیابی مقاومت تماس الکتریکی بین دو هادی تحت اعمال یک نیروی فشاری بر سطح تماس کابل‌ها بکار گرفته شد. سطح تماس بین دو هادی تک مفتولی به خاطر زبری اجتناب‌ناپذیر سطح و طول تاب شامل تعدادی بلوک‌های تماس مکانیکی است.



(الف)



(ب)



(ج)

شکل ۲ (الف). میز اندازه گیری / شکل ۲ (ب). دو صفحه که امکان تنظیم زاویه تقاطع را فراهم می سازد /  
شکل ۲ (ج). سامانه نصب سیم

گرفته شود و در نتیجه سطح تماس کاهش یابد و بنابراین مقاومت تماسی بیش از حد انتظار مشاهده شود.

## ۲-۲-۲-۲- ارایه تجزیه و تحلیل نتایج

چندین سری از اندازه‌گیری‌ها انجام شده‌اند. اولین سری اندازه‌گیری اساساً برای تعیین اثر نیروی وارده بر مقاومت الکتریکی در مورد ترتیب قرارگیری مختلف سیمها اختصاص یافت. میانگین قطر سیمها ۰/۰۶ میلی‌متر است. سری دوم اندازه‌گیری برای جمع عوامل مختلف با یکدیگر انجام گرفت تا تأثیر آنها بر مقاومت تماس الکتریکی مشخص و درک شود.


## ۲-۲-۱- اثر نیروی فشاری

این بخش اساساً مربوط به بررسی اثر نیروی فشاری بر مقاومت تماس الکتریکی است. اندازه‌گیری‌ها به طور پیوسته و در فاصله زمانی ۹ ثانیه‌ای بین هر اندازه‌گیری انجام گرفته است. تعداد آزمونها ۲۰۰ عدد است. تعداد نمونه‌ها برای اندازه‌گیری‌های آماری مربوطه در مورد هر زاویه تقاطع اهمیت دارد. ده آزمون نخست بر روی نمونه‌ها قرار گرفته به صورت عمود بر هم (زاویه تماس ۹۰ درجه) انجام شد. در پایان این آزمون‌ها، تغییر مقاومت تماسی به عنوان تابعی از نیرو تعیین گردید. (شکل ۳ را ببینید) این منحنی میانگین مقاومت تماسی برگرفته از ۱۰ آزمون را ارایه می‌کند. پس از هر اندازه‌گیری، هادی در زیر یک میکروسکوپ بازرسی شد. ساین تصویر هادی بررسی و سطح مقطع آن نیز محاسبه گردید. برای نیروی کمتر از ۳۰ نیوتن چیز قابل مشاهده‌ای وجود نداشت. از این موضوع چنین برمی‌آید که تغییر شکل از نوع الاستیک (برگشت‌پذیر) بوده است. برای نیروهای بیش از ۳۰ نیوتن نتایج قابل مشاهده بود و این به بدان معنی است که درگیر تغییر شکل پلاستیک (برگشت‌ناپذیر) می‌باشیم. می‌توان دریافت که در مورد نیروی فشاری تماسی کم (کمتر از ۳۰ نیوتن) با تغییر الاستیک سر و کار داریم و شارش جریان در سطح تماس توسط لایه اکسید کنترل می‌شود، بنابراین سطح تماس حاصل به شدت کوچک است. در حالی که از ۳۰ نیوتن تا ۱۰۰ نیوتن تغییر شکل پلاستیک پدید می‌آید و یک مقاومت هم‌فشاری در تعدادی از نقاط تماس ظاهر می‌گردد. در این ناحیه، می‌توان مشاهده کرد که مقاومت لایه اکسید و مقاومت هم‌فشاری به صورت هم‌زمان وجود دارد [۱۲ و ۱۳].

سرانجام، پایداری مقاومت تماسی را می‌توان در نیروی فشاری بیش از ۱۰۰ N ملاحظه کرد (جدول ۱).

میز فشار دهنده در شکل ۲ نشان داده شده است؛ که در آن یک نیروی گیرشی استفاده می‌شود و ساخت آن با بهره‌گیری از برخی مقالات منتشر شده [۲ و ۵ و ۱۰] صورت گرفته است. فشار بر روی سیمها با چرخش دسته چرخ مانند، واقع در بالای وسیله همانگونه که در شکل ۲(ب) نشان داده شده است، اعمال می‌شود؛ همچنین اندازه‌گیری نیروی فشاری برای دو رشته متقاطع امکانپذیر می‌باشد. ترتیب اندازه‌گیری (محدوده نیرو از ۰/۵ نیوتن تا ۵۰۰ نیوتن) اندازه‌گیری‌های متعدد را بر روی یک نمونه خاص فراهم می‌سازد. در مورد این بررسی، ما ۲۰۰ نمونه برگرفته از کلاف مس تولید شده توسط شرکت Nexans در اختیار داشتیم که نمونه‌هایی به طول ۴۰ سانتی‌متر برای استفاده در میز آزمون را از آن بریدیم و سامانه نصب کردن سیم در شکل ۲(ج) نشان داده شده است. هادی (۶) بر یک نگهدارنده عایقی (۲) جاگذاری می‌شود و توسط بلوک‌های فشارنده عایقی (۳ و ۴) در موقعیت خود قرار می‌گیرند. کل مجموعه با استفاده از دو پیچ (۵) به چهارچوب (۱) نصب می‌شود. لازم است هادی دارای شکلی همانند تصویر ۲(ج) نشان داده شده باشد.

هرگاه تماس مکانیکی تحت نیروی فشاری معینی بین دو سیم مسی برقرار شود، یک جریان پالسی به دو سر مقابل دو رشته سیم اعمال می‌شود. این جریان به خاطر اختلاف پتانسیل برقرار شده بین دو سیم، از طریق سطح تماس از یک سیم به سیم دیگر شارش پیدا می‌کند. با افزایش فشار تماس خصوصیات ناحیه تماس تغییر می‌یابد. چندین منبع خطای سیستم اندازه‌گیری از جمله محیط اطراف می‌تواند بر دقت اندازه‌گیری‌های مقاومت کم، اثرگذار باشد. برای کاهش این خطاها، اندازه‌گیری‌های مقاومت در دمای محیط با روش کلون انجام می‌شود [۱۱]. مدار جریان و مدار ولتاژ از یکدیگر جدا می‌شوند تا مقاومت کابل‌های اتصال حذف شود. این آزمون‌ها با تصحیح دما با بکارگیری ترموکوپل حساس و دقیق صورت می‌گیرد. مجموعه‌ای از اندازه‌گیری‌ها مطابق نیروی وارد و زاویه تقاطع انجام می‌شوند. محدوده نیروی تماس از ۰/۵ تا ۵۰۰ نیوتن تنظیم می‌شود و تغییرات زاویه تماس از صفر درجه تا ۹۰ درجه تحت یک جریان پالسی ۱۰ آمپری با فاصله زمانی ۰/۵ ثانیه می‌باشد. بکارگیری یک جریان پالسی به خاطر کاهش گرمایش ژولی در واسطه‌های تماسی است. نیروی تماس با استفاده از حسگر اندازه‌گیری کشش و فشار S شکل نوع SM5424 صورت می‌گیرد که به یک مبدل داده‌گیری SMI8USB2 متصل است. برخی از عوامل مربوط به شرایط اندازه‌گیری ممکن است یکی از منابع خطای اندازه‌گیری باشند. یکی از چنین موارد هنگامی رخ می‌دهد که زاویه بین هادی‌ها صفر درجه باشد، چون به سادگی ممکن است مقدار کمی از همراستا نبودن یکی از محورها با دیگری نادیده



شکل ۳. مقاومت تماس الکتریکی به عنوان تابعی از نیروی فشاری (زاویه تماس ۹۰ درجه) برای مس (جریان اندازه‌گیری ۱۰ آمپر، افت ولتاژ نامی ۲۰ میلی ولت، قطر سیم‌ها ۲/۰۶ میلی‌متر، زاویه تماس ۹۰ درجه)

جدول ۱. اندازه‌گیری مقاومت تماس الکتریکی ( $m\Omega$ ) به عنوان تابعی از نیروی اعمال شده (N) و ابعاد سطح تماس (میلی‌متر مربع) که این اندازه‌گیری‌ها در زاویه‌های تقاطع ۹۰، ۶۰ و ۴۵ درجه برای سیم به قطر ۱/۸ میلی‌متر انجام شده است.

زاویه تقاطع	میانگین نیروی اندازه‌گیری شده (N)	سطح تماس $(mm)^2$	مقاومت تماسی ( $m\Omega$ )
۹۰ درجه	۵۰/۵۸	-	۳/۸۷۸
	۱۰۱/۵۰	۰/۲۲۱	۲/۳۲۸
	۲۰۲/۱۴	۰/۴۷۸	۱/۵۰۰
	۳۰۰/۷۵	۰/۷۲۴	۰/۹۸۴
	۴۰۱/۳۷	۱/۰۲۱	۰/۷۸۵
	۴۸۱/۱۲	۱/۲۸۷	۰/۶۸۴
۶۰ درجه	۵۰/۵۸	//	۲/۸۵۴
	۱۰۱/۵۰	۱/۰۲۷	۱/۷۰۳
	۲۰۲/۱۴	۱/۹۷۹	۰/۹۴۵
	۳۰۰/۷۵	۲/۸۵۹	۰/۶۸۸
	۴۰۱/۳۷	۴/۱۳۴	۰/۴۷۹
	۴۸۱/۱۲	۴/۹۷۱	۰/۴۱۳
۴۵ درجه	۵۰/۵۸	//	۲/۲۴۲
	۱۰۱/۵۰	۰/۸۶۵	۱/۵۸۷
	۲۰۲/۱۴	۲/۰۰۹	۰/۸۱۴
	۳۰۰/۷۵	۳/۳۱۸	۰/۵۶۱
	۴۰۱/۳۷	۴/۳۶۶	۰/۳۰۹
	۴۸۱/۱۲	۵/۷۷۰	۰/۲۷۶